

LAME DE TERRASSE PIN TRAITÉ

ORIGINE : Pin Sylvestre Famille PINACEAEF

ESSENCE : Essence européenne des régions tempérées à très froides. Appellation « Sapin rouge du Nord ».

TRAITEMENT : Traité Autoclave classe 4


CARACTÉRISTIQUES :

- **Masse volumique :** 550 Kg/ m3
- **Dureté Monin :** 2,6
- **Contrainte à la rupture (N/mm²) compression axiale à 12 % :** 50
- **Flexion statique à 12 % :** 97
- **Réaction au feu :** M3
- **Classe de Durabilité :** Classe 3 -2 (3/4) ¹
- **Classe de Risque :** Classe 3 - 4
- **Retrait Tangentiel :** 8.5%
- **Retrait Radial :** 5%

(1) moyennement à faiblement durable aux champignons et sensible aux termites

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES : peu imprégnable, sciage et usinage aisé.

POSE ET ENTRETIEN :



Pose sur lambourdes avec entraxe conseillé de 45-50 cm maxi pour des lames d'une épaisseur de 27 mm.
Pour des lames de 145 mm un espacement de 6 à 8 mm entre chaque lame est recommandé pour permettre au bois de travailler en fonction des conditions atmosphériques.



Nous recommandons des vis de 5 x 60 mm inox afin d'éviter tout risque de rouille et discoloration importante.

Il est conseillé d'appliquer un saturateur bois afin de nourrir et protéger le bois.