


LAME DE TERRASSE IPE

PROFIL : EX/MC, 1 face lisse - 1 face 3 peignes - à visser

HYGROMÉTRIQUE : Bois séché 15% (+ - 2%)

MESURES :

- **Épaisseur :** 21 mm
- **Largeur :** 130 mm
- **Longueurs :** 800 à 3000 mm



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE NORME UNE 56 - 807 :

- **Épaisseur :** + - 0,3 mm
- **Largeur :** + - 0,5 mm
- **Longueur :** + - 0,5 mm

NORME BOTANIQUE : Tabebuia Ipe

NORME COMMERCIAL : Ipe - Lapacho

PROVENANCE : Amérique Central et Amérique du Sud

POSE : Sur lambourdes exotiques avec vis.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

- **Densité :** 1.050 Kg/m³ (à 12% de humidité)
- **Contraction :** volumétrique 13% / tangentiel 8%, radial 6%
- **Dureté :** très dur

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :

- **Traction maximum :** 1350 Kg/cm²
- **Compression axial :** 950 Kg/cm²
- **Flexion statique :** 1825 Kg/cm²
- **Module d'élasticité :** 180.000 Kg/cm²

DURABILITÉ - IMPRÉGNABILITÉ :

- **Resistance aux champignons :** Très durable
- **Resistance aux xylophages :** Très durable
- **Resistance aux termites :** Très durable
- **Aubier :** Peu imprégnable
- **Duramen :** Peu imprégnable

MAINTENANCE : Annuelle, avec huiles ou vernis pour l'extérieur.