

## LAME DE TERRASSE FRÊNE THERMO-CHAUFFÉ

**ORIGINE :** FRÊNE de France 100% PEFC

**QUALITÉ :** Petits nœuds sains tolérés, limités en taille et en nombre, aspect et couleur homogène.


**FINITION :** Brute.

**TRAITEMENT :** THERMO-TRAITE = traitement thermique du bois 100% naturel (Thermo-process) à plus de 200°C uniquement avec de la vapeur d'eau. Ce procédé confère au bois une couleur chaude, dans la masse et une durabilité accrue pour une utilisation en extérieur.



### DIMENSIONS :


- **Épaisseur :** 21mm +/- 0.2 m/m.
- **Largeur :** 100 ou 120 ou 140 +/- 0.2 m/m.
- **Longueurs :** 70% de 2000 à 2400 mm et 30% de 800, 1200, 1600 mm
- **Détail du profil :** Réversible, une face lisse et l'autre striée
- **Usinage en bout :** Rainure / languette




**CONDITIONNEMENT :** Botte de 5 lames

**CERTIFICATION :** Classe d'emploi 4

### TYPES DE POSE AU CHOIX:



À VISSER SUR CHAQUE LAMBOURDE (écartement de 40 cm maximum)  
Avec 2 vis INOX sur le dessus des lames A2 ou A4 4.5X50 auto-perceuses  
Pré-perçage impératif.



À VISSER SUR CHAQUE LAMBOURDE (écartement de 40 cm maximum)  
Avec KIT de Fixation invisible HARDWOOD CLIP (4mm d'espacement entre lames)  
Un Kit pour environ 10m² (Clips + vis SPAX CUT Inox A2) suivant la largeur des lames.

### PRÉCONISATIONS :

- Pose selon la norme en vigueur DTU 41.2
- Utilisation de visserie INOX impérative

### OPTIONS SUR DEMANDE :

- Longueurs fixes
- Brossage
- Finition Huile d'extérieure

### FINITIONS :

La terrasse peut rester **BRUTE**, elle grisera plus ou moins rapidement selon l'orientation, l'exposition aux intempéries et au soleil. Pour limiter ce phénomène et les risques de taches, il est conseillé d'appliquer un saturateur ou de l'huile d'extérieure.

### ENTRETIEN :

- Appliquer régulièrement de l'huile d'extérieure ou du saturateur.
- Utilisation d'un dégriseur si besoin avant nouvelle couche.