


## LAME DE TERRASSE IPE

**PROFIL :** EX/MC, 1 face lisse - 1 face 3 peignes - à visser

**HYGROMÉTRIQUE :** Bois séché 15% (+ - 2%)

### MESURES :

- **Épaisseur :** 22 mm
- **Largeur :** 130 mm
- **Longueur :** 800 à 3000 mm



### TOLÉRENCE DIMENSIONNELLE NORME UNE 56 - 807 :

- **Épaisseur :** + - 0,3 mm
- **Largeur :** + - 0,5 mm
- **Longueur :** + - 0,5 mm

**NORME BOTANIQUE :** Tabebuia Ipe

**NORME COMMERCIAL :** Ipe - Lapacho

**PROVENANCE :** Amérique Central et Amérique du Sud

**POSE :** Sur lambourdes exotiques avec vis.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

- **Densité :** 1.050 Kg/m<sup>3</sup> (au 12% de humidité)
- **Contraction :** volumétrique 13% / tangenciel 8%, radial 6%
- **Dureté :** très dur

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :

- **Traction maximum :** 1350 Kg/cm<sup>2</sup>
- **Compression axial :** 950 Kg/cm<sup>2</sup>
- **Flexion éstatique :** 1825 Kg/cm<sup>2</sup>
- **Module d' élasticité :** 180.000 Kg/cm<sup>2</sup>

### DURABILITÉ - IMPRÉGNABILITÉ :

- **Resistance aux champignons :** Très durable
- **Resistance aux xylophages :** Très durable
- **Resistance aux las termites :** Très durable
- **Aubier :** Peu imprégnable
- **Duramen :** Peu imprégnable

**MAINTENANCE :** Annuel, avec huiles ou vernis pour l'extérieur.