



RAM IMPEX

იმპორტი • დისტრიბუცია • მიწოდება

ტექნიკური ანალიზი
ანთრაციტის ბრიკეტი



ანთრაციტის ქვანახშირის ბრიკეტი

ზომა 50×50×32 მმ • შეშის სრული ჩანაცვლება • ტექნიკური, ეკონომიკური და სოციალური ანალიზი

6 760

საშ. კალორიულობა კკალ/კგ
(~2× მშრალი შეშა)

8-12 სთ

1 ჩაყრა იწვის
ნელი, ხანგრძლივი წვა

99,4%

გამძლეობა ვარდნაზე
(GOST 21289-75)

80%

ფიქს. ნახშირბადი
ცოტაკვამლიანი წვა

1. ლაბორატორიული ანალიზი — 3 დამოუკიდებელი პარტია (ISO)

მაჩვენებელი (as received)	ნიმუში A	ნიმუში B	ნიმუში C	საშუალო
ტენიანობა, %	4,2	5,4	7,2	5,6
ნაცარი, %	3,9	7,3	11,1	7,4
აქროლადი ნივთ., %	6,0	6,2	8,5	6,9
გოგირდი, %	0,67	0,90	1,16	0,90
უმაღლესი თბოგამოცემა (GCV), კკალ/კგ	7 300	6 905	6 496	6 900
უმცირესი თბოგამოცემა (NCV), კკალ/კგ	7 154	6 798	6 322	6 758
ფიქს. ნახშირბადი, %	85,9	81,1	73,2	80,1

დასკვნა: სამივე პარტიის საშუალო რეალური კალორიულობა ≈ **6 760 კკალ/კგ** (7,86 კვტ·სთ/კგ) — ~2-ჯერ აღემატება მშრალ შეშას (3 200 კკალ/კგ). მაღალი ფიქსირებული ნახშირბადი (80%) და დაბალი აქროლადი ნივთიერებები ადასტურებს **ნელ, ხანგრძლივ და ცოტაკვამლიან წვას**.

2. მექანიკური სიმტკიცე — გამძლეობა გადაზიდვისთვის (GOST 21289-75)

99,4%

ვარდნის ტესტი

ვარდნის შემდეგ 99,4% მთელი რჩება — არ იშლება ტრანსპორტირებისას

1500 N

სიმტკიცე კუმშვაზე

უძლებს ~153 კგ დაწოლას — არ იმსხვრევა დასაწყობებისას

96,3%

ცვეთამედევობა

თითქმის არ იფშვნება მტვრად

✚ მაღალი გამძლეობა კრიტიკულია მაღალმთიანი, ძნელადმისადგომი რაიონებისთვის — ბრიკეტი გრძელ, ხრეშიან გზაზეც არ იშლება და ტომარაში მთელი ჩააღწევს დანიშნულების ადგილას.

3. შედარება შეშასთან — ენერგია და დრო

12-საათიანი გათბობა	ბრიკეტი	შეშა
1 ჩაყრა ინჯის	8-12 სთ	~2 სთ
მასალა 12 სთ-ზე	4 კგ	25-30 კგ
ჩაყრა	1-ჯერ	6-ჯერ
ღამით ადგომა	0	2-3-ჯერ

*ზამთარი ≈ 5 თვე (~150 დღე), 24 სთ/დღეში. საწვავი სემონზე: ~1,2 ტ ბრიკეტი vs ~8 ტ (≈17 მ³) შეშა — მთაში შენახვა/გადაზიდვა გაცილებით მარტივი.

4. რატომ სჯობს ბრიკეტი შეშას საქართველოსთვის

🌳 ეკოლოგია — ტყის დაცვა

საქართველოს სოფლის შინამეურნეობების უმეტესობა შეშით თბება — ტყის ჩეხვის მთავარი მიზეზი, განსაკუთრებით მაღალმთაში (სვანეთი, თუშეთი, ხევსურეთი, რაჭა, ხევი). 1 ტ ბრიკეტი ცვლის ~2 ტ შეშას.

🏠 სკოლები — მაღალმთის გათბობა

1 ჩაყრა = 8-12 საათი: კლასი თბილია მთელი დღე ერთი დატენვით. ნაკლები კვამლი/ჭვარტლი — ბავშვების ჯანმრთელობა; სტაბილური ტემპერატურა; ნაკლები ცეცხლთან შეხება.

🚚 ლოგისტიკა — მთაში გადაზიდვა

გამძლე (99,4%) — ხრეშიან გზაზეც არ იშლება. კომპაქტური — 2× ენერგია მოცულობაზე, ნაკლები რეისი. არ ღებება, არ საჭიროებს გამოშრობას — ზაფხულში წინასწარ მიწოდება.

🏠 ოჯახები — კომფორტი

ნაკლები საწვავი, ნაკლები შრომა. ერთი დატენვა — უწყვეტი ღამის ძილი და ღუმელთან 6-ჯერ ნაკლები მისვლა.

⚖️ სამართლებრივი: პროდუქტი (ქვანახშირის ბრიკეტი 50×50×32 მმ, HS/TH ВЭД **2701 20 000 0**) სავალდებულო სერტიფიცირებას/დეკლარირებას **არ ექვემდებარება** — სერტიფიცირების ორგანოს ოფიციალური წერილის მიხედვით.

წყაროები: ლაბ. ანალიზი — COTECNA Inspection (RU-ROV-2500903, RU-ROV-2500984), INCOLAB · სერტიფიცირების ორგანო „Эпри-тест“ (№26421/МЛ10, 12.11.2025) · მწარმოებელი: АО «Форма угля» (Гуково, Ростовская обл.). მონაცემები რეალურ, „რაბონი ბაზაზე“ (as received).