

## 内部檢驗報告

訂單編號	S25120803-8		重量	370.0 g/m2		厚度	0.42 mm		溫度	17.0 °C		濕度	50.0 %RH		檢驗日期	2026/1/9	
檢驗項目	拉力強度(N/in)				剝離強度(N/in)				撕裂強度(N)				漲破強度(lb/in <sup>2</sup> )		潑水度		
品質標準	Warp		Weft		Warp		Weft		Warp		Weft		400				
	750		700		20		20		50		80						
支號	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	
1	910.6	合格	763.3	合格	32.0*	合格	33.6*	合格	43.6	合格	49.2	合格	497.0	合格	-	合格	
檢驗項目	高週波強度(N/in)-B/B				高週波強度(N/in)-F/B				厚度(mm)								
品質標準	Warp		Weft		Warp		Weft						Warp		Weft		
	250		250		120		120										
支號	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	L	M	R		檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	
1	379.8	合格	329.2	合格	161.5	合格	168.8	合格	0.43	0.43	0.42						

ISO NO. : F0803

檢驗人員：

