

內部檢驗報告

訂單編號	25010901-2		重量	235.5 g/m2		厚度	0.24 mm		溫度	20.0 °C		濕度	70.0 %RH		檢驗日期	2025/2/13	
檢驗項目	拉力強度(N/in)				剝離強度(N/in)				撕裂強度(N)				漲破強度(lb/in ²)		潑水度		
品質標準	Warp		Weft		Warp		Weft		Warp		Weft		200.0				
	400.0		300.0		20.0		20.0		12.0		12.0						
支號	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	
14	562.0	合格	442.4	合格	22.5	合格	17.6*	合格	16.1	合格	22.6	合格	326.6	合格	-	合格	
檢驗項目	高週波強度(N/in)-B/B				高週波強度(N/in)-F/B				厚度(mm)								
品質標準	Warp		Weft		Warp		Weft						Warp		Weft		
	200.0		200.0		100.0		100.0										
支號	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	L	M	R		檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	
1	308.7	合格	265.9*	合格	108.1*	合格	102.8	合格	0.24	0.25	0.24						
2	296.9	合格	237.0	合格					0.24	0.24	0.24						
3	273.4	合格	218.0	合格					0.24	0.25	0.24						
4	280.6	合格	252.5	合格					0.24	0.24	0.24						
5	295.6	合格	219.0	合格					0.25	0.24	0.24						
6	279.4	合格	212.2	合格					0.24	0.25	0.24						
7	275.8	合格	228.0	合格					0.25	0.24	0.24						
8	281.9	合格	223.4	合格					0.24	0.24	0.24						
9	279.4	合格	231.2	合格					0.24	0.24	0.24						
10	256.7	合格	227.6	合格					0.24	0.24	0.25						
11	277.4	合格	208.6	合格	104.7	合格	88.1	不合格	0.24	0.25	0.24						
12	302.4	合格	239.9	合格					0.24	0.25	0.24						
13	294.8	合格	218.2	合格					0.24	0.25	0.24						
14	322.7	合格	243.7	合格					0.24	0.25	0.24						
15	299.2	合格	242.8	合格					0.24	0.24	0.24						
16	308.9	合格	240.1	合格					0.24	0.24	0.24						
17	296.4	合格	252.4	合格					0.24	0.24	0.24						
18	353.8	合格	296.1*	合格					0.24	0.24	0.23						
19	323.0	合格	217.8	合格					0.24	0.24	0.24						
20	307.8	合格	240.6	合格					0.24	0.24	0.23						

檢驗人員: 顏志強

ISO NO.: F0803

內部檢驗報告

[illegible]

檢驗人員：顧云翔