

# 內部檢驗報告

|      |              |     |       |    |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
|------|--------------|-----|-------|----|------------|----|------|---------|---------|--------------|---------|-------|---------------------------|----------|------|------|----------|--|
| 訂單編號 | 25021701-6   |     |       | 重量 | 206.5 g/m2 |    | 厚度   | 0.38 mm |         | 溫度           | 19.0 °C |       | 濕度                        | 60.0 %RH |      | 檢驗日期 | 2025/4/2 |  |
| 檢驗項目 | 拉力強度(N/in)   |     |       |    | 剝離強度(N/in) |    |      |         | 撕裂強度(N) |              |         |       | 漲破強度(lb/in <sup>2</sup> ) |          | 潑水度  |      |          |  |
| 品質標準 | Warp         |     | Weft  |    | Warp       |    | Weft |         | Warp    |              | Weft    |       | 150.0                     |          |      |      |          |  |
|      | 200.0        |     | 90.0  |    | 15.0       |    | 15.0 |         | 8.0     |              | 8.0     |       |                           |          |      |      |          |  |
| 支號   | 檢驗結果         | 判定  | 檢驗結果  | 判定 | 檢驗結果       | 判定 | 檢驗結果 | 判定      | 檢驗結果    | 判定           | 檢驗結果    | 判定    | 檢驗結果                      | 判定       | 檢驗結果 | 判定   |          |  |
| 4    | 299.5        | 合格  | 91.9  | 合格 | 22.2*      | 合格 | ND   | 合格      | 12.8    | 合格           | 23.5    | 合格    | 198.8                     | 合格       | -    | 合格   |          |  |
| 檢驗項目 | 熱壓(N/in)-B/B |     |       |    |            |    |      |         | 檢驗項目    | 熱壓(N/in)-B/B |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 品質標準 | 平均值          |     | 第一個波峰 |    |            |    |      |         | 品質標準    | 平均值          |         | 第一個波峰 |                           |          |      |      |          |  |
|      | 35.0         |     | 90.0  |    |            |    |      |         |         | 35.0         |         | 90.0  |                           |          |      |      |          |  |
| 支號   | 檢驗結果         | 判定  | 檢驗結果  | 判定 |            |    |      |         | 支號      | 檢驗結果         | 判定      | 檢驗結果  | 判定                        |          |      |      |          |  |
| 1    | 42.3         | 合格  | 127.4 | 合格 |            |    |      |         | 21      | 40.2         | 合格      | 166.8 | 合格                        |          |      |      |          |  |
| 2    | 39.6         | 合格  | 159.5 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 3    | 36.1         | 合格  | 146.5 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 4    | 43.6         | 合格  | 169.8 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 5    | 34.0         | 不合格 | 134.1 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 6    | 41.3         | 合格  | 165.8 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 7    | 42.8         | 合格  | 162.9 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 8    | 44.6         | 合格  | 165.8 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 9    | 40.4         | 合格  | 154.8 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 10   | 38.9         | 合格  | 157.4 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 11   | 46.4         | 合格  | 150.9 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 12   | 40.5         | 合格  | 167.3 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 13   | 38.5         | 合格  | 148.2 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 14   | 43.8         | 合格  | 152.3 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 15   | 44.7         | 合格  | 158.5 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 16   | 42.7         | 合格  | 158.1 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 17   | 40.4         | 合格  | 152.4 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 18   | 40.0         | 合格  | 159.3 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 19   | 35.7         | 合格  | 162.8 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |
| 20   | 38.6         | 合格  | 169.4 | 合格 |            |    |      |         |         |              |         |       |                           |          |      |      |          |  |

檢驗人員：

顏元松

ISO NO.: F0803