

內部檢驗報告

訂單編號	25100704-1		重量	374.0 g/m2		厚度	0.51 mm		溫度	25.0 °C		濕度	68.0 %RH		檢驗日期	2025/12/1	
檢驗項目	拉力強度(N/in)				剝離強度(N/in)				撕裂強度(N)				漲破強度(lb/in ²)		潑水度		
品質標準	Warp		Weft		Warp		Weft		Warp		Weft		400.0				
	800.0		800.0		10.0		10.0		35.0		35.0						
支號	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	
13	1766.9	合格	1518.7	合格	ND	合格	ND	合格	117.1	合格	119.4	合格	-	合格	-	合格	
檢驗項目	高週波強度(N/in)-B/B				高週波強度(N/in)-F/B				剝離強度(N/in)								
品質標準	Warp		Weft		Warp		Weft		Warp								
	200.0		200.0		100.0		100.0		10.0								
支號	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定	檢驗結果	判定							
1	223.4	合格	243.2	合格	103.4	合格	100.1	合格									
2	232.1	合格	219.6	合格													
3	248.7	合格	209.7	合格													
4	235.2	合格	228.9	合格													
5	218.8	合格	213.6	合格													
6	226.8	合格	215.8	合格													
7	278.6	合格	209.1	合格													
8	266.7	合格	227.4	合格													
9	254.5	合格	229.3	合格													
10	275.0	合格	224.5	合格					7.7*	合格							
11	246.9	合格	272.2	合格	104.4	合格	104.0	合格									
12	270.1	合格	234.6	合格					10.3	合格							
13	275.0	合格	219.5	合格													
14	251.6	合格	252.9	合格													
15	270.9	合格	221.9	合格													
16	307.0	合格	250.2	合格					10.4*	合格							
17	292.7	合格	259.2	合格													
18	297.6	合格	255.5	合格					7.4*	合格							
19	264.5	合格	235.3	合格					13.5*	合格							
20	234.1	合格	236.3	合格					10.8	合格							

檢驗人員：

顏玉滋

ISO NO.: F0803

內部檢驗報告

[illegible]

顏玉滋

ISO NO.: F0803