



INSPECTION CERTIFICATE

CERTIFICATO DI COLLAUDO

(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:

03-23-11326

Page / Pagina:

2 / 10Date / Data: **October 17, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant
VIA Achilli: Grandi, 100
20862 Arcore (MB) - Italy
+39 039 66 50 1 rel
+39 039 60 13 539 fax

Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY			Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - M 01005387			Customer's Reference / Posizione Cliente: 3			Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212738/003		
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI			Product Type / Tipo di prodotto: See note nr.1 Vedi nota nr.1			Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE			Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'		
Standard or Specification / Norme o specifica: NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080			Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. 4140 80 KPSI ACCIAIO GR.4140 80 KPSI			Nominal Weight / Peso nominale: 30.13 lb/ft 44.84 Kg/m					
Dimensions / Dimensioni: ø3.875" O.D. x .969" W.T. ø98.43mm O.D. x 24.61mm W.T.		Schedule / Scheda:	Length / Lunghezza: 30.000 ft ÷ 33.999 ft 9144 mm ÷ 10363 mm		Quantity / Quantità: 23Pcs/Pz 763,45 ft 232.7 mt		22301,9 lb 10116 kg				

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

			Composition % / Composizione %																				
			X 1	X 100								X 1000								X 10000	100000		
				DI	C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	Ce LF	P	S	Sn	Al	Ti	Nb	V			B	H
Heat N° Colata N°	Sample N° Prova N°	Lot N° Lotto N°	H Max	—	43	100	35	25	110	25	25	—	20	10	30	45	30	30	35	10	—		
			Min	4.5	38	75	15	—	80	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			P Max	—	45	103	37	28	113	26	27	—	25	15	30	45	30	30	30	36	10	20	
			Min	—	36	72	13	—	77	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			H	4.66	42	77	26	14	94	16	16	79	9	1	10	24	2	1	10	1	20		
			P	—	41	78	26	14	93	16	15	78	9	1	10	23	2	1	10	1	3		
932657	C3208	9	P	—	41	77	25	14	94	16	16	78	8	1	10	20	2	1	10	1	8		
932657			C3209/C	9	P	—	41	77	25	14	94	16	16	78	8	1	10	20	2	1	10	1	8
933277	C3201/C	8	H	4.65	39	79	25	19	93	16	19	77	12	1	10	23	2	1	10	1	25		
933277			P	—	39	79	23	19	96	16	19	77	10	1	11	19	1	1	10	1	8		
933277			C3202	8	P	—	41	82	25	19	96	17	18	80	12	1	11	21	2	1	10	1	4

Ce LF: C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

H: Heat / Colata

Min: Minimum / Minimo

DI: DI (inch)

Max: Maximum / Massimo

P: Product / Prodotto

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZZA ATTRAVERSO LO SPESSORE

Required values		Individuals / Individuali			Average / Media			Hardness type/Tipo de durezza:rockwell							
Valori richiesti		Min: 16.0	Max: 22.0	Var: —	Min: —	Max: —	Var: 5.0								
Heat N°	Sample N°	Lot N°	Specimen condition				Quad.	Scale		OD					Var.
Colata N°	Prova N°	Lotto N°	Ls	Sc				Scala		1	2	3	Dist. (in)	Avg.	
932657	C3208	9	B	AM			1	HRC		17.8	17.4	17.2	- 0.118	17.5	1.5

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:
03-23-11326

Page / Pagina:
3 / 10

Date / Data: **October 17, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant
Via Achille Grandi, 100
20862 Arcore (MI) - Italy
+39 039 66 50 1 tel
+39 039 60 13 539 fax

Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - M 01005387	Customer's Reference / Posizione Cliente - 3	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212738/003
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: See note nr.1 Vedi nota nr.1		Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE
Standard or Specification / Norme o specifica: NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. 4140 80 KPSI ACCIAIO GR.4140 80 KPSI		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'
Dimensions / Dimensioni: ø3.875" O.D. x .969" W.T. ø98.43mm O.D. x 24.61mm W.T.	Schedule / Scheda: -	Length / Lunghezza: 30.000 ft ÷ 33.999 ft 9144 mm ÷ 10363 mm	Quantity / Quantità: 23Pcs/Pz 763,45 ft 22301,9 lb 232.7 mt 10116 kg	Nominal Weight / Peso nominale: 30.13 lb/ft 44.84 Kg/m

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZZA ATTRAVERSO LO SPESSORE

Required values Valori richiesti			Individuals / Individuali			Average / Media			Hardness type/Tipo de durezza:rockwell						
			Min: 16.0	Max: 22.0	Var: -	Min: -	Max: -	Var: 5.0							
Heat N° Colata N°	Sample N° Prova N°	Lot N° Lotto N°	Specimen condition			Quad.		Scale Scala	OD					Var.	
			Ls	Sc					1	2	3	Dist. (in)	Avg.		
932657	C3209/C	9	B	AM		1		HRC	19.5	18.9	18.9	- 0.118	19.1	1.8	
933277	C3201/C	8	B	AM		1		HRC	19.8	20.8	20.2	- 0.118	20.3	0.6	
933277	C3202	8	B	AM		1		HRC	18.5	18.7	18.6	- 0.118	18.6	0.3	

AM: As manufactured / Come fabbricato

Dist: Distance from outer diameter / Distanza dal
diametro esterno

Max: Maximum / Massimo

Quad: Quadrant / Quadrante

Avg: Average / Media

Min: Minimum / Minimo

Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta

B: Body / Corpo

Ls: Location of sample / Ubicazione provetta

OD: Outside Diameter / Diametro esterno

Var: Variation / Variazione

Required values		Individuals / Individuali			Average / Media			Hardness type/Tipo de durezza:rockwell										
Valori richiesti		Min: —	Max: 22.0	Var: —	Min: —	Max: —	Var: 5.0											
Heat N°	Sample N°	Lot N°	Specimen condition			Quad.	Scale Scala	MW				ID				Var.		
Colata N°	Prova N°	Lotto N°	Ls	Sc	1			2	3	Avg.	1	2	3	Dist. (in)	Avg.			
932657	C3208	9	B	AM	1	HRC	18.4	18.2	18.2	18.3	16.9	16.8	16.7	0.118	16.8	1.5		
932657	C3209/C	9	B	AM	1	HRC	20.2	20.0	20.0	20.1	18.7	17.7	18.5	0.118	18.3	1.8		
933277	C3201/C	8	B	AM	1	HRC	19.7	20.9	20.6	20.4	19.4	19.9	20.0	0.118	19.8	0.6		
933277	C3202	8	B	AM	1	HRC	19.3	18.8	18.2	18.8	18.4	18.3	18.7	0.118	18.5	0.3		

AM: As manufactured / Come fabbricato

diametro esterno

Min: Minimum / Minimo

Var: Variation / Variazione

Avg: Average / Media

ID: Internal Diameter / Diametro interno

MW: Middle Wall / Centro dello spessore

B: Body / Corpo

Ls: Location of sample / Ubicazione provetta

Quad: Quadrant / Quadrante

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non consentiti. Qualunque alterazione o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:
03-23-11326

Page / Pagina:
4 / 10

Date / Data: **October 17, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant
Via Achille Grandi, 100
20862 Arcore (MB) - Italy
+39 039 66 50 1 tel
+39 039 60 13 539 fax

Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - M 01005387	Customer's Reference / Posizione Cliente: 3	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212738/003
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: See note nr.1 Vedi nota nr.1		Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE
Standard or Specification / Norme o specifica: NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. 4140 80 KPSI ACCIAIO GR.4140 80 KPSI		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'
Dimensions / Dimensioni: ø3.875" O.D. x .969" W.T. ø98.43mm O.D. x 24.61mm W.T.	Schedule / Scheda:	Length / Lunghezza: 30.000 ft ÷ 33.999 ft 9144 mm ÷ 10363 mm	Quantity / Quantità: 23Pcs/Pz 763,45 ft 232.7 mt 22301,9 lb 10116 kg	Nominal Weight / Peso nominale: 30.13 lb/ft 44.84 Kg/m

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZZA ATTRAVERSO LO SPESSORE

Dist: Distance from outer diameter / Distanza dal
Max: Maximum / Massimo
Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta

Required values			Individuals / Individuali			Average / Media			Hardness type/Tipo de durezza:rockwell													
Valori richiesti			Min: —	Max: —	Var: —	Min: —	Max: —	Var: —														
Heat N°	Sample N°	Lot N°	Specimen condition				Quad.	Scale	OD					MW				ID				
Colata N°	Prova N°	Lotto N°	Ls		Sc				1	2	3	Dist. (in)	Avg.	1	2	3	Avg.	1	2	3	Dist. (in)	Avg.
932657	C3207/C	9	B		Q		1	HRC	56.4	56.6	57.4	- 0.118	56.8	57.3	57.2	57.6	57.4	54.1	54.3	54.2	0.118	54.2
932657	C3207/C	9	B		Q		2	HRC	58.4	58.8	59.4	- 0.118	58.9	58.0	58.6	58.1	58.2	56.6	56.5	56.8	0.118	56.6
932657	C3207/C	9	B		Q		3	HRC	58.2	58.8	58.6	- 0.118	58.5	58.2	57.8	57.3	57.8	53.7	50.4	49.8	0.118	51.3
932657	C3207/C	9	B		Q		4	HRC	58.3	57.9	57.8	- 0.118	58.0	57.2	55.9	57.3	56.8	51.1	53.6	53.6	0.118	52.8
933277	C3200	8	B		Q		1	HRC	57.4	55.2	54.2	- 0.118	55.6	57.2	57.0	56.4	56.9	55.2	52.2	52.5	0.118	53.3
933277	C3200	8	B		Q		2	HRC	53.6	54.3	51.3	- 0.118	53.1	55.9	56.0	56.2	56.0	50.1	56.9	51.4	0.118	52.8
933277	C3200	8	B		Q		3	HRC	59.1	58.8	58.8	- 0.118	58.9	58.1	56.6	57.6	57.4	52.3	52.3	53.1	0.118	52.6
933277	C3200	8	B		Q		4	HRC	58.7	59.4	58.8	- 0.118	59.0	56.7	56.8	56.2	56.6	52.0	51.5	51.3	0.118	51.6



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:
03-23-11326

Page / Pagina:
5 / 10

Date / Data: **October 17, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant
Via Achille Grandi, 100
20862 Arcore (MI) - Italy
+39 039 66 50 1 tel
+39 039 60 13 539 fax

Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - M 01005387	Customer's Reference / Posizione Cliente: 3	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212738/003
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: See note nr.1 Vedi nota nr.1		Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE
Standard or Specification / Norme o specifica: NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. 4140 80 KPSI ACCIAIO GR.4140 80 KPSI		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'
Dimensions / Dimensioni: ø3.875" O.D. x .969" W.T. ø98.43mm O.D. x 24.61mm W.T.	Schedule / Scheda:	Length / Lunghezza: 30.000 ft ÷ 33.999 ft 9144 mm ÷ 10363 mm	Quantity / Quantità: 23Pcs/Pz 763,45 ft 232.7 mt	Nominal Weight / Peso nominale: 22301,9 lb 10116 kg 44.84 Kg/m

IMPACT TEST / PROVA DI RESILIENZA

Type/Tipo: KCV				Orientation/Direzione: T			Unit / Unità: Ft*Lbf				Shear area / Area duttile %				Lateral Expansion/Espansione laterale mils				
Position/Posizione:				Temp: 32		Unit/Unità: °F		Ind.Min.Reg: 30		Req.Min.Avg: 45		Ind.Min.Reg: —		Req.Min.Avg: —		Ind.Min.Reg: —		Req.Min.Avg: —	
Heat N°	Sample N°	Zone	Lot N°	Ls	Sc	Size / Dimensioni	Results / Risultato				Results / Risultato				Results / Risultato				
Colata N°	Prova N°	Zona	Lotto N°			mils	1	2	3	Avg.	1	2	3	Avg.	1	2	3	Avg.	
932657	C3208	outside	9	B	AM	394 x 394	130.0	128.0	136.0	131.0	100	100	100	100	47.2	47.2	47.2	47.2	
932657	C3209/C	outside	9	B	AM	394 x 394	128.0	132.0	128.0	129.0	100	100	100	100	47.2	47.2	47.2	47.2	
933277	C3201/C	outside	8	B	AM	394 x 394	128.0	115.0	125.0	123.0	100	100	100	100	47.2	47.2	47.2	47.2	
933277	C3202	outside	8	B	AM	394 x 394	125.0	116.0	122.0	121.0	100	100	100	100	47.2	47.2	47.2	47.2	

AM: As manufactured / Come fabbricato

Avg: Average / Media

B: Body / Corpo

Ind. Min. Req: Individual Minimum Required /

Minimo singolo richiesto

Ls: Location of sample / Ubicazione provetta

Req. Min. Avg: Required minimum average / Minima

media richiesta

Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta

T: Transversal / Trasversale

Temp: Temperature / Temperatura

NON METALLIC INCLUSIONS LEVEL / LIVELLO DI INCLUSIONI METALLICHE

Heat N° Colata N°	Sample N° Prova N°	Lot N° Lotto N°	Standard / Norma: ASTM E 45 META							
			Method / Metodo: A							
			Sulfides / Sulfuri Type A		Aluminates / Allumine Type B		Silicates / Silicati Type C		Oxides / Ossidi Type D	
			T Req: 2.0	H Req: 1.0	T Req: 2.0	H Req: 1.0	T Req: 1.0	H Req: 1.0	T Req: 2.0	H Req: 1.0
933277	C3201/C	8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5
932657	C3208	9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5

H: Heavy / Pesanti

Req: Required / Richiesto

T: Thin / Sottili

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:
03-23-11326

Page / Pagina:
6 / 10

Date / Data: **October 17, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant
Via Achille Grandi, 100
20862 Arcore (MB) - Italy
+39 039 66 50 1 tel
+39 039 60 13 539 fax

Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - M 01005387	Customer's Reference / Posizione Cliente: 3	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212738/003
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: See note nr.1 Vedi nota nr.1		Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE
Standard or Specification / Norme o specifica: NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. 4140 80 KPSI ACCIAIO GR.4140 80 KPSI		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'
Dimensions / Dimensioni: ø3.875" O.D. x .969" W.T. ø98.43mm O.D. x 24.61mm W.T.	Schedule / Scheda: -	Length / Lunghezza: 30.000 ft ÷ 33.999 ft 9144 mm ÷ 10363 mm	Quantity / Quantità: 23Pcs/Pz 763,45 ft 22301,9 lb 232.7 mt 10116 kg	Nominal Weight / Peso nominale: 30.13 lb/ft 44.84 Kg/m

METALLOGRAPHIC TEST /PROVA METALLOGRAFICA

Heat N° Colata N°	Sample N° Prova N°	Lot N° Lotto N°	Ls	Grain Size / Dimensione del grano		Note / Nota
				Standard / Norma: ASTM E112		
				Method / Metodo: Mc Quaid Enh		
				Unit / Unità: N		
				Minimum / Minimo: 5.0		
				Maximum / Massimo: —		
933277	C3201/C	8	B	8.0	9.0	Austenitic grain size/Grano Austenitico
932657	C3208	9	B	9.0	10.0	Austenitic grain size/Grano Austenitico

B: Body / Corpo

Ls: Location of sample / Ubicazione provetta

N: Number / Numero

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non consentiti. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:
03-23-11326

Page / Pagina:
7 / 10

Date / Data: **October 17, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant
Via Achille Grandi, 100
20862 Arcore (MI) - Italy
+39 039 66 50 1 tel
+39 039 60 13 539 fax

Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - M 01005387	Customer's Reference / Posizione Cliente: 3	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212738/003
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: See note nr.1 Vedi nota nr.1		Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE
Standard or Specification / Norme o specifica: NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. 4140 80 KPSI ACCIAIO GR.4140 80 KPSI		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'
Dimensions / Dimensioni: ø3.875" O.D. x .969" W.T. ø98.43mm O.D. x 24.61mm W.T.	Schedule / Scheda: .	Length / Lunghezza: 30.000 ft ÷ 33.999 ft 9144 mm ÷ 10363 mm	Quantity / Quantità: 23Pcs/Pz 763,45 ft 232.7 mt 22301,9 lb 10116 kg	Nominal Weight / Peso nominale: 30.13 lb/ft 44.84 Kg/m

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

STANDARD EDITIONS
EDIZIONI NORME

Standard:ASTM A 519 Year:2017
Standard:PSP00272

Norma:ASTM A 519 Anno:2017
Norma:PSP00272

PRODUCT DESCRIPTION NOTES
NOTE DI DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Note 1 is the full description of the 'Product type'

SEAMLESS STEEL PIPES HOT FINISHED FOR MECHANICAL USE (OIL TOOLS)

La nota 1 è la descrizione completa del 'Tipo prodotto'

TUBI S.S. FINITI A CALDO PER IMPIEGHI MECCANICI PER ATTREZZATURE PETROLIFERE (OIL TOOLS)

Supplementary Information
Informazioni supplementari

AFTER INSPECTION OPERATION, THE MATERIAL HAS NOT A RESIDUAL MAGNETISM GREATER THAN 15 GAUSS
WE HEREBY DECLARE THAT ALL PIPES HAVE BEEN SPECTROSCOPICALLY CHECKED, NO DISCREPANCY HAVE BEEN FOUND
ALL PIPES HAVE BEEN TESTED BY ELECTROMAGNETIC TEST ,
- FLUX LEAKAGE - ACCORDING TO SPEC.ASTM E 570, LONG EXT NOTCH 5% WITH SATISFACTORY RESULT.
PIPES HAVE BEEN QUENCHED AND TEMPERED:
AUSTENITISING TEMP. AT 840°C FOR 25 MINS,
QUENCHED IN WATER AND TEMPERED AT 720°C FOR 58 MINS.
Water quench Temperature is kept below 120°F during entire heat treatment Process.
THE WALL THICKNESS, CONTROLLED BY U.T., OF EACH PIPE IS WITHIN THE REQUESTED TOLERANCE.

DOPO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, IL MATERIALE NON PRESENTA UN MAGNETISMO RESIDUO SUPERIORE A 15 GAUSS
SI DICHIARA CHE TUTTI I TUBI SONO STATI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELL'ACCIAIO MEDIANTE SPETTROANALIZZATORE, DALL'ESAME NON SONO EMERSE MESCOLANZE DI MATERIALE
I TUBI SONO STATI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO ELETTROMAGNETICO ,
-FLUSSO DISPERSO-IN ACCORDO ALLA SPEC.ASTM E 570, LONG EXT TARATURA 5% CON ESITO SODDISFACENTE.
TUTTI I TUBI SONO STATI BONIFICATI: RISCALDATI A 840°C PER 25 MINS, TEMPRATI IN ACQUA E RIVENUTI A 720°C PER 58 MIN.
Water quench Temperature is kept below 120°F during entire heat treatment Process.
LO SPESSORE DEI TUBI, CONTROLLATO CON ULTRASUONI, E' CONFORME ALLE TOLLERANZE RICHIESTE.

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:

03-23-11326

Page / Pagina:

8 / 10

Date / Data: **October 17, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant
Via Achille Grandi, 100
20862 Arcore (MI) - Italy
+39 039 66 50 1 tel
+39 039 60 13 539 fax

Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - M 01005387	Customer's Reference / Posizione Cliente: 3	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212738/003
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: See note nr.1 Vedi nota nr.1		Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE
Standard or Specification / Norme o specifica: NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. 4140 80 KPSI ACCIAIO GR.4140 80 KPSI		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'
Dimensions / Dimensioni: ø3.875" O.D. x .969" W.T. ø98.43mm O.D. x 24.61mm W.T.	Schedule / Scheda: -	Length / Lunghezza: 30.000 ft ÷ 33.999 ft 9144 mm ÷ 10363 mm	Quantity / Quantità: 23Pcs/Pz 763,45 ft 232.7 mt 22301,9 lb 10116 kg	Nominal Weight / Peso nominale: 30.13 lb/ft 44.84 Kg/m

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

Supplementary Information Informazioni supplementari	
ALL PIPES HAVE BEEN TESTED BY ULTRASONIC INSPECTION FOR TRASVERSAL/LONGITUDINAL INSIDE/OUTSIDE DEFECTS (NOTCH 5,0 %) ACCORDING TO SPEC.ASTM E 213 , WITH SATISFACTORY RESULT UT inspection cover full length of the tube Mechanical testing performed according to ASTM A370 GRAIN SIZE : 5 OR FINE ACCORDING TO ASTM E 112/96 CONTINUOUS CASTING VACUUM DEGASSED MATERIAL HAS BEEN HEAT TREATED AND PROCESSED TO MINIMIZE RESIDUAL STRESSES *GAUSS*)HEAT TREATMENT PERFORMED IN CONTINUOUS LINE FURNACES Cooling medium after tempering: air NACE MR0175/ISO 15156-2 requirements based on section A.2.1.2 (max hardness values of 22HRC). TENSILE PROPERTIES COMPLIANT WITH GRADE L80 API 5CT (80 KSI) Steel is produced by EAF, with ladle refining followed by vacuum degassing. Ca-Si wire injection treatment for inclusion shape control Heat treatment validation and related instrument calibration were performed according to Tenaris internal procedures and the applicable parts of ASTM A991 and/or AMS 2750 standards Straightness requirements in compliance with API 5CT section 6.3	TUTTI I TUBI SONO STATI CONTROLLATI CON U.S. PER LA RICERCA DI DIFETTI TRASVERSALI/LONGITUDINALI INTERNI/ESTERNI (TARATURA 5,0 %) SECONDO LA SPEC. ASTM E 213 , CON ESITO SODDISFACENTE UT inspection cover full length of the tube Mechanical testing performed according to ASTM A370 GRAIN SIZE : 5 OR FINE ACCORDING TO ASTM E 112/96 CONTINUOUS CASTING VACUUM DEGASSED MATERIAL HAS BEEN HEAT TREATED AND PROCESSED TO MINIMIZE RESIDUAL STRESSES *GAUSS*)HEAT TREATMENT PERFORMED IN CONTINUOUS LINE FURNACES Cooling medium after tempering: air NACE MR0175/ISO 15156-2 requirements based on section A.2.1.2 (max hardness values of 22HRC). TENSILE PROPERTIES COMPLIANT WITH GRADE L80 API 5CT (80 KSI) Steel is produced by EAF, with ladle refining followed by vacuum degassing. Ca-Si wire injection treatment for inclusion shape control Heat treatment validation and related instrument calibration were performed according to Tenaris internal procedures and the applicable parts of ASTM A991 and/or AMS 2750 standards Straightness requirements in compliance with API 5CT section 6.3

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:
03-23-11326

Page / Pagina:
9 / 10

Date / Data: **October 17, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant
Via Ardilla Grandi, 100
20862 Arcore (MI) - Italy
+39 039 66 50 1 tel
+39 039 60 13 539 fax

Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - I	Customer's Reference / Posizione Cliente	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:
		M 01005387	3	3212738/003
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI	Product Type / Tipo di prodotto: See note nr.1 Vedi nota nr.1		Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE	
Standard or Specification / Norme o specifica: NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. 4140 80 KPSI ACCIAIO GR.4140 80 KPSI		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'
Dimensions / Dimensioni: ø3.875" O.D. x .969" W.T. ø98.43mm O.D. x 24.61mm W.T.	Schedule / Scheda:	Length / Lunghezza: 30.000 ft ÷ 33.999 ft 9144 mm ÷ 10363 mm	Quantity / Quantità: 23Pcs/Pz 763,45 ft 22301,9 lb 232.7 mt 10116 kg	Nominal Weight / Peso nominale: 30.13 lb/ft 44.84 Kg/m

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

Supplementary Information Informazioni supplementari	
NO INTENTIONAL LEAD ADDITION DURING STEEL MAKING PROCESS 4130, 4140 AND 4130MD STEEL CHEMISTRIES HAVE NO INTENTIONAL BORON ADDITION DURING STEEL MAKING PROCESS SEAMLESS HOT FINISHED PIPES VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT STEEL IS FULLY KILLED AND PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE TO A FINE GRAIN PRACTICE THE PRODUCT SUPPLIED IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER. MANUFACTURED BY TENARIS DALMINE NO WELD REPAIR, MERCURY AND RADIATION FREE Tenaris IT identification number for MTC: 59'Ep3A	NO INTENTIONAL LEAD ADDITION DURING STEEL MAKING PROCESS 4130, 4140 AND 4130MD STEEL CHEMISTRIES HAVE NO INTENTIONAL BORON ADDITION DURING STEEL MAKING PROCESS TUBI SENZA SALDATURA FINITI A CALDO IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO ESITO SODDISFACENTE L'ACCIAIO E' DI TIPO CALMATO, A GRANO FINE, PRODOTTO AL FORNO ELETTRICO IL MATERIALE FORNITO E' IN ACCORDO AI REQUISITI DELL'ORDINE. FABBRICATO DA TENARIS DALMINE NON RIPARATO MEDIANTE SALDATURA, ESENTE DA MERCURIO E RADIAZIONI Numero Identificativo Tenaris IT per MTC: 59'Ep3A

MARKING / MARCATURA

Marking Marcatura	
STENCILING _T 3,875 X 0,969 PSP00272/6 + TS-T-4140-080 4140/80 KSI Q&T HEAT: _COLATA NR _NR PO M 01005387 - LEGEND _T = TENARIS Logo _COLATA = Heat Number _NR = Pipe/Tube identifier	VERNICIATURA _T 3,875 X 0,969 PSP00272/6 + TS-T-4140-080 4140/80 KSI Q&T HEAT: _COLATA NR _NR PO M 01005387 - LEGENDA _T = Logo TENARIS _COLATA = Numero di colata _NR = Identificativo numerico del tubo

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non conformi. Qualunque alterazione o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:

03-23-11326

Page / Pagina:

10 / 10

Date / Data: **October 17, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant
Via Achille Grandi, 100
20862 Arcore (MB) - Italy
+39 039 66 50 1 tel
+39 039 60 13 539 fax

Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - M 01005387	Customer's Reference / Posizione Cliente: 3	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212738/003
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: See note nr.1 Vedi nota nr.1		Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE
Standard or Specification / Norme o specifica: NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. 4140 80 KPSI ACCIAIO GR.4140 80 KPSI		Ends / Estremità: SQUARE CUT LISCI ALLE ESTREMITA'
Dimensions / Dimensioni: ø3.875" O.D. x .969" W.T. ø98.43mm O.D. x 24.61mm W.T.	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza: 30.000 ft ÷ 33.999 ft 9144 mm ÷ 10363 mm	Quantity / Quantità: 23Pcs/Pz 763,45 ft 232.7 mt 22301,9 lb 10116 kg	Nominal Weight / Peso nominale: 30.13 lb/ft 44.84 Kg/m

MARKING / MARCATURA

Marking Marcatura	
PUNCHING MADE IN ITALY _COLATA LEGEND _COLATA = Heat Number	PUNZONATURA MADE IN ITALY _COLATA LEGENDA _COLATA = Numero di colata

The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements.
This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.

Il prodotto qui certificato è stato fabbricato, provato, testato e controllato in conformità alle specifiche indicate ed è risultato conforme ai requisiti. Questo certificato non è una dichiarazione d'origine e non può essere utilizzato come tale

CUSTOMER . THIRD PARTY

INSPECTION COMPANY
COMPAGNIA D'ISPEZIONE

TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE

QUALITY CERTIFICATION DEPT.
UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA'
SIGOLI Gianluca

CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT.
RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA'
MASTRANDREA Rocco

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.