Ficha Técnica

PANEL TRAPEZOIDAL

MGi PANELES

CARACTERÍSTICAS
PANELES TRAPEZOIDALES

montaje

Colores Disponibles



CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO

Acero galvalume: Espesores #0,38 mm, #0,43 mm y #0,50 mm (superior/inferior)(Conforme a las normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), superficie superior cromada con primer poliester (4 a 6 micras), acabado con pintura en poliester (18 a 22 micras) y superficie inferior cromada con primer poliester (4 a 6 micras).

Aluminio: Acabado superior e inferior en aluminio pre-pintado aleación 3105, espesor #0,50mm.

Película de aluminio blanco: Espesor #0,04 mm (inferior).

Revestimiento Interno

película de aluminio

Revestimiento Interno/Externo

Acero con cuentas

Revestimiento Interno/Externo

Aluminio con cuentas

CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO

PIR AP: (Poliisocianurato) con una densidad media de 28 a 35 Kg/m³ (EN 14509:2013), conductividad termica de 0,022 W/m.k (NBR 12094), compresión: ≥ 80 KPa (EN 14509:2013), ignitabilidad: FS ≤ 150mm en 60s (BS EN ISO 11925-2) y clasificación II-A en la Instrucción Técnica n° 10 del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con el Decreto Estatal n° 63.911.

DETALLES TECNICOS

ESPESOR AISLANTE (mm)		ANCHURA ÚTIL (mm)		LONGITUD MÁXIMA (mm)		
nominal	tolerancia	nominal	tolerancia	nominal (acero)	nominal (película)	tolerancia
20	± 2	1000	± 2	8000	7000	± 5
30	± 2	1000	± 2	12000	7000	± 5
50	± 2	1000	± 2	12000	7000	± 5
70	± 2	1000	± 2	12000	-	± 5
100	± 2	1000	± 2	12000	-	± 5

MGi PANELES

PANELES AISLANTES
PARA CONSTRUCCIÓN

VENTAS: (+54) 15 3276-8966
WHATSAPP: (+54) 11 2166-2299

PRESIDENTE PERON 3773,
HAEDO, EL PALOMAR, BUENOS AIRES.