# Ficha Técnica
## PANEL FRIGORÍFICO

MGi PANELES

# CARACTERÍSTICAS
# PANELES FRIGORÍFICOS

Colores Disponibles

RAL 9003
ACERO INOX

## CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO

Acero galvalume pre-pintado (interno/externo): Espesores #0,43 mm y #0,50 mm (Conforme a las normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), superficie superior cromada con primer poliester (4 a 6 micras), acabado con pintura en poliester (18 a 22 micras) y superficie inferior cromada con primer poliester (4 a 6 micras).

Acero inox AISI 304 mate (interno/externo): Espesores #0,50 mm conforme a las normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008.

Revestimiento Externo

Stucco

Revestimiento

Acero con cuentas

## CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO

PIR AP: (Poliisocianurato) con una densidad media de 28 a 35 Kg/m³ (EN 14509:2013), conductividad termica de 0,022 W/m.k (NBR 12094), compresión: ≥ 80 KPa (EN 14509:2013), ignitabilidad: FS ≤ 150mm en 60s (BS EN ISO 11925-2) y clasificación II-A en la Instrucción Técnica nº 10 del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con el Decreto Estatal nº 63.911.

## DETALLES TECNICOS

| ESPESSURA ISOLANTE (mm) | | ANCHURA ÚTIL (mm) | | | LONGITUD MÁXIMA (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nominal | tolerancia | nominal (PUMA) | nominal (ROBOR) | tolerancia | nominal | tolerancia |
| 32 | ± 2 | 1100 | 1130 | ± 2 | 12000 | ± 5 |
| 40 | ± 2 | 1100 | 1130 | ± 2 | 12000 | ± 5 |
| 50 | ± 2 | 1100 | 1130 | ± 2 | 12000 | ± 5 |
| 70 | ± 2 | 1100 | 1130 | ± 2 | 12000 | ± 5 |
| 100 | ± 2 | 1100 | 1130 | ± 2 | 12000 | ± 5 |
| 120 | ± 2,4 | 1100 | 1130 | ± 2 | 12000 | ± 5 |
| 150 | ± 3 | 1100 | 1130 | ± 2 | 12000 | ± 5 |
| 200 | ± 4 | 1100 | 1130 | ± 2 | 12000 | ± 5 |

MGi PANELES

# PANELES AISLANTES
## PARA CONSTRUCCIÓN

**VENTAS: (+54) 15 3276-8966**
**WHATSAPP: (+54) 11 2166-2299**

**PRESIDENTE PERON 3773,**
**HAEDO, EL PALOMAR, BUENOS AIRES.**