



Ficha Técnica

PANEL FRIGORÍFICO

MGI PANELES

CARACTERÍSTICAS PANELES FRIGORÍFICOS



Colores Disponibles

RAL 9003
ACERO INOX



CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO

Acero galvanume pre-pintado (interno/externo): Espesores #0,43 mm y #0,50 mm (Conforme a las normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), superficie superior cromada con primer poliester (4 a 6 micras), acabado con pintura en poliester (18 a 22 micras) y superficie inferior cromada con primer poliester (4 a 6 micras).

Acero inox AISI 304 mate (interno/externo): Espesores #0,50 mm conforme a las normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008.

Revestimiento
Externo



Stucco

Revestimiento



Acero con cuentas

CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO

PIR AP: (Poliisocianurato) con una densidad media de 28 a 35 Kg/m³ (EN 14509:2013), conductividad termica de 0,022 W/m.k (NBR 12094), compresión: ≥ 80 KPa (EN 14509:2013), ignitabilidad: FS ≤ 150mm en 60s (BS EN ISO 11925-2) y clasificación II-A en la Instrucción Técnica n° 10 del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con el Decreto Estatal n° 63.911.

DETALLES TECNICOS

ESPESSURA ISOLANTE (mm)		ANCHURA ÚTIL (mm)			LONGITUD MÁXIMA (mm)	
nominal	tolerancia	nominal (PUMA)	nominal (ROBOR)	tolerancia	nominal	tolerancia
32	± 2	1100	1130	± 2	12000	± 5
40	± 2	1100	1130	± 2	12000	± 5
50	± 2	1100	1130	± 2	12000	± 5
70	± 2	1100	1130	± 2	12000	± 5
100	± 2	1100	1130	± 2	12000	± 5
120	± 2,4	1100	1130	± 2	12000	± 5
150	± 3	1100	1130	± 2	12000	± 5
200	± 4	1100	1130	± 2	12000	± 5

MGi ***PANELES***

PANELES AISLANTES PARA CONSTRUCCIÓN



TELÉFONO / WHATSAPP: (+54 9) 11 6204-6087

CJAL. DANIEL GARCÍA 878, MORÓN, BUENOS AIRES

PRESIDENTE PERON 3773, HAEDO, EL PALOMAR, BUENOS AIRES