

高分散型 TPE / PRODUCT GRADE

LF-ET78A

高延伸低比重良好回彈

適用於射出、押出及發泡應用，具備高延伸、良好撕裂強度、低比重與優秀回彈特性，可兼顧應用功能與製造成本。

Shore A 78

硬度

2 g/10min

熔融指數

0.87

比重

APPLICATION REQUIREMENTS

彈性發泡材料的真實應用需求

VALUE OF LF-ET78A

從材料效能，轉化為產品價值

高延伸 提升製品耐用度	高撕裂強度 降低破損風險
輕量低密度 有利產品減重	良好回彈 提升使用舒適感
加工適應性 適配多種成型方式	

MATERIAL COA

原料基本特性

專案	測試方法	數值
外觀	N/A	顆粒
顏色	N/A	半透明
硬度	ASTM D2240	Shore A 78
熔融指數	ASTM D1238	2 g/10min
比重	ASTM D792	0.87
拉力	ASTM D412	85 kgf/cm ²
延伸率	ASTM D412	570%
撕裂強度	ASTM D624	62 kgf/cm
熔點	DSC	69° C

PROPERTIES AFTER FOAMING

發泡後物性

專案	測試方法	測試結果
硬度 Asker C	ASTM D2240	50
密度	ASTM D792	0.1919
拉力 N/mm ²	ASTM D638	4.6
延伸率	ASTM D638	446%
撕裂強度 N/mm	ASTM D624	5.65
回彈度	ASTM D3574	62
收縮率	60° C / 120 分鐘	1%
壓縮變形	35° C / 6 小時	20%
倍率 E/R	—	190%
壓縮比 CR	—	1.9

PRODUCT DETAILS

材料特點

高回彈	輕量低密度
高柔韌性	尺寸穩定
加工通用性	適合鞋材與發泡製品

主要應用領域



資料僅供材料選型與配方開發參考，實際性能依配方、製程及測試條件而定。