

生質 TPE / PRODUCT GRADE

GTE-8030

生質含量輕量高反彈

生質含量 30%，與 EVA、POE 具有良好相容性；兼具高彈性與高反彈，適用於發泡鞋材、鞋中底、鞋墊及各類緩衝材料。

30%

生質含量

Shore A 72

硬度

4.7 g/10min

熔融指數

PRODUCT DETAILS

常見材料需求

PRODUCT DETAILS

GTE-8030 帶來的價值

高反彈，提供舒適回饋	高韌性，提升產品耐用性
生質含量 30%	發泡穩定，孔結構均勻
適用多元製程	

PRODUCT DETAILS

原料基本特性

專案	測試方法	數值
外觀	N/A	Pellets
顏色	N/A	Translucent
硬度	ASTM D2240	Shore A 72

專案	測試方法	數值
熔融指數	ASTM D1238	4.7 g/10min (2.16kg@190° C)
密度	ASTM D792	0.91 g/cm³
拉伸強度	ASTM D638	88 kgf/cm²
延伸率	ASTM D638	665%
撕裂強度	ASTM D624	56 kgf/cm
生質含量	ASTM D6866	30%
熔點	DSC	85° C

PRODUCT DETAILS

發泡後物性

專案	測試方法	測試結果
硬度	ASTM D2240	Asker C 50
密度	ASTM D792	0.2152 g/cm³
拉伸強度	ASTM D638	18 kgf/cm²
延伸率	ASTM D638	293%
撕裂強度	ASTM D624	8 kgf/cm
落球反彈率	ASTM D2632	51%
壓縮永久變形	ASTM D395	52%
收縮	ASTM D955	0.5%
倍率 E/R	—	160%

PRODUCT DETAILS

常見問題

主要應用領域



資料僅供材料選型與配方開發參考，實際性能依配方、製程及測試條件而定。