

高回彈 TPE / PRODUCT GRADE

LF-HR53A

柔韌耐磨回彈穩定

高分散微細型熱塑性彈性體化合物，適用於射出、押出及發泡應用；具備高延伸、良好耐磨強度、低比重與良好回彈彈性。

Shore A 53

硬度

0.32 g/10min

熔融指數

0.89

比重

PRODUCT DETAILS

常見材料需求

PRODUCT DETAILS

LF-HR53A 帶來的價值

高反彈，提供緩衝體驗	良好耐磨強度，提升耐用性
低比重，有利產品輕量化	高延伸特性，適合發泡應用
適用多元製程	

PRODUCT DETAILS

原料基本特性

專案	測試方法	數值
外觀	N/A	白色
顏色	N/A	半透明
硬度	ASTM D2240	Shore A 53

專案	測試方法	數值
熔融指數	ASTM D1238	0.32 g/10min
比重	ASTM D792	0.89
拉力	ASTM D412	37.3 kgf/cm ²
延伸率	ASTM D412	360%
撕裂強度	ASTM D624	38 kgf/cm
熔點	DSC	69° C

PRODUCT DETAILS

發泡後物性

專案	測試方法	測試結果
硬度 Asker C	ASTM D2240	34
比重	ASTM D792	0.1338
拉力	ASTM D638	15.3 kgf/cm ²
延伸率	ASTM D638	182.1%
撕裂強度	ASTM D624	71.3 kgf/cm
吸能率	70° C / 120 分鐘	3.4%
壓縮率	50° C / 6 小時	21%
壓縮倍率 LFR	—	215
壓縮比 CR	—	2.28

PRODUCT DETAILS

常見問題

主要應用領域



資料僅供材料選型與配方開發參考，實際性能依配方、製程及測試條件而定。