

Argamasa

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1180 · Argamasa
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 70 del Catálogo · 10/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1598–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 20 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pasta o mezcla constructiva destinada a unir materiales, asentar fábricas, rellenar, revestir o formar masas resistentes. Su formulación ordinaria combina cal, arena y agua; algunas fuentes añaden rocalla, almendrilla, guijo, cascote o polvo de ladrillo y distinguen argamasas blancas, negras, hidráulicas, puzolánicas, de yeso o de barro.

Argamasa, mezcla y mortero funcionan con frecuencia como equivalentes, pero no siempre nombran una composición idéntica. Bails y Adeline reservan en ciertas definiciones argamasa para una mezcla gruesa próxima al hormigón; Ortiz y Sanz la usa para explicar la obra signina; Fornés distingue argamasa blanca y mortero negro. La composición y el uso deben registrarse junto con la denominación.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1180 · MEZCLA, MORTERO, CAL, ARENA, AGUA, ÁRIDO Y UNIÓN DE FÁBRICA · 20 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Proporciones de cal y arena

«Si fuere el arena sacada de cantera [...] dos partes de arena y una de cal; y si fuere arena del mar, ó del rio [...] dos espuelas de cal, tres de arena.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, foliación impresa no visible; PDF p. 183.

MR-ARG-01 · CEN-1180. Rojas regula la mezcla según procedencia del árido y fuerza de la cal.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Mortero de cal, arena y agua

«La cal es una piedra cocida al Horno, que mezclándose con arena, y agua compone el mortero.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, p. impresa 123; PDF p. 203.

MR-ARG-02 · CEN-1180. Brizguz explicita los tres componentes de la formulación ordinaria.

Claude Perrault · 1761

3. Endurecimiento bajo el agua

«Argamasa, mezclada con la cal. No solamente en los edificios ordinarios, sino también en el fondo del mar toma cuerpo esta mezcla, y se endurece admirablemente.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 32; PDF p. 47.

MR-ARG-03 · CEN-1180. Perrault registra la aptitud hidráulica de ciertos áridos mezclados con cal.

Christian Rieger · 1763

4. Solidez del mortero

«Para componer el Mortero se mezcla la arena, y cal de varios modos [...] La solidez de un muro depende por la mayor parte de la buena calidad del mortero.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, foliación impresa no visible; PDF p. 246.

MR-ARG-04 · CEN-1180. Rieger relaciona dosificación y resistencia de la fábrica.

Diego de Villanueva · 1766

5. Cal como cola de fábrica

«La Cal en mortero, ó mezcla no sirve de otra cosa [...] que de una cola que une, y pega las piedras entre sí.»

Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura, 1766, foliación impresa no visible; PDF p. 101.

MR-ARG-05 · CEN-1180. Villanueva define la función adhesiva más allá de la masa del muro.

Juan de Sotomayor · 1776

6. Asiento de teja

«Sentándola bien, con argamasa de cal, y arena, ó con hieso.»

Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios, 1776, foliación impresa no visible; PDF p. 43.

MR-ARG-06 · CEN-1180. Sotomayor documenta la argamasa como lecho alternativo al yeso en cubiertas.

José Ortiz y Sanz · 1787

7. Obra signina

«Argamasa compuesta de cal, arena ó puzolana, polvos de ladrillos, y casquijo de ladrillo cocido en vez de piedra.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 36; PDF p. 51.

MR-ARG-07 · CEN-1180. Ortiz y Sanz identifica una mezcla antigua con adiciones cerámicas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Argamasa u hormigón

«HORMIGON [...] Argamasa, compuesta de piedrecillas menudas, cal y betún, que dura infinito. También se hace sin betún.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 120; PDF p. 135.

MR-ARG-08 · CEN-1180. Rejón documenta una composición gruesa y durable bajo la entrada hormigón.

Benito Bails · 1796

9. Arena, cal y cascotes

«Hay una especie de mezcla llamada argamasa, la qual se hace de arena, cal, y de unas piedras que no pesan mas de una libra [...] pedazos de cascotes [...] ó piedrecitas duras.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 184; PDF p. 201.

MR-ARG-09 · CEN-1180. Bails diferencia una mezcla con árido grueso de la simple pasta de asiento.

Andrea Palladio · 1797

10. Henchidura de pared

«Se irá llenando de argamasa [...] hasta que la pared llegue á su altura.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 12; PDF p. 30.

MR-ARG-10 · CEN-1180. Palladio registra el material de relleno en la construcción de henchidura o cajón.

Benito Bails · 1802

11. Cal, almendrilla y rocallas

«ARGAMASA. s. f. Mezcla hecha con cal, almenarilla y rocallas.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 8; PDF p. 11.

MR-ARG-11 · CEN-1180. El diccionario define una mezcla gruesa por sus componentes.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Cimiento de mampostería

«Se construirán de mampostería, de piedra reble, y argamasa de la mejor calidad.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 2; PDF p. 9.

MR-ARG-12 · CEN-1180. Fornés prescribe la calidad de la argamasa en cimentación.

Mariano Matallana · 1848

13. Definición ordinaria

«ARGAMASA.=Mezcla compuesta principalmente de arena, cal y agua.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 40; PDF p. 37.

MR-ARG-13 · CEN-1180. Matallana fija la composición básica y registra además argamasar, argamasilla y argamasón.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

14. Argamasa blanca y mortero negro

«La argamasa ó mezcla llamada comunmente mortero negro [...] [se amasa] de dos partes de argamasa blanca y otra de tierra de los derribos de paredes antiguas.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 6.

MR-ARG-14 · CEN-1180. *La segunda edición de Fornés distingue formulaciones y comportamiento frente a humedad y sequedad.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

15. Rosca expuesta a humedad

«Cuya rosca, por razon de la humedad, se hace de argamasa, y ésta necesita de algunos dias para endurecerse.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 18.

MR-ARG-15 · CEN-1180. *La mezcla se elige por resistencia a humedad en sótanos, cloacas, valladares y puentes.*

P. C. Espinosa · 1859

16. Morteros, argamasas o mezclas

«A estas mezclas se da en general el nombre de morteros ó argamasas ó mezclas.»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 68; PDF p. 91.

MR-ARG-16 · CEN-1180. *Espinosa explicita la sinonimia general y distingue mortero común, hidráulico y pasta puzolánica.*

E. Mariátegui · 1876

17. Nuegado u hormigón

«NUEGADO.=HORMIGON [...] tortada de nuegado, que es composicion de cal, y guijas.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 87; PDF p. 89.

MR-ARG-17 · CEN-1180. *Mariátegui conserva un equivalente histórico de la argamasa gruesa.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

18. Pasta que une materiales

«Se llama mortero, mezcla ó argamasa, al resultado que se obtiene mezclando la cal con la arena ú otra sustancia, y que usado en estado de pasta blanda sirve para unir los materiales.»

Ricardo Marcos y Bausa. *Manual del Albañil*, 1879, pp. impresas 56–57; PDF p. 28.

MR-ARG-18 · CEN-1180. *Marcos y Bausa une denominación, composición, estado y función.*

Jules Adeline · 1887

19. Mezcla próxima al hormigón

«Argamasa.—[Arq.]—Vale tanto como mezcla, y particularizando se designa con ella una composición de cal, almendrilla ó guijo menudo y rocallas, que viene á ser una especie de hormigón.»

Jules Adeline. *Vocabulario de Términos de Arte*, 1887, p. impresa 53; PDF p. 44.

MR-ARG-19 · CEN-1180. *Adeline distingue el valor genérico de la acepción material específica.*

Luis Gaztelu · 1899

20. Mortero en entramados

«Se rellenan los espacios comprendidos entre las piezas con fragmentos de piedra, ladrillos, cascotes ó yesones cogidos con mortero ó yeso.»

Luis Gaztelu. *Carpintería de Armar*, 1899, p. impresa 151; PDF p. 153.

MR-ARG-20 · CEN-1180. *Gaztelu documenta el equivalente mortero como ligante y relleno de entramados.*

LECTURA COMPARADA

Rojas, Brizguz, Rieger, Villanueva y Marcos y Bausa describen la familia ordinaria de cal, arena y agua cuya misión es trabar materiales. Perrault y Ortiz y Sanz añaden el comportamiento hidráulico y las adiciones puzolánicas o cerámicas.

Bails, Rejón, Matallana, Mariátegui y Adeline muestran un segundo polo: argamasa como mezcla gruesa, próxima a hormigón o nuegado. Fornés amplía el cuadro con argamasa blanca y mortero negro, y los usos abarcan cimient, relleno, rosca de bóveda, cubierta, revestimiento y entramado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- argamasa/argamasa blanca; argamasar; argamasilla; argamasón; mezcla; mortero; mortero negro; mortero común; mortero hidráulico; pasta puzolánica; obra signina; hormigón; nuegado; tortada; cal; arena; agua; puzolana; rocalla; almendrilla; guijo; cascote.

- Se consultaron denominaciones equivalentes y contextos de asiento, unión, relleno, revestimiento, cimientto, bóveda, cubierta y fábrica.
- No se igualaron todas las recetas: cada cita conserva sus componentes, granulometría, comportamiento y uso propios.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 20 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar especificaciones históricas sin reducir argamasa a una receta moderna única.

Relaciona el nombre con dosificación, árido, ligante, agua, endurecimiento, humedad y función dentro de la fábrica.

RELACIONADO CON

Mortero; Mezcla; Cal; Arena; Agua; Puzolana; Cemento; Hormigón; Nuegado; Tortada; Obra signina; Almendrilla; Guijo; Rocalla; Cascote; Reble; Mampostería; Fábrica; Tendel; Revoque; Enlucido; Fraguado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura. 1766.
- Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios. 1776.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.