

Argamasa fina

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5181 · Argamasa fina
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 22 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1738–1879 · siglos XVIII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 4 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Mezcla de cal con árido o polvo pétreo muy menudo, cuidadosamente batida o molida para obtener una masa homogénea y apta para capas delgadas, paramentos lisos, enlucidos, revocos o estucos. En Fornés, argamasa fina designa específicamente la masa de cal y piedra mármol molida que forma el estuco de cal y piedra.

El antecedente funcional mortero fino aparece en Brizguz y se mantiene en Marcos para enlucidos y revocos. La equivalencia es contextual y operativa: no toda argamasa fina es marmórea, pero toda formulación documentada comparte granulometría reducida y función superficial.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5181 · MORTERO O MASA DE GRANULOMETRÍA FINA PARA ACABADO · 7 TESTIMONIOS

A. G. Brizguz y Bru · 1738

1. Mortero fino para paramento liso

«Se cogerán algunos para llevar el mortero fino [...] y lo restante se llenará del mazacote de piedra pequeña [...] y formará hacia la una parte [...] un paramento liso.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, PDF p. 221.

MR-AF-01 · Primera equivalencia funcional localizada: fracción fina destinada al acabado del paramento.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

2. Argamasa fina de cal y mármol

«El segundo [estuco] de una argamasa fina de cal y piedra mármol molida.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 87.

MR-AF-02 · Primera documentación literal y definición compositiva.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Molienda hasta formar argamasa fina

«Tres medidas de cal y dos de polvos de piedra [...] bien unidas y batidas [...] o molidas hasta formar una argamasa fina.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 104.

MR-AF-03 · Describe el proceso que produce la finura y homogeneidad.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

4. Persistencia de la definición

«El segundo [estuco] de una argamasa fina de cal y piedra mármol molida.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 28.

MR-AF-04 · Confirma transmisión editorial del sintagma.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Preparación operativa de la masa

«Se tomarán tres medidas de cal y dos de polvos de piedra [...] o molidas hasta formar una argamasa fina.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 33.

MR-AF-05 · Mantiene proporción y procedimiento.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Mortero fino en el enlucido

«Encima del jaharro, completamente seco, se extiende por último el enlucido, que puede ser de yeso blanco o de mortero fino.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 112.

MR-AF-06 · Sitúa la mezcla fina en la capa final del revestimiento.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

7. Mortero fino de cal y arena en revocos

«Los revocos se ejecutan con mortero fino de cal y arena, formando sobre el enfoscado una capa delgada.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 113.

MR-AF-07 · Última documentación localizada; variante no marmórea y función superficial explícita.

LECTURA COMPARADA

Brizguz opone mortero fino a mazacote y lo destina a producir una cara lisa. Fornés convierte esa cualidad granulométrica en denominación de la masa marmórea del estuco y explica que el batido o la molienda forman la argamasa fina.

Marcos vuelve a la expresión mortero fino y muestra dos aplicaciones: capa final de enlucido y revoco delgado de cal y arena. La documentación distingue así una acepción específica marmórea y otra funcional más amplia.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: argamasa fina; mortero fino; mortero fino de cal y arena; masa fina.
- La expresión mezcla fina aparece en otros contextos, pero no se integra cuando solo califica la preparación sin constituir una denominación técnica suficiente.
- Argamasa fina no equivale necesariamente a estuco: puede designar la mezcla constitutiva, mientras estuco designa el material acabado o el revestimiento.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para argamasa(s), mortero(s), masa(s), mezcla(s), fino/fina, menudo/menuda, molido/molida y construcciones funcionalmente equivalentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 7 testimonios no redundantes procedentes de 4 fuentes. Primera equivalencia funcional: 1738. Primera documentación literal argamasa fina: 1841. Última documentación localizada: 1879.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz sirve para reconocer la fracción de acabado frente al cuerpo grueso de una fábrica y para vincular granulometría, homogeneidad, espesor de capa y lisura superficial.

Su control evita confundir el nombre de la mezcla con el del revestimiento terminado y permite comparar recetas de estuco marmóreo con morteros finos de cal y arena.

RELACIONADO CON

Argamasa; Mortero fino; Estuco de cal y piedra; Harina de mármol; Enlucido; Revoque; Enfoscado; Jaharro; Mazacote.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Brizguz y Bru, A. G. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.