

Estuco de cal y piedra

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5179 · Estuco de cal y piedra
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1761–1887 · siglos XVIII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 23 testimonios integrados · 9 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Revestimiento o masa de estuco cuyo aglutinante es cal apagada y cuya carga pétreo fina procede de mármol, piedra caliza u otra piedra molida o filtrada. Se aplica en capas delgadas, admite coloración mineral y pulimento y se emplea para imitar jaspes o mármoles, revestir paramentos y proteger o decorar piezas expuestas.

La secuencia literal estuco de cal y piedra se fija en Fornés; los testimonios anteriores describen su composición como cal con mármol molido o polvos de mármol. El corpus distingue esta clase del estuco de yeso o escayola y, dentro del estuco de cal, registra variantes con arena fina, polvo calizo, marga, yeso o puzolana según uso y exposición.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5179 · ESTUCO DE CAL CON CARGA PÉTREO FINA · 23 TESTIMONIOS

Claude Perrault · 1761

1. Cal perfectamente apagada para estucos

«Esto es de mucha importancia, principalmente en los enlucidos y obras de estuco, en que cuando queda alguna partícula de cal a medio cocer [...] causa quiebras y rompimientos.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, PDF p. 51.

MR-ECP-01 · Antecedente técnico: la preparación de la cal determina la estabilidad del estuco.

Claude Perrault · 1761

2. Estuco de mármol sin yeso

«Las cornisas [...] se harán enteramente de estuco de mármol sin yeso.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, PDF p. 64.

MR-ECP-02 · Primera formulación compositiva localizada: estuco pétreo expresamente exento de yeso.

Claude Perrault · 1761

3. Capas antiguas de mezcla y estuco

«Los Antiguos ponían seis capas, tres de mezcla de cal y arena, y tres de estuco.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, PDF p. 65.

MR-ECP-03 · Documenta el sistema estratificado del revestimiento.

José Ortiz y Sanz · 1787

4. Capa superior de cal y polvos de mármol

«La capa superior inmediata al agua era de un estuco finísimo, en que parece entraban polvos de mármol en lugar de arena o puzolana.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 51.

MR-ECP-04 · Sustitución de la arena por carga marmórea en la capa de acabado.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Blanco de estuque

«BLANCO DE ESTUQUE. Llámase así el color blanco que se hace de cal y mármol molido para pintar al fresco.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 52.

MR-ECP-05 · Variante cromática y compositiva vinculada a pintura al fresco.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Estuco de cal y arena con acabado marmóreo

«ESTUCO. Mezcla de cal y arena, para hacer labores de relieve y estatuas, que se cubren después con una masa de polvos de mármol.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 119.

MR-ECP-06 · Distingue cuerpo de cal y arena y cobertura marmórea.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Masa escultórica de cal y mármol

«Se compone de cal y arena, y luego se reviste de cal muy fina y polvos de mármol amasados también con agua.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 120.

MR-ECP-07 · Precisa la estratigrafía del estuco para estatuas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Especie de estuque hecha de cal y mármol

«Porque de la cal y mármol se viene a hacer cierta especie de estuque [...] con lo que [...] fingen estatuas de mármol y otras cosas.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 120.

MR-ECP-08 · Formula la relación material y su finalidad imitativa.

Benito Bails · 1802

9. Definición lexicográfica del estuco

«ESTUCO. Mezcla de cal, yeso, arena, y mármol molido, que sirve para los mismos usos que la escayola.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 129.

MR-ECP-09 · Registra una variante mixta con carga marmórea.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

10. Utilidad arquitectónica de los estucos

«El conocimiento de los estucos, o arte de imitar artificialmente los jaspes para hermoear [...] templos y retablos [...] está íntimamente relacionado con el arte de edificar.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 85.

MR-ECP-10 · Sitúa el estuco en la práctica arquitectónica y ornamental.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

11. Definición de la segunda especie

«El segundo [estuque] de una argamasa fina de cal y piedra mármol molida, o de la que producen las filtraciones de las aguas pluviales.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 87.

MR-ECP-11 · Primera caracterización completa de la clase de cal y piedra.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Proporción cal-harina de mármol

«Se amasará con la harina de mármol molido o piedra filtrada, en porciones de tres partes de cal y dos de harina.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 91.

MR-ECP-12 · Fija materiales y proporción de la masa.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

13. Preparación del soporte

«En la segunda especie de estuco de cal [...] los planos o superficies estén bien rectos y escuadrados, pero pasados de escarpe de hierro con puntas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 93.

MR-ECP-13 · Exige soporte regular y rugoso para la adherencia.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

14. Formación de la argamasa fina

«Se tomarán tres medidas de cal y dos de polvos de piedra, y bien unidas y batidas [...] o molidas hasta formar una argamasa fina.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 104.

MR-ECP-14 · Describe el amasado y refinado de la mezcla.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

15. Denominación literal y usos

«Con el estuco de cal y piedra se revisten estatuas o jarros de mármol expuestos a la intemperie, y con él se adornan [...] frisos o arrimadillos.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 107.

MR-ECP-15 · Primera documentación literal del lema y catálogo funcional.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

16. Persistencia de la clasificación

«El segundo [estuco] de una argamasa fina de cal y piedra mármol molida, o de la que producen las filtraciones de las aguas pluviales.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 28.

MR-ECP-16 · Confirma la transmisión editorial de la definición.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

17. Modo de hacer el estuco de cal y piedra

«MODO DE HACER EL ESTUCO DE CAL Y PIEDRA [...] se tomarán tres medidas de cal y dos de polvos de piedra [...] hasta formar una argamasa fina.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 33.

MR-ECP-17 · Consolida la denominación como epígrafe operativo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

18. Revestimiento exterior y decoración interior

«Con el estuco de cal y piedra se revisten estatuas o jarros de mármol expuestos a la intemperie, y con él se adornan [...] frisos o arrimadillos.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 34.

MR-ECP-18 · Mantiene la doble utilidad protectora y ornamental.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

19. Composición ordinaria y capas

«El estuco de que ordinariamente se hace uso, es una composición de mortero hecho con cal, polvos de piedra caliza, margas y yeso [...] Generalmente se aplican los estucos en tres capas.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 270.

MR-ECP-19 · Amplía las cargas posibles y sistematiza la aplicación estratificada.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

20. Dos clases de estuco

«Los estucos son de dos clases, según que en su composición entre la cal o el yeso.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 33.

MR-ECP-20 · Establece la clasificación por aglutinante.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

21. Estuco de cal con polvo pétreo

«El estuco de cal se prepara [...] amasando agua de cal reposada [...] con polvo fino de piedra caliza o de mármol estatuario [...] tres partes de aquella y dos de éste.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 34.

MR-ECP-21 · Confirma materiales, proporción y extensión en capas delgadas.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

22. Pulimento con piedra pómez

«Frotándolo primero con piedra pómez y agua y después con una badana, y trípoli, y por último con la palma de la mano.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 35.

MR-ECP-22 · Completa la secuencia técnica con el acabado pulido.

Jules Adeline · 1887

23. Pasta de cal y polvo de mármol

«Estuco. Pasta con que se revisten los muros y que toma el pulimento del mármol. El estuco se compone de una mezcla de cal muerta y de polvo de mármol.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 241.

MR-ECP-23 · Última documentación localizada; síntesis lexicográfica de composición y acabado.

LECTURA COMPARADA

Perrault y Ortiz describen un revestimiento por capas cuya calidad depende de la cal apagada y cuya superficie incorpora mármol. Rejón lexicaliza varias formulaciones de cal, arena y polvo marmóreo; Bails registra una composición mixta.

Fornés fija el lema, proporciona una receta 3:2, prescribe preparación del soporte, coloración y usos. Espinosa amplía la familia de cargas; Marcos diferencia estuco de cal y de yeso y detalla pulimento; Adeline resume la tecnología como pasta capaz de recibir lustre de mármol.

La evolución no es lineal hacia una única receta: coexisten estucos de cal y mármol, de cal y arena, mezclas con yeso o margas y formulaciones para exterior con materiales hidráulicos. El núcleo del lema se reserva a la clase con cal y carga pétreo fina.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: estuco de cal y piedra; estuco de cal; estuco de mármol; blanco de estuque; estuque; estuco finísimo; estuco de cal y mármol en polvo.
- Cargas documentadas: piedra mármol molida; harina de mármol; polvos de mármol; polvos de piedra; polvo de piedra caliza; piedra filtrada.
- No se identifica automáticamente todo estuco con el lema: se excluyen del núcleo las menciones puramente ornamentales y las formulaciones de yeso sin componente pétreo pertinente.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para estuco/estuque, cal, piedra, mármol, polvo(s), harina, mezcla, masa, revestimiento y equivalentes técnicos justificados.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 23 testimonios no redundantes procedentes de 9 fuentes. Primera documentación del concepto compositivo: 1761. Primera secuencia literal estuco de cal y piedra: 1841. Última documentación localizada: 1887.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite distinguir un material compuesto de una simple denominación decorativa y reconstruir su cadena operativa: apagado de la cal, selección y molienda de la carga, proporción, preparación del soporte, aplicación, coloración y pulido.

Resulta útil para identificar revestimientos históricos, interpretar recetas de imitación pétreo y relacionar patologías —fisuras, pérdida de adherencia o lustre— con composición y ejecución.

RELACIONADO CON

Estuco; Estuque; Argamasa fina; Harina de mármol; Polvos de piedra; Piedra pómez; Piedra asperón; Enlucido; Revoque; Escayola; Jaspe artificial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.

- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.