

Harina de mármol

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5182 · Harina de mármol
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1787–1887 · siglos XVIII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 8 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Mármol reducido a polvo muy fino y utilizado como carga pétrea blanca en estucos, pinturas al fresco y revestimientos capaces de imitar y recibir el pulimento del mármol. Fornés emplea harina de mármol molido y la equipara a piedra filtrada, fijando una proporción de dos partes de harina por tres de cal.

El corpus alterna harina, polvo(s) de mármol, mármol molido y polvo de mármol estatuario. Las variantes designan un mismo dominio material, pero el grado de finura y la función —carga, color blanco o acabado— dependen del contexto.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5182 · POLVO FINO DE MÁRMOL PARA ESTUCOS Y ACABADOS · 13 TESTIMONIOS

José Ortiz y Sanz · 1787

1. Polvos de mármol en estuco finísimo

«La capa superior [...] era de un estuco finísimo, en que parece entraban polvos de mármol en lugar de arena o puzolana.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 51.

MR-HM-01 · Primera documentación localizada del material como carga de acabado.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Mármol molido para blanco de estuque

«BLANCO DE ESTUQUE. [...] color blanco que se hace de cal y mármol molido para pintar al fresco.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 52.

MR-HM-02 · Registra función cromática y pictórica.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Cobertura con polvos de mármol

«[Estatuas] que se cubren después con una masa de polvos de mármol, y queda semejante a la piedra.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 119.

MR-HM-03 · Relaciona la carga con el efecto imitativo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Polvos de mármol amasados con agua

«Luego se reviste de cal muy fina y polvos de mármol amasados también con agua.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 120.

MR-HM-04 · Precisa aglutinante, agua y aplicación superficial.

Benito Bails · 1802

5. Mármol molido en la mezcla de estuco

«ESTUCO. Mezcla de cal, yeso, arena, y mármol molido.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 129.

MR-HM-05 · Integra el material en una receta mixta.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Piedra mármol molida

«Una argamasa fina de cal y piedra mármol molida.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 87.

MR-HM-06 · Define la carga constitutiva del estuco de cal.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Harina de mármol y proporción

«Se amasará con la harina de mármol molido o piedra filtrada, en porciones de tres partes de cal y dos de harina.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 91.

MR-HM-07 · Primera documentación literal del lema; proporción y variante equivalencial.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Transmisión de piedra mármol molida

«Una argamasa fina de cal y piedra mármol molida.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 28.

MR-HM-08 · Confirma continuidad terminológica.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Harina o polvo de piedra molida cernida

«Se compone de cal blanca fuerte [...] y la harina o polvo de piedra molida cernida.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 30.

MR-HM-09 · Explicita harina/polvo y cernido como variantes de preparación.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Polvo de mármol en los colores del estuco

«Estos colores se mezclan con el polvo del mármol o yeso, al amasar el estuco.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 270.

MR-HM-10 · Documenta su función como vehículo de color.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Polvo de mármol estatuario

«Polvo fino de piedra caliza o de mármol estatuario pasado por tamiz, en la proporción de tres partes de aquella y dos de éste.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 34.

MR-HM-11 · Confirma finura, tamizado y dosificación.

Jules Adeline · 1887

12. Polvo de mármol en la definición de estuco

«El estuco se compone de una mezcla de cal muerta y de polvo de mármol.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 241.

MR-HM-12 · Síntesis lexicográfica de la composición.

Jules Adeline · 1887

13. Estuco de cal y mármol en polvo

«Se da un estuco de cal y mármol en polvo.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 299.

MR-HM-13 · Última documentación localizada; empleo como preparación de superficie mural.

LECTURA COMPARADA

Ortiz y Rejón documentan polvos o mármol molido en capas finas, blancos y estatuas. Bails conserva la carga dentro de una mezcla plural. Fornés introduce harina como denominación de granulometría y piedra filtrada como alternativa, junto con una dosificación precisa.

Espinosa y Marcos muestran funciones de coloración, tamizado y mezcla; Adeline fija la asociación entre cal, polvo de mármol y pulimento. El valor técnico se mantiene aunque cambie la forma léxica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: harina de mármol; harina de mármol molido; polvo de mármol; polvos de mármol; mármol molido; polvo de mármol estatuario; piedra mármol molida.
- Piedra filtrada y harina o polvo de piedra molida cernida son alternativas materiales registradas por Fornés; se conservan como variantes de receta, no como equivalencias minerales absolutas.
- Harina expresa finura granulométrica; no debe confundirse con arena de mármol cuando la fuente no acredita grado o uso equivalentes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para harina, polvo(s), molido/molida, cernido/cernida, mármol, piedra mármol, piedra filtrada y construcciones compositivas pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 13 testimonios no redundantes procedentes de 8 fuentes. Primera documentación del concepto: 1787. Primera secuencia literal harina de mármol: 1841. Última documentación localizada: 1887.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz identifica una materia prima decisiva para color, textura, compactación y pulimento del estuco y permite reconstruir recetas históricas con control de proporción y tamizado.

La red de variantes mejora la búsqueda en tratados, inventarios y análisis materiales, donde la misma carga puede aparecer como harina, polvo o mármol molido.

RELACIONADO CON

Mármol molido; Polvo de mármol; Piedra filtrada; Estuco de cal y piedra; Argamasa fina; Cal apagada; Tamiz; Cernido; Blanco de estuque.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.