

Álamo negro

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5016 · Álamo negro
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 153 del Catálogo · 3/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental BAJA
COBERTURA	1582–1763 · siglos XVI, XVII y XVIII
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 4 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Especie de madera recomendada para cimentaciones en agua o humedad: se emplea en estacas, empalizadas y pilotaje de ríos, lagunas, terrenos pantanosos y suelos poco firmes. Su cualidad decisiva en el corpus es la duración bajo agua y en lo húmedo.

La tradición advierte un comportamiento opuesto fuera de ese medio: Alberti señala que no dura al aire y al sol. No se equipara automáticamente con cualquier álamo o chopo; solo se integran los pasajes que nombran expresamente el álamo negro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5016 · MADERA ESPECIALMENTE APTA PARA ESTACAS, EMPALIZADAS Y PILOTAJE DE CIMIENTOS EN TERRENOS HÚMEDOS, PANTANOSOS O POCO FIRMES · 4 TESTIMONIOS

Leon Battista Alberti · 1582

1. Empalizadas en agua

«principalmente, el alamo negro sobrepaja a todos para empalizadas de los cimientos de los ríos y lagunas, y es muy paciente de humor: de la misma en el ayre y con los soles no dura»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, p. impresa 42; PDF p. 47.

MR-ALN-01 · CEN-5016. Alberti contrapone su resistencia sumergida con su mala duración expuesta.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Estacas de cimentación

«se hagan estacas de alamo negro, ó olmo, ó sauce, ó roble; y tostados se vayan hincando con un mazo pesado»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 37; PDF p. 82.

MR-ALN-02 · CEN-5016. San Nicolás prescribe el hincado de estacas cuando no se halla tierra firme.

Claude Perrault · 1761

3. Pilotaje pantanoso

«El Alamo negro es muy bueno para Pilotage en parages pantanosos.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 29; PDF p. 44.

MR-ALN-03 · CEN-5016. Perrault formula la aplicación de manera directa y concisa.

Christian Rieger · 1763

4. Duración en agua y humedad

«En particular el Alamo negro, Olmo, Ulmus, y el Roble, son los mas propios para clavar maderos en la tierra poco firme, ó acuosa para fundamento, porque son de mucha duracion en el agua, y en lo humedo.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 219; PDF p. 239.

MR-ALN-04 · CEN-5016. Rieger integra la especie en una selección de maderas para fundaciones blandas y acuosas.

LECTURA COMPARADA

Alberti establece la condición material completa: superioridad en empalizadas fluviales o lacustres y escasa duración al aire y al sol. San Nicolás convierte la recomendación en una secuencia de obra —tostar e hincar estacas— para suplir la falta de suelo firme.

Perrault concentra la voz en el pilotaje pantanoso. Rieger confirma su aptitud junto con olmo y roble, explicándola por la duración en agua y humedad. Las cuatro fuentes delimitan un uso de cimentación, no una madera genérica de carpintería.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- álamo negro/alamo negro; madera de álamo negro; estaca de álamo negro; empalizada; pilotaje.
- Rasgos consultados: madera, árbol, cimientto, fundamento, estaca, empalizada, pilote/pilotaje, hincar, mazo, río, laguna, pantano, tierra poco firme o acuosa, agua, humedad, aire y sol.
- Se descartaron álamo, chopo y otras especies sin el calificativo negro, así como menciones botánicas o forestales que no identificaban la especie de la voz.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 4 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Fija su uso histórico específico en cimentaciones húmedas.

Evita extender al álamo negro testimonios que solo hablan de álamo o chopo genéricos.

RELACIONADO CON

Madera; Álamo; Chopo; Estaca; Empalizada; Pilote; Pilotaje; Cimientto; Fundamento; Hincar; Mazo; Río; Laguna; Pantano; Tierra firme; Humedad; Olmo; Sauce; Roble.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.