

Ladrillo refractario

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5281 · Ladrillo refractario
PAQUETE Y POSICIÓN	P-027 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1848-1879 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 3 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pieza cerámica fabricada con arcilla refractaria o infusible y destinada a resistir temperaturas que degradarían el ladrillo cocido común. En el corpus aparece en hornos de cal, cocción cerámica y fundición, como revestimiento, camisa, pared, suelo, bóveda, puente, cenicero o macizo resistente al fuego.

La documentación también registra el reaprovechamiento de fragmentos de ladrillos refractarios como cemento cerámico. El rasgo definitorio no es la forma de la pieza, sino su resistencia a la fusión y a los fuegos intensos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5281 · PIEZA CERÁMICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS · 13 TESTIMONIOS

Mariano Matallana · 1848

1. Materia para formar ladrillo refractario

«Piedra arcillosa, que triturada, sirve para la formación del ladrillo refractario.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 184.

MR-LR-01 · Primera documentación localizada; enlaza el producto con una materia arcillosa preparada.

P. C. Espinosa · 1859

2. Elección para hornos de cal

«sería mas conveniente el construirlos de piedras refractarias ó de ladrillos refractarios [...] no siendo fácil la adquisicion de estos materiales»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 42.

MR-LR-02 · Contrasta resistencia térmica, coste y disponibilidad.

P. C. Espinosa · 1859

3. Camisa de horno

«El revestimiento interior ó camisa [...] es de ladrillo refractario, y la segunda, de ladrillo comun.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 46.

MR-LR-03 · Distingue la capa refractaria interior de la fábrica común exterior.

P. C. Espinosa · 1859

4. Altura limitada del revestimiento

«El revestimiento [...] de ladrillos refractarios solo llega hasta una altura de 8 metros; el resto hasta arriba es de ladrillo comun.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 47.

MR-LR-04 · Documenta la distribución selectiva del material según exposición al calor.

P. C. Espinosa · 1859

5. Pared refractaria incluida en el espesor

«incluyendo el revestimiento ó pared de ladrillo refractario»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 51.

MR-LR-05 · Integra la pared refractaria en el espesor total del horno.

P. C. Espinosa · 1859

6. Cenicero, macizo y camisa

«está el cenicero de ladrillo refractario [...] un macizo de mampostería de ladrillos refractarios [...] La camisa del horno es de ladrillos refractarios»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 59.

MR-LR-06 · Reúne tres funciones constructivas diferenciadas dentro del horno.

P. C. Espinosa · 1859

7. Bóvedas y macizos revestidos

«bóvedas de ladrillos refractarios colocados sobre los hogares [...] macizos de mampostería revestidos de ladrillos refractarios»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 61.

MR-LR-07 · Registra uso resistente en bóvedas y protección térmica de macizos.

P. C. Espinosa · 1859

8. Fragmentos como cemento cerámico

«Proviene [...] de los fragmentos de ladrillos refractarios, ó de crisoles que se han limpiado bien»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 195.

MR-LR-08 · Documenta el reciclaje de fragmentos refractarios en manufacturas cerámicas.

P. C. Espinosa · 1859

9. Fabricación con arcillas infusibles

«Para la fabricación de hornos de fundición, y otras obras espuestas á fuegos violentos, se emplean ladrillos de arcillas refractarias ó infusibles»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 196.

MR-LR-09 · Explicita materia, destino y causa funcional.

P. C. Espinosa · 1859

10. Arcadas y puentes

«Estas arcadas y puentes sería conveniente construirlas de ladrillos refractarios»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 216.

MR-LR-10 · Aplicación a elementos que reciben directamente el fuego del horno.

P. C. Espinosa · 1859

11. Suelo permanente de horno

«se forma sobre los puentes un suelo de ladrillos refractarios si es permanente, y si no de los ladrillos comunes que se renuevan en cada hornada»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 217.

MR-LR-11 · Contrasta durabilidad refractaria y reposición del ladrillo común.

P. C. Espinosa · 1859

12. Paredes en contacto con el fuego

«Las paredes de los hornos en contacto con el fuego [...] se construyen [...] de ladrillo ó piedras refractarias [...] pues empleando ladrillos cocidos, el exceso de calor los destruye.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 218.

MR-LR-12 · Formula el criterio de selección por exposición térmica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Clase resistente a fuegos intensos

«Pueden ser también [...] refractarios para resistir á la acción de los fuegos más intensos.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 27.

MR-LR-13 · Última documentación integrada; fija la clase funcional dentro de los ladrillos.

LECTURA COMPARADA

Matallana nombra el producto desde la materia arcillosa. Espinosa ofrece la serie técnica más rica: selección frente a piedra y ladrillo común, colocación por zonas térmicas y empleo como camisa, pared, suelo, bóveda, puente, cenicero y macizo.

El reaprovechamiento de fragmentos amplía el ciclo material; Marcos y Bausa condensa el valor definitorio en la resistencia a los fuegos más intensos. La secuencia separa claramente el ladrillo refractario del ladrillo simplemente cocido.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma normalizada: ladrillo refractario; formas documentadas: ladrillos refractarios y ladrillos de arcillas refractarias ó infusibles.
- Construcciones funcionales: pared, revestimiento, camisa, suelo, bóveda, puente, cenicero y mampostería de ladrillos refractarios.
- Se excluyeron hornos y ladrillos comunes sin atribución refractaria, así como refractario en sentidos ópticos o mecánicos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para ladrillo/ladrillos, refractario/refractarios, infusible/infusibles, arcilla refractaria, resistencia al fuego y grafías históricas reconocibles.

Resultado: 13 testimonios pertinentes de 3 fuentes; 6 fuentes con hornos, ladrillos o refractario en contexto no equivalente; 26 fuentes sin testimonio pertinente. Primera documentación: 1848; última integrada: 1879.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue la pieza cerámica especialmente preparada para altas temperaturas del ladrillo cocido ordinario y permite seguir su posición y función dentro de hornos históricos.

RELACIONADO CON

Arcilla refractaria; Material refractario; Ladrillo cocido; Piedra refractaria; Horno; Camisa de horno; Revestimiento; Crisol; Cemento cerámico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.