

Azogar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1652 · Azogar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-016 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	57/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1859 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Apagar la cal viva con una cantidad limitada de agua, suficiente para que se caliente, se abra y se deshaga en fragmentos o polvo, pero sin convertirla en lechada, puches o pasta.

La cal azogada se conserva en seco y se emplea después en morteros, mezclas y blanqueos. Los tratados distinguen esta operación de matar o apagar la cal por inmersión abundante.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1652 · AZOGAR · 8 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Dos modos de extinguir la cal

«El un modo consiste en que la cal quede mojada no más con agua, lo que llaman azogar la cal; y el otro [...] echarla en agua [...] y se convierta en puches.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 184.

CEN-1652-01. Distingue el humedecimiento limitado de la inmersión que forma pasta.

Benito Bails · 1796

2. Condición de la cal

«Quando se quiera, pues, azogar la cal, se procurará sea reciente, y hecha de piedra dura.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 184.

CEN-1652-02. Prescribe frescura y procedencia pétrea.

Benito Bails · 1796

3. Uso en mortero

«Tres partes de arena [...] y una de cal azogada.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 195.

CEN-1652-03. Documenta la cal azogada como componente dosificado de mezcla.

Benito Bails · 1802

4. Definición

«Mojar la cal de modo que se deshaga en pedacitos [...] sin convertirse en leche ó quaxada.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 14.

CEN-1652-04. Fija la limitación de agua y el estado final.

Benito Bails · 1802

5. Aplicaciones

«Cal [...] después de apagada ó azogada sirve para hacer mezclas ó blanqueos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 20.

CEN-1652-05. Relaciona la operación con mezclas y blanqueos.

Mariano Matallana · 1848

6. Desagregación sin pasta

«Mojar la cal de modo que se deshaga en pedacitos sin convertirse en puches, leche, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 56.

CEN-1652-06. Conserva la oposición entre polvo fragmentado y pasta.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Conservación y rendimiento

«Suelen tenerla azogada [...] una fanega de cal viva produce dos y cuarta de cal en polvo.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 50.

CEN-1652-07. Documenta almacenamiento y aumento de volumen tras el azogado.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Definición sintética

«Azogar.—Apagar la cal de modo que se deshaga sin formar lechada.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 356.

CEN-1652-08. Resume el límite operativo esencial.

LECTURA COMPARADA

Bails distingue con precisión dos vías de extinción: azogar con agua limitada y apagar o matar con agua abundante hasta obtener puches. Sus diccionarios y Matallana mantienen como criterio diagnóstico que la cal se deshaga sin formar leche, cuajada o lechada.

Fornés cuantifica el aumento de volumen y muestra que la cal azogada se almacena en polvo. Bails y Espinosa la sitúan después en morteros, mezclas y blanqueos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: azogar; azogada; acabar de azogar.
- Estado final: pedacitos o polvo, no leche, cuajada, puches ni lechada.
- Contraste técnico: azogar frente a apagar o matar por inmersión abundante.
- No confundir con azogue, mercurio, ni con dorar o platear mediante amalgama.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 8 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 32 coincidencias en 9 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 32 coincidencias de nueve fuentes se cotejaron individualmente. Se integraron ocho testimonios de cinco fuentes sobre hidratación controlada, estado final, conservación y uso; se excluyeron los pasajes relativos al azogue metálico.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconstruir la preparación histórica de la cal y diferenciar estados de hidratación.

Debe registrarse proporción de agua, temperatura, granulometría final, rendimiento, almacenamiento y uso posterior.

RELACIONADO CON

Cal viva · Cal apagada · Matar la cal · Apagar · Lechada · Puches · Polvo · Mortero · Mezcla · Blanqueo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.