

Adobe

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0218 · Adobe
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 272 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · fábrica de tierra y ladrillo crudo
COBERTURA	1582–1887 · siglos XVI–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 con presencia pertinente · 17 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Adobe es el ladrillo crudo o sin cocer, moldeado con tierra arcillosa —con arena o paja según las fuentes— y secado al sol o al aire. Constituye una piedra artificial económica y de antigüedad remota, empleada en muros y construcciones rurales.

Su duración depende de la selección, amasado y secado de la tierra, de la regularidad de las hiladas y, sobre todo, de la protección frente a lluvia y humedad mediante revocos, albardillas o coronas. Las fuentes contrastan su buen comportamiento térmico en climas cálidos con su vulnerabilidad en ambientes húmedos y su capacidad limitada para edificios altos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0218 · LADRILLO CRUDO, FABRICACIÓN, USO Y PROTECCIÓN · 17 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Protección contra el agua

«...contra las aguas, porque no se deshagan los adobes, echadles por encima pieles...»

Los diez libros de arquitectura, 1582; página de facsímil 145.

MR-ADOB-01 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Vulnerabilidad hídrica explícita.

León Battista Alberti · 1582

2. Secado y salubridad

«La pared que se hiziere de adobes secados antes por dos años será la más cómoda de todas para la salud...»

Los diez libros de arquitectura, 1582; página de facsímil 342.

MR-ADOB-02 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Secado previo y condición interior explícitos.

Claude Perrault · 1761

3. Equivalencia con ladrillo crudo

«...siendo crudo, que nosotros llamamos Adobe, el que gastaban los Antiguos, esta parte quedaba expuesta á la injuria de la lluvia...»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761; página de facsímil 49.

MR-ADOB-03 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Equivalencia terminológica explícita.

Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Distinción latina

«...los Latinos llamaban later al ladrillo crudo ó adobe; y al cocido later testaceus ó later coctus...»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787; página de facsímil 64.

MR-ADOB-04 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Distinción histórica explícita.

Benito Bails · 1796

5. Piedra artificial cruda

«Esta piedra artificial puede gastarse cruda ó cocida; á la que se gasta cruda, la llamamos adobe, quedando solo para la cocida el nombre de ladrillo.»

Arquitectura civil, 1796; página de facsímil 168.

MR-ADOB-05 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Benito Bails · 1796

6. Tierra, estación y secado

«Los hacían de una tierra pastosa [...] También influye mucho en la buena calidad de los adobes la estación del año en que se hacen. Hanse de hacer [...] por tiempo de primavera ó en otoño para que se sequen.»

Arquitectura civil, 1796; página de facsímil 169.

MR-ADOB-06 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Fabricación explícita.

Benito Bails · 1796

7. Resguardo de las paredes

«...la corona de ladrillo cocido [...] con el vuelo necesario para resguardar las paredes de adobes de la lluvia y del agua de las canales.»

Arquitectura civil, 1796; página de facsímil 172.

MR-ADOB-07 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Protección constructiva explícita.

Benito Bails · 1796

8. Limitación en altura

«La causa de haberse abandonado dentro de Roma la práctica de hacer de adobes los edificios [...] fue forzoso labrarlas de muchos pisos, y no podían aguantar la carga de muchos suelos las paredes de adobes...»

Arquitectura civil, 1796; página de facsímil 173.

MR-ADOB-08 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Limitación estructural explícita.

Andrea Palladio · 1797

9. Ladrillos secos al sol

«Aquí se trata de los ladrillos no cocidos y secos al sol, llamados adobes.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797; página de facsímil 24.

MR-ADOB-09 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Mariano Matallana · 1848

10. Definición y composición

«ADOBE.= Ladrillo sin cocer ó crudo secado al sol y que se suele usar en algunas construcciones [...] Su composición es la arcilla y arena.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Adobe»; página de facsímil 15.

MR-ADOB-10 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Definición material explícita.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Clasificación

«Los ladrillos [...] pueden dividirse en ladrillos crudos ó adobes, y en ladrillos cocidos [...] Los adobes ó ladrillos crudos, es decir, sin someter á la acción del fuego...»

Construcciones de albañilería, 1859; página de facsímil 189.

MR-ADOB-11 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Clasificación explícita.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Moldeo y secado

«Para fabricar los adobes se debe elegir una tierra arcillosa [...] se mezcla con una corta cantidad de paja ó con arena [...] El adobe sacado de la gradilla se pone á secar al aire...»

Construcciones de albañilería, 1859; página de facsímil 190.

MR-ADOB-12 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Procedimiento explícito.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

13. Mortero y revoco

«Los adobes se unen en las obras con morteros de tierra arcillosa ó de cal y arena. Los paramentos de las tapias en que se empleen deben revocarse para preservarlos mejor de los efectos de la intemperie.»

Construcciones de albañilería, 1859; página de facsímil 191.

MR-ADOB-13 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Puesta en obra y protección explícitas.

Emilio Mariátegui · 1876

14. Obra de adobes

«ADOBERA. Obra hecha de adobes.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Adobera»; página de facsímil 6.

MR-ADOB-14 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Variante derivada explícita.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Clima y comportamiento

«Los adobes no son otra cosa que ladrillos sin haber sufrido la cochura [...] en los climas cálidos [...] adquiriendo bastante dureza con el tiempo [...] pero en los países húmedos [...] absorben el agua y se desmoronan.»

Manual del albañil, 1879; página de facsímil 28.

MR-ADOB-15 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Uso y limitación climática explícitos.

Jules Adeline · 1887

16. Mezcla de tierra, cal, arcilla y paja

«Adobe.—(Bauge.)—[Arq.]—Mortero formado por una mezcla de tierra, de cal, de arcilla y de paja cortada, con el cual se construyen edificios rurales.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Adobe»; página de facsímil 12.

MR-ADOB-16 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Definición material contrastante explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

17. Ladrillo sin cocer

«ADOBE. s. m. A. Ladrillo sin cocer.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voz «Adobe»; página de facsímil 24.

MR-ADOB-17 · CEN-0218. Cotejo visual directo. Definición lexicográfica explícita.

LECTURA COMPARADA

Perrault, Ortiz, Bails, Palladio, Matallana, Espinosa, Marcos y Rejón convergen en la equivalencia adobe/ladrillo crudo. Adeline conserva una formulación más amplia, como mortero de tierra, cal, arcilla y paja empleado en edificios rurales.

Alberti, Bails, Espinosa y Marcos muestran que la durabilidad depende del secado y de la protección contra humedad. Bails añade la limitación en altura; Matallana, Espinosa y Marcos precisan composición, moldeo, clima y puesta en obra.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Adobe. Formas documentadas: adobe, adobes, ladrillo crudo, ladrillo sin cocer y ladrillo seco al sol.
- Derivados: adobera, obra hecha de adobes; molde o gradilla para fabricarlos.
- La definición de Adeline como mortero de mezcla terrosa se conserva como diferencia terminológica, no como equivalencia absoluta con todas las fuentes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por adobe(s), adobera y expresiones equivalentes de ladrillo crudo, sin cocer o seco al sol. Once fuentes ofrecen evidencia pertinente; se integraron diecisiete testimonios distintos.

Las menciones en índices, listados de materiales, ordenanzas o ejemplos sin información diferencial quedaron controladas. La segunda edición de Fornés se registró como repetición cuando correspondía.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Documenta composición, fabricación, secado, aparejo, protección, comportamiento climático y límites estructurales del adobe.

Permite seguir la estabilización terminológica de ladrillo crudo a adobe en traducciones, tratados y vocabularios.

RELACIONADO CON

Ladrillo crudo; Ladrillo sin cocer; Tierra; Arcilla; Arena; Paja; Adobera; Gradilla; Tapial; Revoco; Albardilla; Hilada; Fábrica; Humedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. 1582.

- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Ortiz y Sanz, Joseph. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. 1797.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Emilio. Glosario de arquitectura. 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.