

# Puchada

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-3978 · Puchada                                       |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-041 · posición 2 de 30                                 |
| PRIORIDAD          | BAJA                                                     |
| COBERTURA          | 1796–1848 · siglos XVIII, XIX                            |
| BASE DOCUMENTAL    | 36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados       |
| ESTADO             | FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Mezcla fluida o suficientemente suelta con que se bañan las piedras al fabricar, y también estado pastoso de la cal desleída antes de combinarla con otros componentes. La voz describe una consistencia y un modo de empleo de la mezcla, no una fábrica autónoma.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### Benito Bails · 1802

#### 1. Mezcla para bañar piedras

«PUCHADA. s. f. La mezcla con que se bañan las piedras al tiempo de fabricar.»

Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, entrada «Puchada», p. 89 del facsímil.

MR-P-01 · La entrada define la voz por su función inmediata en la colocación de la piedra.

### Benito Bails · 1796

#### 2. Cal convertida en puchada

«...así que la cal esté bien deshecha y convertida en puchada, se la mezcla sin tardar con la puzzolana...»

Arquitectura Civil, 1796, p. 198 del facsímil.

MR-P-02 · El pasaje identifica puchada como una consistencia previa de la cal dentro de una receta de mortero hidráulico.

### Mariano Matallana · 1848

#### 3. Mampostería bañada con mezcla

«...cuando se asienta con puchada de cal y arena... se dice se ha sentado bañada con mezcla ó con baño de mezcla.»

Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. 58 del facsímil.

MR-P-03 · Matallana enlaza la voz con el asiento húmedo de la mampostería.

## NÚCLEO CANÓNICO

Mezcla o pasta fluida para bañar piedras y preparar morteros.

## LECTURA COMPARADA

El diccionario de Bails ofrece la definición funcional; su tratado de 1796 muestra la preparación de la cal hasta adquirir esa consistencia. Matallana conserva el uso en la mampostería bañada con mezcla. Los testimonios convergen en una masa húmeda y trabajable destinada a facilitar asiento, trabazón o mezcla posterior.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Puchada aparece como sustantivo estable. En Bails puede designar tanto la mezcla aplicada a la piedra como el estado de la cal «convertida en puchada» antes de incorporar puzzolana.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

En Bails (1796) puchada designa la consistencia alcanzada por la cal deshecha antes de añadir puzzolana; su Diccionario de 1802 la define como mezcla para bañar piedras, y Matallana (1848) la mantiene en el asiento de

mampostería con cal y arena. Los tres pasajes cubren preparación, consistencia y puesta en obra de una mezcla fluida.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite distinguir una mezcla llevada a consistencia de baño de un mortero más seco y ayuda a interpretar recetas constructivas donde la cantidad de agua y el momento de incorporación de la puzolana dependen de esa condición.

## RELACIONADO CON

Mezcla; mortero; cal; mampostería; piedra perdida; baño de mezcla.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Benito Bails (1802). Diccionario de Arquitectura Civil.

Benito Bails (1796). Arquitectura Civil.

Mariano Matallana (1848). Vocabulario de Arquitectura Civil.