

Piedra de Secart

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5222 · Piedra de Secart
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1841–1857 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 2 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Denominación de un jaspe o piedra tomado como modelo para su imitación en estuco de espejuelo. Fornés describe una composición almendrada sobre una masa general con figuras cuadrangulares y circulares de tamaños diversos y con binzas o vetas poco grandiosas.

La fabricación artificial parte de colores separados, amasados con yeso blanco de espejuelo y agua-cola. Las masas se extienden, se olean, se sacuden y se ciernen para producir fragmentos redondos y cuadrangulares; estos se envuelven en la masa general, se aprietan sobre el soporte, se cortan, se pulen y se abrillantan.

La edición de 1841 imprime Piedra de Secart, forma que coincide con el Catálogo Maestro; la segunda edición de 1857 imprime Piedra de Segart. La alternancia se conserva como variante editorial comprobada, sin decidir por inferencia cuál representa un topónimo o una normalización externa.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5222 · MODELO PÉTREO ALMENDRADO IMITADO MEDIANTE MASAS DE ESTUCO · 9 TESTIMONIOS

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

1. Denominación y composición de Piedra de Secart

«Piedra de Secart. La composicion de esta procede de la amalgama de almendrado sobre una masa jeneral de figuras cuadrangulares y circulares de diferentes magnitudes con binzas ó vetas, aunque poco grandiosas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 100.

MR-PS-01 · Primera documentación localizada y forma literal coincidente con el catálogo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

2. Preparación separada de colores

«Para copiarla se empezará por la masa jeneral dominante, imitando su tinta ó color primario en un barreño, las medias tintas en otros, separadamente los fuertes y blancos.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 100.

MR-PS-02 · Primera fase del procedimiento de imitación.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Amasado con yeso de espejuelo

«Estos se amasan con la paleta de hierro, uniendo la harina ó yeso blanco producido de la piedra espejuelo, con los colores desleídos en la agua cola.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 100.

MR-PS-03 · Precisa aglutinante, pigmentación y herramienta.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

4. Formación de fragmentos

«Cuando estas empiezan á enjugarse, se sacudirán con la misma paleta [...] resultarán en pedazos grandes y pequeños, los cuales se desharán en las manos, y otros se cernerán con un cedazo, en el cual tomarán figuras redondas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF pp. 100–101.

MR-PS-04 · Describe oreo, fragmentación y redondeo por cernido.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Incorporación, extendido y acabado

«Se toma una porción de amasijo de la masa jeneral, y se envuelve con ella los pedazos preparados [...] se extienden apretados con la paleta [...] Repítanse los amasijos hasta su conclusion [...] Hecho el jaspe, se pule y abrillanta.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 101.

MR-PS-05 · Cierra la secuencia desde la incorporación de fragmentos hasta el pulimento.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Variante editorial Piedra de Segart

«Piedra de Segart. La composición de ésta procede de la amalgama de almendrado sobre una masa jeneral de figuras cuadrangulares y circulares de diferentes magnitudes con binzas ó vetas, aunque poco grandiosas.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 32.

MR-PS-06 · Última documentación nominal; variante literal comprobada en facsímil.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Reiteración de colores y amasado

«Para copiarla se empezará por la masa jeneral dominante [...] Hechos todos los colores [...] se amasarán sobre la tabla acepillada [...] Estos se amasan con la paleta de hierro.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 32.

MR-PS-07 · Mantiene la preparación separada y la composición de masas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Reiteración de la fragmentación

«Cuando estas empiezan á enjugarse, se sacudirán con la misma paleta [...] los cuales se desharán en las manos, y otros se cernerán con un cedazo, en el cual tomarán figuras redondas.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 32.

MR-PS-08 · Confirma el método para producir fragmentos de distintas formas y tamaños.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Reiteración del extendido y acabado

«Se toma una porción de amasijo de la masa jeneral, y se envuelve con ella los pedazos preparados [...] se extienden apretados con la paleta [...] Hecho el jaspe, se pule y abrillanta.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 32.

MR-PS-09 · Conserva el cierre operativo de la imitación.

LECTURA COMPARADA

Las dos ediciones transmiten la misma composición visual y la misma cadena operatoria. La variación significativa se concentra en el encabezamiento: Secart en 1841 y Segart en 1857.

El almendrado no se reduce a manchas arbitrarias: se obtienen piezas grandes, pequeñas, redondas y cuadrangulares, luego incorporadas a una masa dominante y cortadas para revelar la disposición interna.

Fornés denomina piedra o jaspe al modelo imitado y describe el procedimiento artificial; no aporta cantera, composición geológica ni localización. La ficha no completa esos datos por conjetura.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma canónica del Catálogo Maestro y de la edición de 1841: Piedra de Secart.
- Variante editorial comprobada en la edición de 1857: Piedra de Segart.
- Rasgos descriptivos: amalgama de almendrado; masa jeneral; figuras cuadrangulares y circulares; binzas ó vetas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para Secart, Segart, formas gráficas próximas, piedra/jaspe de Secart o Segart, almendrado, figuras cuadrangulares y circulares, binzas, vetas y procedimientos de imitación pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 9 testimonios no redundantes procedentes de 2 fuentes. Primera forma localizada: Piedra de Secart, 1841. Última forma localizada: Piedra de Segart, 1857. No se localizaron otras fuentes positivas en el corpus.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz conserva una denominación rara junto con una descripción técnica suficiente para reconocer su patrón de imitación en estuco.

La variante Secart/Segart ofrece evidencia editorial directa y previene tanto la homogeneización silenciosa como la atribución geográfica no documentada.

RELACIONADO CON

Piedra de Segart; Jaspe; Almendrado; Masa jeneral; Binza; Veta; Estuco de espejuelo; Paleta de hierro; Cedazo; Pulimento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.