

Ladrillo de Pinta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3238 · Ladrillo de Pinta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo material, productivo, cualitativo y constructivo
COBERTURA	1797–1859 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 5 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Ladrillo de Pinta es el ladrillo muy cocido, de color encendido y calidad superior respecto del ladrillo rosado o mal cocido. Bails lo considera más fino que los demás; Espinosa lo equipara al recocho y admite que el color varíe hacia amarillo bajo según la arcilla.

La denominación funciona como criterio de selección y recepción de materiales. Fornés exige que el ladrillo salido del tejar para obra sea de pinta y colorado y rechaza la venta del rosado como ladrillo; además prescribe su uso en solados, paredes y cobijas con mortero de cal y arena.

Palladio, en la traducción y notas españolas de 1797, documenta una aplicación concreta en bovedillas: ladrillo rasilla y de pinta asentado en llano, a veces en dos capas, para formar un suelo seguro.

No se confundió la voz con ladrillo pintado, baldosa pintada, azulejo ni operaciones de pintura. «De pinta» expresa aquí grado de cocción, color y calidad del producto.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3238 · LADRILLO MUY COCIDO, DE COLOR ENCENDIDO Y CALIDAD SELECTA · 5 TESTIMONIOS

Andrea Palladio · 1797

1. Uso en bovedillas

«El material es yeso desatado ó casi líquido, y ladrillo rasilla y de pinta, sentado en llano como en las bóvedas tabicadas. Algunos echan dos filas ó capas de estos ladrillos, y sale un suelo muy seguro.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, nota sobre bovedillas; facsímil PDF, p. 22.

MR-LDP-01 · CEN-3238. Cotejo visual directo: material, aparejo, número de capas y resultado.

Benito Bails · 1802

2. Definición por cocción, color y finura

«LADRILLO DE PINTA. El que está muy cocido, y tiene el color mas encendido, y es mas fino que los demas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Ladrillo de pinta»; facsímil PDF, p. 62.

MR-LDP-02 · CEN-3238. Cotejo visual directo: definición material y cualitativa.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

3. Calidad obligatoria a la salida del tejar

«Que el ladrillo que ha de salir del tejar para las obras, solo ha de ser de pinta y colorado, y no de otro género alguno. Que el ladrillo que llaman rosado no se puede vender por ladrillo, sino es por adobes.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, capítulo para fabricantes de ladrillo; facsímil PDF, p. 50.

MR-LDP-03 · CEN-3238. Cotejo visual directo: control de calidad y contraste con rosado.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

4. Empleo en solado, paredes y cobija

«Que el ladrillo que se gastare en el solado, paredes y cobija, sea todo de pinta y colorado, gastándolo con mezcla de cal y arena, hecha de dos espuestas de arena y una de cal.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, prescripciones de obra; facsímil PDF, p. 54.

MR-LDP-04 · CEN-3238. Cotejo visual directo: destinos constructivos y dosificación del mortero.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

5. Equivalencia con recocho

«Ladrillo de pinta ó recocho.—Es el ladrillo muy cocido, color encendido. Suele presentar tambien un color amarillo bajo, segun es la calidad de la arcilla.»

Construcciones de albañilería, 1859, clasificación de ladrillos; facsimil PDF, p. 192.

MR-LDP-05 · CEN-3238. Cotejo visual directo: equivalencia, cocción y variación cromática.

LECTURA COMPARADA

Bails y Espinosa coinciden en la cocción intensa y el color encendido; Bails añade mayor finura y Espinosa el equivalente recocho y la variación amarilla por la arcilla.

Fornés transforma la descripción en criterio normativo: solo admite para obra ladrillo de pinta y colorado y degrada el rosado a adobe.

Palladio documenta la aplicación en bovedillas y Fornés amplía los destinos a solados, paredes y cobijas.

La voz expresa calidad cerámica y no decoración superficial: pintar una baldosa o un ladrillo pertenece a otra operación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Ladrillo de Pinta: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Ladrillo de pinta: forma corriente en las fuentes.
- De pinta y colorado: fórmula cualitativa documentada por Fornés.
- Ladrillo recocho: equivalente explícito en Espinosa.
- Ladrillo rosado: clase inferior contrastada; no sinónimo.
- Ladrillo rasilla: tipo delgado que puede aparecer junto al de pinta; no equivalencia automática.
- Ladrillo pintado / baldosa pintada: acepción ajena, relativa al acabado superficial.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Cinco produjeron coincidencias literales o variantes próximas; cuatro aportan cinco testimonios pertinentes, distintos y verificables.

La coincidencia restante corresponde a baldosa que se pinta y barniza, no a la calidad cerámica «de pinta», y se excluyó. Las treinta fuentes restantes fueron revisadas sin ocurrencia pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer una categoría histórica de selección del ladrillo por cocción, color y finura.

Documenta usos concretos y evita confundir la calidad «de pinta» con superficies pintadas o vidriadas.

RELACIONADO CON

Ladrillo; Ladrillo recocho; Ladrillo rosado; Ladrillo rasilla; Ladrillo fino; Baldosa; Adobe; Tejar; Cocción; Arcilla; Bovedilla; Solado; Pared; Cobija; Mortero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.