

Madera Serradiza

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3340 · Madera Serradiza
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, material, resistente y constructivo
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madera Serradiza es la madera obtenida por división longitudinal con sierra y que no conserva entero el corazón del árbol. Rejón fija el segundo rasgo; Matallana y Gaztelu describen el procedimiento de corte y su identidad como madera de sierra.

Bails construye una defensa técnica frente a la madera enteriza: atribuye a la serradiza mayor facilidad para descubrir defectos, mejor purga de humedad natural y larga duración en entramados antiguos. También impone límites: no debe aserrarse simultáneamente por alto y ancho, y la seguridad depende de conservar la disposición resistente de las capas leñosas.

Sus usos son selectivos. Bails la prescribe en entramados, en piezas secundarias de armaduras y en contrapares cuya cara superior regular facilita el entablado; reserva la madera enteriza para piezas largas o muy solicitadas. Marcos y Bausa repite la diferencia entre entramados portantes y tabiques sencillos.

Las fuentes distinguen madera serradiza, enteriza, rolliza y de raja. La ficha no identifica serradiza con cualquier pieza simplemente escuadrada ni con toda madera aserrada en cualquier dirección.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3340 · MADERA DIVIDIDA LONGITUDINALMENTE A SIERRA, DE USO ESTRUCTURAL SELECTIVO · 11 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición por el corazón del árbol

«MADERA SERRADIZA. A. La que no coge el corazón entero del arbol. [...] No echar en las carreras madera serradiza.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Madera serradiza»; facsímil PDF, p. 147.

MR-MSE-01 · CEN-3340. Cotejo visual directo: definición anatómica y restricción de uso.

Benito Bails · 1796

2. Defectos visibles y larga duración

«En la madera serradiza son mas fáciles de descubrir los vicios interiores. [...] Nuestros antiguos entramados de madera eran todos de madera serradiza [...] y sin embargo subsisten á la inclemencia desde 300 á 400 años.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de la madera, §§ 667–669; facsímil PDF, p. 346.

MR-MSE-02 · CEN-3340. Cotejo visual directo: inspección de defectos y testimonio de durabilidad.

Benito Bails · 1796

3. Purga de humedad natural

«El aserrar la madera es el medio mas seguro para que purgue su humedad natural, la qual ocasionaria su putrefaccion [...] la madera enteriza es la pieza de lienzo amontonada, la madera serradiza es la misma pieza tendida.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de la madera, § 672; facsímil PDF, p. 348.

MR-MSE-03 · CEN-3340. Cotejo visual directo: secado, espesor y analogía explicativa.

Benito Bails · 1796

4. Regla de aserrado resistente

«Nunca conviene gastar maderos aserrados á un tiempo por su alto y ancho [...] de los maderos aserrados en ambas direcciones, no se sacan sino quadrantes de las circunferencias leñosas, las cuales no es posible tengan la competente resistencia.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de la madera, § 676; facsímil PDF, p. 350.

MR-MSE-04 · CEN-3340. Cotejo visual directo: orientación del corte y conservación de capas leñosas.

Benito Bails · 1796

5. Entramados de madera

«Hácese estos entramados de madera serradiza, y se componen de almas [...] pies derechos [...] tornapuntas [...] virotillos [...] puentes [y] soleras.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de los entramados, § 692; facsímil PDF, p. 356.

MR-MSE-05 · CEN-3340. Cotejo visual directo: sistema constructivo y piezas componentes.

Benito Bails · 1796

6. Práctica histórica

«Todas las diferentes especies de maderos que se gastaban en los edificios eran de madera serradiza, y sacados de piezas de mucho cuerpo. La prueba [...] se ve en las armaduras de nuestras Iglesias antiguas, y de los edificios mas antiguos.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de los suelos, § 717; facsímil PDF, p. 363.

MR-MSE-06 · CEN-3340. Cotejo visual directo: uso antiguo, madurez y procedencia de grandes piezas.

Benito Bails · 1796

7. Selección según función en armaduras

«En las armaduras quebrantadas [...] se hacen de madera enteriza los tirantes, los pares, los xabalcones, las limas tesas, y las correas en pasando de 10 pies, y todas las demas piezas se hacen de madera serradiza.»

Arquitectura civil, 1796, armaduras quebrantadas, § 750; facsímil PDF, p. 384.

MR-MSE-07 · CEN-3340. Cotejo visual directo: diferenciación funcional entre enteriza y serradiza.

Benito Bails · 1796

8. Regularidad superficial de contrapares

«Los contrapares son de madera enteriza ó serradiza; porque los de madera serradiza tienen muy igual la superficie superior, y los de madera enteriza suelen tener muchas desigualdades, que llaman tesos y hoyos.»

Arquitectura civil, 1796, entablado de cubiertas, § 764; facsímil PDF, p. 393.

MR-MSE-08 · CEN-3340. Cotejo visual directo: regularidad de cara y preparación del entablado.

Mariano Matallana · 1848

9. Definición del serradizo

«SERRADIZO. Se dice del madero serrado ó dividido á lo largo con la sierra.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Serradizo»; facsímil PDF, p. 239.

MR-MSE-09 · CEN-3340. Cotejo visual directo: acción técnica y dirección longitudinal.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Distribución por capacidad portante

«El entramado vertical se forma con madera de hilo enteriza ó serradiza, segun el objeto á que se destinan, empleándose la primera clase en el caso en que deban sostener más ó menos cargas, y la segunda en los tabiques sencillos ó simplemente de subdivision de las habitaciones.»

Manual del albañil, 1879, capítulo XVI; facsímil PDF, pp. 92-93.

MR-MSE-10 · CEN-3340. Cotejo visual directo: elección según carga y función divisoria.

Luis Gaztelu · 1899

11. Madera de sierra

«La madera de sierra es la cortada á sierra después de escuadrada; es la más empleada en la industria.»

Carpintería de armar, 1899, clasificación de la madera; facsímil PDF, p. 10.

MR-MSE-11 · CEN-3340. Cotejo visual directo: proceso y difusión industrial.

LECTURA COMPARADA

Rejón define por la relación con el corazón del árbol; Matallana y Gaztelu por la operación de sierra longitudinal posterior a la escuadría.

Bails rechaza que la serradiza sea necesariamente endeble y aporta razones de inspección, secado y durabilidad, pero limita la orientación del aserrado y reserva piezas enterizas para mayores solicitaciones.

Bails y Marcos concuerdan en una selección funcional: serradiza en entramados o piezas secundarias; enteriza en carreras, tirantes y piezas portantes de mayor compromiso.

La regularidad de la cara aserrada aparece como ventaja de ejecución en cubiertas y entablados, mientras la resistencia depende de la sección, longitud, fibra y orientación del corte.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Madera Serradiza: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Madera serradiza: forma histórica dominante.
- Madero serradizo: variante de género y número.
- Madera de sierra: denominación descriptiva documentada en 1899.
- Serradizo: adjetivo y entrada lexicográfica.
- Madera enteriza: término de contraste; conserva entero el corazón.
- Madera rolliza / de raja: categorías próximas, pero distintas por preparación y corte.
- Serradiza no equivale a pieza aserrada simultáneamente por alto y ancho sin atender a las capas leñosas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Cinco aportan once testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Dos fuentes contienen solo voces generales de serrar, aserrador o precios de piezas aserradas y se registraron como menciones contextuales. Las veintiocho restantes fueron revisadas sin ocurrencia pertinente o con coincidencias ajenas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha reúne definición anatómica, operación de aserrado, comportamiento higrotérmico, resistencia y selección por función.

Permite distinguir la categoría histórica de madera serradiza de referencias genéricas a madera escuadrada, serrada o dividida.

RELACIONADO CON

Madera enteriza; Madera rolliza; Madera de sierra; Madera de raja; Madero; Aserrar; Corazón; Albura; Fibra; Entramado; Pie derecho; Carrera; Contrapar; Armadura; Entablado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.