

Albayalde

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0402 · Albayalde
PAQUETE Y POSICIÓN	P-043 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1582–1788 · siglos XVI, XVIII
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pigmento blanco obtenido del plomo y empleado en pintura. En la tradición vitruviana puede quemarse para obtener sandárac artificial, de modo que la voz participa tanto del vocabulario cromático como del conocimiento histórico de preparación de materiales pictóricos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Albayalde quemado para sandárac artificial

«Hay sandaraca artificial, hecha de albayalde quemado; y es mejor que la mineral...»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. 197 del facsímil.

MR-A-01 · CEN-0402. Documenta una transformación técnica del albayalde dentro de la preparación de pigmentos.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Color blanco procedente del plomo

«ALBAYALDE. s. m. P. Color blanco, transformado del plomo para pintar.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 27 del facsímil.

MR-A-02 · CEN-0402. Define materia de origen, color y uso pictórico.

Miguel de Urrea · 1582

3. Albayalde y sandárac

«Cerusa. Aluayalde, del qual quemado se haze sandaracha.»

M. Vitruvio. Architectura, declaración de los nombres oscuros, p. 288 del facsímil.

MR-P043-21-04 · La grafía Aluayalde documenta materia y transformación por calcinación.

NÚCLEO CANÓNICO

Pigmento blanco de plomo empleado en pintura y preparaciones cromáticas.

LECTURA COMPARADA

Ortiz no define el pigmento aislado, sino que describe su transformación por combustión en sandárac artificial. Rejón ofrece al año siguiente una definición breve centrada en origen material y color. Juntos muestran la materia prima y una de sus manipulaciones técnicas. Urrea (1582) añade un testimonio temprano que la grafía Aluayalde documenta materia y transformación por calcinación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Albayalde mantiene la forma castellana documentada. Ortiz lo relaciona con sandárac artificial por transformación térmica; Rejón lo define directamente como color blanco transformado del plomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La evidencia integrada corresponde a 1787 y 1788 y enlaza tratado vitruviano y diccionario de artes, ambos en el ámbito de materiales de pintura. La incorporación del testimonio de 1582 amplía la secuencia histórica y permite contrastar la traducción vitruviana temprana con las fuentes posteriores.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Ayuda a interpretar especificaciones de policromía y recetas históricas donde el pigmento puede aparecer como blanco de plomo o como precursor de otros colores obtenidos por calentamiento.

RELACIONADO CON

Plomo; pigmento; pintura; sandáracas; color blanco; preparación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787). Los diez libros de Arquitectura, 1787

Diego Antonio Rejón de Silva (1788). Diccionario de las Nobles Artes, 1788

Miguel de Urrea. 1582. M. Vitruvio. Architectura. Alcalá de Henares: Juan Gracián.