

Yeso

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4658 · Yeso
PAQUETE Y POSICIÓN	P-008 · posición 223 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · materiales y revestimientos
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 con presencia literal controlada · 6 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Material obtenido al quemar o calcinar piedra yesosa, machacarla o molerla y amasarla con agua. Sirve para labrar y enlucir paredes y para trabar materiales preservados de la humedad.

Las fuentes distinguen yeso blanco y negro; Marcos y Bausa subdivide el negro en tosco y de criba. La calcinación insuficiente o excesiva perjudica sus cualidades y el empleo en humedad se desaconseja.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4658 · PIEDRA YESOSA CALCINADA, MOLIDA Y AMASADA · 6 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1802

1. Preparación y empleo

«YESO. s. m. Especie de piedra, la qual despues de quemada, machacada y amasada, sirve para labrar paredes, jaharrar, &c. Hay yeso blanco, llamado comunmente Espejuelo; y de color obscuro, que llaman yeso negro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Yeso»; página de facsímil 113.

MR-YES-01 · CEN-4658. Cotejo visual directo. Definición, proceso y clases explícitos.

Mariano Matallana · 1848

2. Composición histórica y clases

«YESO.=El producto de la calcinacion de las piedras calcáreas ó mejor del carbonato calcáreo mezclado con ácido sulfúrico y otras tierras [...] gastándose despues de calcinado, machacado y amasado con agua.—Blanco.=Espejuelo.—Negro.=El que no es tan puro como el blanco.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Yeso»; página de facsímil 279.

MR-YES-02 · CEN-4658. Omisión señalada. Formulación histórica y clases explícitas.

P. C. Espinosa · 1859

3. Yeso preparado y piedra de yeso

«El yeso tiene gran aplicacion en los edificios para unir los materiales que esten preservados de la humedad, y enlucir las paredes. Recibe generalmente este nombre cuando está ya preparada la piedra para poderse emplear, y el de piedra de yeso antes de verificarse dicha preparacion, segun se estrae de las canteras.»

Construcciones de albañilería, 1859, segunda parte, sección primera; página de facsímil 175.

MR-YES-03 · CEN-4658. Cotejo literal. Distinción entre piedra y material preparado.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

4. Clases de yeso de obra

«El yeso que se emplea en las obras es de dos clases, negro y blanco, y el negro á su vez puede ser tosco y de criba, es decir, pasado por tamiz para separar las partes mal calcinadas que contenga, llamadas granzas, que nunca deben exceder de un 8 por 100.»

Manual del albañil, 1879, artículo 4.º; página de facsímil 23.

MR-YES-04 · CEN-4658. Cotejo visual directo. Clasificación y criba explícitas.

Benito Bails · 1796

5. Piedra cocida y prueba de buena calidad

«No es otra cosa que una piedra cocida, quemada ó calcinada en un horno. Para saber si esta piedra es de buena calidad, se hará polvos [...] y en llegando al grado de coadura ó calcinación [...] será señal de que la piedra dará yeso cocido de buena suerte.»

Arquitectura civil, 1796, § 364; página de facsímil 179.

AUD-223-01 · CEN-4658. Cotejo visual directo. Obtención y prueba de calidad explícitas.

Benito Bails · 1796

6. Tres modos de empleo según preparación

«Hay tres modos de emplear el yeso; es á saber, 1.º despues de machacarle toscamente [...] para labrar paredes de sillarejo; 2.º despues de pasado por cedazo para blanqueos, miembros de Arquitectura, &c.; 3.º despues de pasado por cañizo para reparo de paredes viejas.»

Arquitectura civil, 1796, § 366; página de facsímil 180.

AUD-223-02 · CEN-4658. Cotejo visual directo. Preparación y usos diferenciados explícitos.

LECTURA COMPARADA

Bails, Matallana, Espinosa y Marcos y Bausa convergen en la transformación térmica y mecánica de la piedra antes de su empleo. La Arquitectura civil de 1796 añade una prueba de calidad y distingue tres preparaciones para sillarejo, blanqueo y reparación.

Bails y Matallana distinguen blanco y negro; Marcos y Bausa desarrolla el negro en tosco y de criba. La caracterización química de Matallana se conserva como formulación histórica, no como corrección moderna.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: yeso; piedra de yeso.
- Clases documentadas: yeso blanco o espejuelo; yeso negro; negro tosco; negro de criba.
- Yesería, yesero y yesón se registran como voces derivadas, no como equivalencias.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por Yeso y Piedra de yeso. Quince contienen presencia literal controlada; seis testimonios definitorios y técnicos distintos fueron integrados.

Veinte fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda «no revisada».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha enlaza procedencia, preparación, amasado, empleo y clases históricas.

El control separa el material preparado de la piedra extraída y conserva las cautelas de humedad y calcinación.

RELACIONADO CON

Piedra de yeso; Yeso blanco; Yeso negro; Espejuelo; Yesería; Jaharrar; Enlucir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.