

Argamasa blanca

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5089 · Argamasa blanca
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1738–1857 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 3 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Mezcla de cal y arena identificada también como mortero blanco. Brizguz distingue un mortero blanco producido con cal de calidad ordinaria y destinado a fundamentos y macizos; Fornés lo caracteriza por sus usos y por oposición al mortero negro.

En la práctica de Fornés, la argamasa blanca se emplea en cimientos, tejados, galerías, cañerías y rebozos exteriores. Para cubiertas debe estar bien amasada, con cal deshecha, arena limpia y riego durante la ejecución; el nombre no autoriza a confundirla con yeso blanco ni con un simple acabado de color.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5089 · MORTERO BLANCO DE CAL Y ARENA, SUS CALIDADES, PREPARACIÓN Y USOS · 6 TESTIMONIOS

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

1. Mortero blanco de cal ordinaria

«De la otra se haze el mortero blanco, que no siendo de muy buena calidad, se gasta solamente en los fundamentos, y en el macizo de las paredes gruesas.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. 211 del PDF consultado.

MR-ARGAMASA-01 · CEN-5089 · H-012. Cotejo visual directo: *Distingue la calidad de la cal y limita el destino del mortero blanco.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

2. Usos preferentes

«La argamasa blanca es excelente empleada en los cimientos, tejados, galerías, cañerías y rebozos exteriores.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 20 del PDF consultado.

MR-ARGAMASA-02 · CEN-5089 · H-026. Cotejo visual directo: *Enumera destinos constructivos concretos de la mezcla.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Preparación para cubiertas

«Las argamasas que se empleen [...] han de ser de buena mezcla de mortero blanco, una y más veces amasado; que queden bien batidas, y deshecha la cal con la arena de grano limpio.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 25 del PDF consultado.

MR-ARGAMASA-03 · CEN-5089 · H-026. Cotejo visual directo: *Vincula calidad, amasado y limpieza de los componentes.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

4. Continuidad de los usos

«La argamasa blanca es excelente empleada en los cimientos, tejados, galerías, cañerías y rebozos exteriores.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 6 del PDF consultado.

MR-ARGAMASA-04 · CEN-5089 · H-028. Cotejo visual directo: *La segunda edición conserva el repertorio funcional de la mezcla.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Amasado y riego

«Las argamasas que se empleen [...] han de ser de buena mezcla de mortero blanco, una y mas veces amasado [...] procurando, mientras se construyan ambas cubiertas, rociarlas continuamente.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 7 del PDF consultado.

MR-ARGAMASA-05 · CEN-5089 · H-028. Cotejo visual directo: *Explica el cuidado de ejecución para evitar filtraciones.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Composición de las cubiertas

«Las cubiertas son tejas y argamasa blanca, y estos materiales han de ser de la mejor calidad, y su elaboración esmerada.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 16 del PDF consultado.

MR-ARGAMASA-06 · CEN-5089 · H-028. Cotejo visual directo: Integra la argamasa en el sistema material de la cubierta.

LECTURA COMPARADA

Brizguz documenta un mortero blanco condicionado por la calidad de la cal y reservado a partes masivas. Un siglo después, Fornés amplía su campo práctico, pero advierte que las paredes de mortero blanco pueden perder firmeza en seco frente al mortero negro.

Las dos ediciones de Fornés conservan usos y prescripciones: amasado repetido, arena limpia, riego y materiales escogidos. La continuidad textual confirma la equivalencia funcional argamasa blanca / mortero blanco sin borrar las diferencias de calidad señaladas por cada autor.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas pertinentes: argamasa blanca, mortero blanco y mezcla de mortero blanco.
- Mortero negro funciona como comparador de composición y comportamiento, no como variante.
- Yeso blanco pertenece a otro conglomerante y no debe incorporarse a esta entrada.
- Blanco de horra es una mezcla específica de guarnecido y no equivale automáticamente a toda argamasa blanca.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 6 testimonios procedentes de 3 fuentes con evidencia sustantiva (H-012, H-026, H-028). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 32 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Argamasa blanca.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Argamasa blanca en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Argamasa; Mortero; Mortero blanco; Mortero negro; Cal; Arena; Cimiento; Tejado; Rebozo; Cañería; Cubierta; Humedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.