

Mortero blanco

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5104 · Mortero blanco
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 25 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1738–1857 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 3 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Mortero de cal y arena denominado también argamasa blanca. Brizguz lo distingue según la calidad de la cal y lo destina a fundamentos y macizos de paredes gruesas; Fornés prescribe mezclas bien amasadas, cal deshecha y arena limpia para cubiertas y otros usos.

Sus aplicaciones documentadas abarcan cimientos, tejados, galerías, cañerías, rebozos exteriores y cubiertas de teja. El calificativo blanco no autoriza a confundirlo con yeso blanco ni con mezclas especiales de guarnecido.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5104 · MORTERO BLANCO DE CAL Y ARENA, SU PREPARACIÓN, CALIDADES Y USOS CONSTRUCTIVOS · 6 TESTIMONIOS

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

1. Calidad y destino

«De la otra se haze el mortero blanco, que no siendo de muy buena calidad, se gasta solamente en los fundamentos, y en el macizo de las paredes gruesas.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. 211 del PDF consultado.

MR-MORTEROB-01 · CEN-5104 · H-012. Cotejo visual directo: *Distingue el producto por la cal y limita sus aplicaciones.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

2. Usos de la argamasa blanca

«La argamasa blanca es excelente empleada en los cimientos, tejados, galerías, cañerías y rebozos exteriores.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 20 del PDF consultado.

MR-MORTEROB-02 · CEN-5104 · H-026. Cotejo visual directo: *Aporta la equivalencia terminológica y enumera usos.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Preparación para cubiertas

«Las argamasas que se empleen [...] han de ser de buena mezcla de mortero blanco, una y mas veces amasado; que queden bien batidas, y deshecha la cal con la arena de grano limpio [...]»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 25 del PDF consultado.

MR-MORTEROB-03 · CEN-5104 · H-026. Cotejo visual directo: *Vincula calidad con amasado, cal y arena limpia.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

4. Continuidad de los usos

«La argamasa blanca es escelente empleada en los cimientos, tejados, galerías, cañerías y rebozos exteriores.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 6 del PDF consultado.

MR-MORTEROB-04 · CEN-5104 · H-028. Cotejo visual directo: *La segunda edición conserva el repertorio funcional.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Amasado repetido

«Las argamasas que se empleen [...] han de ser de buena mezcla de mortero blanco, una y mas veces amasado [...]»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 7 del PDF consultado.

MR-MORTEROB-05 · CEN-5104 · H-028. Cotejo visual directo: *Confirma la prescripción de elaboración cuidadosa.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Cubierta de teja y argamasa

«Las cubiertas son tejas y argamasa blanca, y estos materiales han de ser de la mejor calidad, y su elaboración esmerada.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 16 del PDF consultado.

MR-MORTEROB-06 · CEN-5104 · H-028. Cotejo visual directo: Integra el mortero blanco en el sistema material de la cubierta.

LECTURA COMPARADA

Brizguz documenta un mortero blanco cuya calidad y destino dependen de la cal empleada. Fornés amplía la información práctica: enumera usos, exige amasado repetido y relaciona la mezcla con tejas y cubiertas.

Las ediciones de 1841 y 1857 mantienen la equivalencia funcional entre mortero blanco y argamasa blanca. La lectura comparada preserva las diferencias de valoración y no extiende la voz a materiales blancos de composición distinta.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas pertinentes: mortero blanco, mezcla de mortero blanco y argamasa blanca.
- Mortero negro funciona como comparador de composición y comportamiento, no como variante.
- Yeso blanco pertenece a otro conglomerante y no debe incorporarse a esta entrada.
- Blanco de horra es una mezcla específica de guarnecido y no equivale automáticamente al mortero blanco.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 6 testimonios procedentes de 3 fuentes con evidencia sustantiva (H-012, H-026, H-028). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 32 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Mortero blanco.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Mortero blanco en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Mortero; Argamasa blanca; Mortero negro; Cal; Arena; Cimiento; Tejado; Cubierta; Rebozo; Cañería; Humedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.