

Piedra sólida

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5024 · Piedra sólida
PAQUETE Y POSICIÓN	P-021 · posición 24 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1552–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios integrados · 14 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedra firme, compacta, madura, dura y resistente, apta para recibir esfuerzos, cimentar, formar mamposterías o producir buena cal. La solidez se reconoce por peso, homogeneidad, ausencia de blandones, grietas o sustancias terrosas y por resistencia a herramientas, agua, hielo y agentes exteriores.

Las fuentes no hacen equivalentes absolutos dureza y bondad: una piedra excesivamente brava puede ser difícil de labrar, mientras una piedra franca combina cohesión y trabajabilidad. Piedra viva o corazón de la piedra se opone a la costra blanda alterada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5024 · FIRMEZA, COMPACIDAD, MADUREZ Y RESISTENCIA DE LA PIEDRA · 15 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Piedra berroqueña dura

«Piedra Berroqueña muy dura.»

Tercero y cuarto libro de Arquitectura, 1552, p. 78 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-01 · CEN-5024 · H-002. Cotejo visual directo: La dureza caracteriza el material de una fábrica monumental.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Piedra densa para cal

«La piedra espesa y dura [...] es buena para edificar.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, p. 183 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-02 · CEN-5024 · H-006. Cotejo visual directo: Relaciona densidad y dureza con aptitud constructiva.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Piedra dura y sólida

«Ha de ser de la piedra más dura y sólida [...] blanca, muy pesada, y fuerte.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 83 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-03 · CEN-5024 · H-008. Cotejo visual directo: Acumula indicadores materiales de calidad.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

4. Junta en piedra dura

«Si la piedra fuere dura, se llenará la junta con betún ó cemento.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. 200 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-04 · CEN-5024 · H-012. Cotejo visual directo: La dureza condiciona el tratamiento de la junta.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Cal de piedra dura

«La mejor [cal] para la Albañilería es la que se hace de la Piedra más dura.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. 45 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-05 · CEN-5024 · H-015. Cotejo visual directo: Vincula la dureza de la piedra con la calidad de la cal.

Christiano Rieger · 1763

6. Terreno de piedra firme

«El terreno de piedra firme y continuada es el mejor para fundar.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. 254 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-06 · CEN-5024 · H-016. Cotejo visual directo: La continuidad de la roca ofrece el asiento más seguro.

Diego de Villanueva · 1766

7. Piedra madura

«Piedra madura, y de toda la fuerza correspondiente.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, p. 95 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-07 · CEN-5024 · H-017. Cotejo visual directo: Madurez y fuerza se presentan como requisito de la fábrica.

Benito Bails · 1796

8. Costra blanda y piedra viva

«Se quitará toda la blandura hasta llegar á lo vivo de la piedra.»

Arquitectura civil, 1796, p. 165 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-08 · CEN-5024 · H-023. Cotejo visual directo: Distingue alteración superficial y núcleo sano.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

9. Piedras duras o vivas

«Las piedras naturales [...] son mármoles y piedras duras llamadas vivas [...] las piedras duras se pueden usar luego.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, p. 23 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-09 · CEN-5024 · H-024. Cotejo visual directo: Contrapone piedra viva y dura a materiales sueltos o blandos.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

10. Mampostería sólida de piedra

«Se llenarán las zanjas de buena y sólida mampostería, de piedra reble.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 9 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-10 · CEN-5024 · H-026. Cotejo visual directo: La solidez se atribuye a la fábrica pétreo completa.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Continuidad de la segunda edición

«Se llenarán las zanjas de buena y sólida mampostería, de piedra reble.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 4 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-11 · CEN-5024 · H-028. Cotejo visual directo: La segunda edición conserva el criterio de cimentación.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Dureza y calcinación

«Cuanto más dura sea la piedra, más gruesas deben ser las capas de combustible.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 55 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-12 · CEN-5024 · H-029. Cotejo visual directo: La dureza modifica el procedimiento de cocción.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Cualidades exigibles

«Para que sea buena y durable, debe reunir una piedra [...] homogeneidad, resistencia y dureza.»

Manual del albañil, 1879, pp. 10–11 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-13 · CEN-5024 · H-031. Cotejo visual directo: Sistematiza la evaluación de calidad y durabilidad.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Piedra franca

«Piedra franca es la piedra que sin ser demasiado dura ni blanda, se trabaja bien, y que no presentando ningún defecto puede considerarse como de una composición muy homogénea.»

Manual del albañil, 1879, p. 11 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-14 · CEN-5024 · H-031. Cotejo visual directo: Matiza la dureza mediante homogeneidad y buena labra.

Jules Adeline · 1887

15. Asperón duro

«Asperón. (Gres.) Piedra más ó menos dura formada de una conglomeración de granitos de cuarzo.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. 52 del PDF consultado.

MR-PIEDRASO-15 · CEN-5024 · H-032. Cotejo visual directo: La piedra conglomerada sirve como caso material de dureza variable.

LECTURA COMPARADA

Serlio, Rojas, San Nicolás, Perrault y Rieger asocian piedra firme o dura con monumento, cal, fábrica y cimentación. Villanueva y Bails añaden dos controles de estado: madurez suficiente y eliminación de la blandura hasta encontrar piedra viva.

Los manuales del XIX precisan que la solidez no es una sola propiedad. Resistencia, continuidad, homogeneidad, durabilidad y trabajabilidad se combinan; la piedra franca muestra que una dureza máxima no siempre produce el material más útil.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes pertinentes: piedra sólida, firme, dura, compacta, madura, viva, fuerte y resistente.
- Piedra brava o refractaria enfatiza dificultad de labra y no equivale automáticamente a buena piedra.
- Piedra franca equilibra cohesión y trabajabilidad; no es sinónimo de piedra blanda.
- Mampostería sólida califica el conjunto construido, aunque presupone piedra y trabazón adecuadas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 15 testimonios procedentes de 14 fuentes con evidencia sustantiva (H-002, H-006, H-008, H-012, H-015, H-016, H-017, H-023, H-024, H-026, H-028, H-029, H-031, H-032). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 21 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Piedra sólida.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Piedra sólida en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Piedra dura; Piedra viva; Piedra firme; Piedra madura; Piedra franca; Piedra compacta; Mampostería; Cal; Cantera; Cimentación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando. Tercero y cuarto libro de Arquitectura. 1552.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y práctica de fortificación. 1598.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.

- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.