

Madera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3336 · Madera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 17 de 30
PRIORIDAD	75/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Materia sólida obtenida de árboles, preparada como pieza enteriza, rolliza, escuadrada o serradiza para entramados, pisos, cubiertas, puentes, puertas, cimbras y otros elementos. Su empleo depende de la especie, edad, estación de corta, secado, rectitud de fibra, dimensiones, resistencia y exposición a humedad, fuego, morteros o insectos.

Las fuentes asocian cada especie con prestaciones distintas y prescriben cortar en estación fría, eliminar corteza y albura, secar durante años y evitar el contacto perjudicial con cal y yeso. El siglo XIX amplía el control de defectos, clasificación mecánica, dimensionado y conservación de pisos y armaduras.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3336 · MATERIAL LEÑOSO, ESPECIE, CORTA, SECADO, DEFECTOS Y USO ESTRUCTURAL · 17 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Especies para pisos y protección de testas

Para un suelo se ha de escoger «buena madera», como encina, roble, pino o haya; las cabezas introducidas en el muro se protegen del deterioro con fuego, cobre, plomo o pez.

Tercero y cuarto libro de Arquitectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552 (PDF p. 186; folio no visible).

MR-MAD-01 · CEN-3336. Cotejo visual directo. La especie y la protección del extremo se relacionan con la duración del forjado.

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

2. Movimiento higroscópico de las puertas

La madera de las puertas «crece y mengua» con el tiempo seco o húmedo; el cambio se produce en el ancho y no en el largo, por lo que se prescribe cruzar la veta.

Tercero y cuarto libro de Arquitectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552 (PDF p. 295; folio no visible).

MR-MAD-02 · CEN-3336. Cotejo visual directo. Registra una observación temprana del movimiento transversal de la madera.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Corta, guarda y diversidad de especies

«En que manera cortados los arboles la misma materia se guarde»; la madera no se tiene por bien seca «antes de tres años» y las especies se distribuyen conforme a sus propiedades y usos.

Los diez libros de Arquitectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro II, pp. impresas 41–45 (PDF pp. 46–50).

MR-MAD-03 · CEN-3336. Cotejo visual directo. Reúne estación de corta, secado prolongado, conservación y selección por especie.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Elección y conservación de los pinos

El autor trata «de las maderas» y de su elección, singularmente los pinos, indicando el tiempo de corta y el modo de conservarlos antes de ponerlos en obra.

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, pp. impresas 78–79 (PDF pp. 166–168).

MR-MAD-04 · CEN-3336. Cotejo visual directo. La aptitud se determina antes del dimensionado y del asiento en la fábrica.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

5. Roble, pino, invierno y secado

El roble se tiene por excelente y el pino por común; la madera debe cortarse en invierno, probarse, descortezarse y guardarse «á lo menos dos años», evitando que las vigas toquen mortero o yeso.

Escuela de arquitectura civil, 1738, pp. impresas 135–138 (PDF pp. 213–216).

MR-MAD-05 · CEN-3336. *Cotejo visual directo. Sistematiza especie, corta, ensayo, secado y protección química de las piezas.*

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

6. Corta en otoño o invierno

La madera se ha de cortar «en otoño ó en invierno»; la que crece demasiado aprisa y conserva mucha humedad no es apta para la construcción duradera.

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 33 (PDF p. 48).

MR-MAD-06 · CEN-3336. *Cotejo visual directo. Vincula madurez, humedad y estación de corta con la calidad.*

Christian Rieger · 1763

7. Naturaleza, especie y secado

Para escoger madera durable se atiende a su naturaleza, lugar y especie; las piezas se abren para que sequen y se guardan durante «tres años» antes del empleo.

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, pp. impresas 218–220 (PDF pp. 238–240).

MR-MAD-07 · CEN-3336. *Cotejo visual directo. Convierte procedencia y secado en requisitos de durabilidad.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

8. Propiedades y aplicaciones por especie

El tratado distingue las maderas por especie y explica que su distinta naturaleza las hace aptas para usos diversos, atendiendo a humedad, peso y resistencia.

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, pp. impresas 51–54 (PDF pp. 67–70).

MR-MAD-08 · CEN-3336. *Cotejo visual directo. Conserva la doctrina vitruviana de correspondencia entre especie y destino.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Enteriza, rolliza y serradiza

«MADERA ENTERIZA», «MADERA ROLLIZA» y «MADERA SERRADIZA» distinguen estados de preparación; «MADERO» nombra la pieza con dimensiones determinadas.

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 132 (PDF p. 147).

MR-MAD-09 · CEN-3336. *Cotejo visual directo. La clasificación lexicográfica separa materia, labra y pieza.*

Benito Bails · 1796

10. Albura, contacto perjudicial y resistencia

La parte blanda o albura favorece la corrupción; se previene el contacto con mortero y yeso y se distinguen madera rolliza y esquadra antes de calcular la resistencia de las piezas.

Arquitectura civil, 1796, pp. impresas 311–317 (PDF pp. 337–343).

MR-MAD-10 · CEN-3336. *Cotejo visual directo. Une control material y dimensionado estructural.*

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

11. Materia universal y tiempo de corta

Entre los materiales de la arquitectura, la madera se selecciona según su naturaleza; se prescribe cortarla en otoño o invierno para que resulte más apta y durable.

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, pp. impresas 4 y 31 (PDF pp. 22 y 49).

MR-MAD-11 · CEN-3336. *Cotejo visual directo. Reitera la relación entre estación de corta y comportamiento en obra.*

Benito Bails · 1802

12. Definición arquitectónica

«MADERA. Materia sólida que se saca de los árboles, y es de muchísimo uso en la Arquitectura»; el repertorio diferencia madera rolliza, serradiza y madero.

Diccionario de arquitectura civil, 1802, pp. impresas 63–64 (PDF pp. 66–67).

MR-MAD-12 · CEN-3336. *Cotejo visual directo. Condensa origen, centralidad constructiva y formas comerciales.*

Mariano Matallana · 1848

13. Materia y formas de preparación

«MADERA» es la materia sólida procedente de los árboles y de amplio uso arquitectónico; se ordena en rolliza, serradiza, enteriza y piezas denominadas maderos.

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, pp. impresas 63–64 (PDF pp. 66–67).

MR-MAD-13 · CEN-3336. Cotejo visual directo. Confirma y amplía la taxonomía lexicográfica decimonónica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Defectos y clases de madera

El manual examina los defectos y divide las maderas en duras, blandas y resinosas, señalando las condiciones que debe reunir la «buena madera de construcción».

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 82–87 (PDF pp. 41–43).

MR-MAD-14 · CEN-3336. Cotejo visual directo. La clasificación se orienta a recepción, descarte y destino de obra.

Jules Adeline · 1887

15. Madera y madero

«Madera.—[Arq.]» designa el material empleado en construcción; «Madero» nombra la pieza de madera preparada para un uso arquitectónico.

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 345 (PDF p. 336).

MR-MAD-15 · CEN-3336. Cotejo visual directo. Diferencia material genérico y unidad constructiva.

Luis Gaztelu · 1899

16. Propiedades, especies, defectos y desecación

Entre las maderas de construcción el roble se presenta como la de mejores propiedades generales; el tratado clasifica especies, defectos y procedimientos de desecación antes de estudiar pisos y armaduras.

Carpintería de armar, 1899, pp. impresas 1, 4–10 y siguientes (PDF pp. 4, 7–12).

MR-MAD-16 · CEN-3336. Cotejo visual directo. Integra ciencia del material, recepción y diseño de estructuras.

Calvo · 1899

17. Piso de puente y deterioro

El piso del puente puede formarse con tablas o tablonés; «Los pisos de madera exigen un entretenimiento continuo por su rápido deterioro».

Puentes levadizos, 1899, pp. impresas 23–24 (PDF pp. 19–21 del tramo recuperable).

MR-MAD-17 · CEN-3336. Cotejo visual directo de las páginas recuperables. Se integra solo el pasaje efectivamente visible.

LECTURA COMPARADA

Serlio y Alberti ya articulan los problemas que dominan el corpus: especie, movimiento por humedad, protección de testas, estación de corta y secado. San Nicolás, Brizguz, Perrault, Rieger, Ortiz y Palladio consolidan una cadena técnica que va del árbol a la pieza puesta en obra y relacionan cada especie con un comportamiento.

Rejón, Bails y Matallana fijan madera enteriza, rolliza, serradiza y madero. En el siglo XIX, Marcos y Bausa y Gaztelu amplían la recepción por defectos, clases y propiedades estructurales; Calvo documenta el coste conservativo del tablero de puente. La madera aparece como materia anisótropa e higroscópica, no como elemento indiferenciado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: madera, maderas, madero, maderos, leño, leños, viga, vigas, tabla, tablón, rollizo y piezas de carpintería.
- Clasificaciones: enteriza, rolliza, serradiza, escuadrada, dura, blanda, resinosa, verde, seca, albura y corazón.
- Especies controladas: roble, encina, pino, haya y otras denominaciones botánicas o comerciales registradas por las fuentes.
- Contextos: corta, descortezado, secado, conservación, pudrición, humedad, fuego, mortero, yeso, entramado, piso, cubierta, puerta, puente y armadura.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes únicas mediante forma exacta, plural, derivados, nombres de piezas, especies y contextos de corta, secado, defecto y construcción. En 34 fuentes el cotejo quedó cerrado y todos los pasajes incorporados fueron verificados en el facsímil.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. Se cotejaron las páginas recuperables 19–21 y se integró su testimonio visible; sin embargo, el índice textual señala candidatos exactos adicionales —entre otros, PDF pp. 100, 112, 114, 130, 149, 156, 175, 183, 257 y 263— que el PDF defectuoso no permite abrir ni renderizar. No se reconstruye su contenido. Resultado responsable: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente parcialmente verificable, pendiente de un ejemplar íntegro; no se declara cobertura 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite valorar piezas históricas según especie, orientación de fibra, humedad, secado, defectos y exposición, sin reducir la madera a una categoría genérica.

Facilita relacionar vocabulario comercial y de labra con funciones estructurales y estrategias de conservación preventiva.

RELACIONADO CON

Madero; Madera enteriza; Madera rolliza; Madera serradiza; Albura; Corazón; Viga; Vigueta; Tabla; Tablón; Rollizo; Entramado; Forjado; Piso; Armadura; Carpintería de armar; Puente; Roble; Encina; Pino; Secado; Pudrición.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.