



SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 10/30 (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	16/32		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		1 1/2"	100%	100%
	ORIGEN:			1"	60%	85%
	DESTINO:			3/4"	10%	50%
	EMPRESA:			1/2"	0%	10%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	16/08/2024		3/8"	0%	0%
MUESTRA TOMADA DE:		CONO				
HORA:		12:00				

ENSAYOS		Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO						
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)		1,381	tn/m3	PESO TOTAL:		3,597	Kgs			
Densidad relativa real ( IRAM 1533 )		2,685	grs/cm3	TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa	% Ret. M.F.
Absorción de Agua ( 24 hs ), en Peso (IRAM 1533)				(54 mm)	2 1/2"	0	0	0	100%	XXX
				(51 mm)	2"	0	0	0	100%	XXX
				(38 mm)	1 1/2"	0	0	0	100%	0
				(25 mm)	1"	1,09	30	30	70%	XXX
				(19 mm)	3/4"	1,864	52	82	18%	0
				(12,7 mm)	1/2"	0,615	17	99	1%	XXX
				(9,5 mm)	3/8"	0	0	99	1%	99
				(6,3 mm)	1/4"	0	0	99	1%	XXX
				(4,8 mm)	4	0	0	99	1%	99
				(2,4 mm)	8	0	0	99	1%	99
				(1,2 mm)	16	0	0	99	1%	99
				(0,6 mm)	30	0	0	99	1%	99
				(0,3 mm)	50	0	0	99	1%	99
				(0,15 mm)	100	0	0	99	1%	99
						FONDO		0,028	Módulo de Finura	
				3,597						

GRAFICO



CONFORME ☒

NO CONFORME ☐

INFORME NO CONFORMIDAD Nº \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Última Modificación
1	REG. CP 6	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 6.B	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos y se modifica codificación

**CANTERAS GUERRICO S.A.**  
  
TEC. SUPERIOR EN MINERA  
DARGEL LEONEL  
REP. CONTROL DE CALIDAD