

CQ COLA 35

Origen: Camargo Química — Brasil

CQ Cola 35 es un pegamento especial a base de PVA, en medio acuoso, de altas prestaciones que proporciona Excelente adherencia de morteros a los más diversos soportes. Proporciona mayor elasticidad y así Mayor resistencia al desgaste y a los golpes.

■ PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación;
- Mantiene sus características incluso en presencia de humedad;
- Proporciona mayor adherencia a morteros sobre una amplia gama de sustratos;
- Proporciona al mortero mayor resistencia y plasticidad;
- Reduce la permeabilidad de los morteros;
- Minimiza la contracción del cemento o masas mixtas;
- Excelente resistencia a la alcalinidad;
- No es tóxico ni inflamable;
- Alto rendimiento.

■ CAMPOS DE APLICACIÓN

- Reparación de hormigón fino y mampostería;
- Pisos, lechadas;
- Fijador de cal;
- Instalación de azulejos, cerámicas;
- Fijador para pinturas minerales.

■ DATOS TÉCNICOS

Función del Adhesivo para Envases de Mortero y Yeso
Base química PVA comercializada
50 y
Aspecto Líquido blanco
200 kg, contenedor

Densidad 1,00 – 1,04 g/cm³ 1000 kg y Granel.

pH 4,0 – 7,0

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

■ MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación del sustrato Las superficies (limpias, porosas, libres de polvo o aceite) deben humedecerse antes de la aplicación.

Superficies muy lisas, incluso debido al uso de formas plastificadas, resinadas o excesivamente recubiertas. desencofrante, debe lavarse, cepillar o incluso decaparse, para obtener una perfecta adherencia del chapisco.

Preparación del producto Mezclar antes de usar. Añadir CQ Cola 35 al agua de mezcla en la proporción CQ Cola 35:agua (1:2). En morteros de enlucido no utilizar cemento de fraguado lento.

Aplicación del producto Todos los recubrimientos más gruesos van precedidos de la aplicación de la masa adhesiva. el Las regularizaciones, reparaciones y pegados de baldosas con espesores inferiores a 0,5 cm no requieren de esta preparación. Nunca utilice el producto puro, como pintura.

DOSIS Compuesto Adhesivo para Chapisco: MEZCLA: 1 parte de cemento Portland / 3 partes de arena mediana. Suavizar con CQ Cola 35:solución de agua (1:2). Aplicar el compuesto adhesivo en los suelos, con escoba o en forma de yeso en las paredes. oh El chapisco también se puede realizar en forma de pintura, utilizando un rodillo para obtener una textura intensa y, preferiblemente arena gruesa.

Recubrimientos: DASH: 1 parte de cemento Portland / 3 partes de arena media seca tamizada. Suavizar con solución CQ Cola 35:agua (1:2).

Pisos: Aplicar previamente el compuesto adhesivo y simultáneamente el mortero. DASH: 1 parte de cemento Portland / 1 parte de arena media (0 - 3 mm) / 2 partes de grava. Suavizar con solución CQ Cola 35:agua (1:2). El mortero no debe quedar muy fluido y debe estar bien compactado. Evitar secar rápidamente, utilizando curado húmedo o CQ Curamix – Agente de curado para hormigón.

Lechada: Añadir alvaido al cemento blanco y ablandar con la solución CQ Cola 35:agua (1:2). CQ Cola 35 lata utilizarse en lechadas suministradas listas para su uso.

Reparaciones: Las reparaciones se realizan con un espesor máximo de 0,5 cm, sin aplicar el compuesto adhesivo. uno puede mezcle cemento común o cemento blanco para obtener varios tonos. La aplicación se realiza con brocha.

y nivelar con llana de fieltro. DASH: 1 parte de cemento Portland / 3 partes de arena medio seco y tamizado. Suavizar con solución CQ Cola 35:agua (1:2).

Pinturas: Pintar con CQ Cola 35 es más impermeable y duradero, además de ser más fácil de aplicar. CQ Cola 35 es ideal para blanquear, pintar con cemento blanco o cemento común y con pinturas minerales.

■ CONSUMO

- Compuesto adhesivo para paneles de yeso = 300 g/m²;
- Masa adhesiva para hormigón laminado = 200 g/m²;
- Reparaciones, revestimientos y suelos = 400 g/m².

■ ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

■ PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después

trabajo.

■ RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o

especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.