

CQ ROBUST 79

Origen: Camargo Química — Brasil

CQ Robusto 79 Superplastificante tipo SP-II

CQ Robust 79 está compuesto por aditivos superplastificantes de tercera generación a base de policarboxilato, Listo para el consumo, completamente libre de cloruros y compatible con distintos tipos de cemento. puede Reducir hasta un 12% del agua de amasado, dependiendo de la dosificación, mezcla y características de los materiales. usado. La dosis habitual varía del 0,2 al 1,5% del peso del cemento. Es compatible con todo tipo del cemento Portland. Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como RA2 (Reductor de agua tipo 2).

■ PRINCIPALES VENTAJAS:

Mayor resistencia en todas las edades; Aumento del asentamiento y trabajabilidad; Reducción de contracción y agrietamiento; Reducción del agua de amasado; Facilita el bombeo, lanzamiento y compactación; Mayor facilidad de acabado; Impermeabilidad y durabilidad mejoradas; Gran relación calidad-precio; Aumento de la cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación.

■ CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Robust 79 se recomienda para diferentes tipos de hormigón. Hormigón dosificado en plantas o en obra; Hormigón bombeado; Hormigón con fibras;

■ DATOS TÉCNICOS

Función Superplastificante para envases de hormigón.

■ SUPERPLASTIFICANTE

Base química de éter de policarboxilato comercializada:

Aspecto Líquido ligeramente amarillo Bidones de 54 kg y pH 5,0 – 7,0 216 Kg, Envase 1080 Kg y Granel. Densidad 1,07 – 1,10 g/cm³ Dosis 0,2 – 1,5% s.p.c.

CQ Robusto 79 Superplastificante tipo SP-II

■ MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Robust 79 se debe añadir después de homogeneizar los materiales (cemento, agua, áridos, etc.) junto con la segunda parte del agua de amasado a utilizar en la mezcla. El tiempo de mezclado debe ser suficiente para permitir la dispersión total del aditivo y su efecto plastificante. CQ Robust 79 tiene tiempos de mezcla relativamente cortos para desarrollar plenamente su efecto plastificante, haciendo la producción rápida y económica.

■ ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En caso de almacenamiento en a granel, esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

■ OBSERVACIONES/ LIMITACIONES:

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio o campo. La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado usado, etc El tiempo de fraguado del hormigón también puede verse influenciado por la temperatura ambiente y la humedad, así como aumentando la dosis de CQ Robust 79. CQ Robust 79 se puede utilizar en conjunto con otros aditivos de Camargo Química, para lograr esto Pide ayuda a nuestro departamento técnico sobre las mejores combinaciones.

■ PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso.

■ SUPERPLASTIFICANTE

Producto no inflamable y no explosivo. Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química; No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos; No beber, comer ni fumar durante la manipulación; lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

CQ Robusto 79 Superplastificante tipo SP-II

■ RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio, cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario. Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no

debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 03/2024 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

■ SUPERPLASTIFICANTE

R. Alfonso Koch, 55 – Barrio Testo Central – Pomerode – SC CEP 89107-000 – Tlf. 47 3334 2435
www.camargoquimica.com.br



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.