

CQ CURAMIX PM

Agente curativo

Emisión: 29/01/2026 **Origen:** Camargo Química — Brasil

CQ Curamix PM es un producto líquido a base de agua que mejora el curado del hormigón. Se aplica a la Superficie de hormigón fresco que forma una película uniforme, evitando la evaporación repentina del agua. mezcla de hormigón. De esta forma, el hormigón completa su proceso de curado con la mayor humedad. posible para una correcta hidratación del cemento.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación;
- Puede aplicarse a áreas internas y externas;
- Protege el hormigón de climas cálidos y calurosos;
- Permite una mejor hidratación del cemento;
- Reduce la formación de grietas por secado;
- Reduce la contracción del hormigón;
- Aumenta la durabilidad del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Curamix PM se recomienda para su uso en:

- Hormigones de gran superficie expuesta, tales como: losas, pavimentos, etc.;
- Prefabricados.

DATOS TÉCNICOS

Función	Agente de curado
Embalaje	Se comercializa base química de parafina 200 kilogramos. Contenedor de
Aspecto	Líquido blanco Botellas de 50 y
Ph	8,5 – 10,5 1000 kg y a granel.
Densidad	0,96 – 1,00 g/cm ³

| MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Curamix PM debe aplicarse sobre la superficie del hormigón fresco inmediatamente después de que haya desaparecido. de agua de exudación, que se produce entre media y dos horas después de alisado el hormigón. Esto también Depende del clima y del tipo de hormigón. CQ Curamix PM debe aplicarse utilizando un pulverizador para obtener una aplicación homogéneo. En piezas premoldeadas, CQ Curamix PM se puede aplicar inmediatamente después del desmolde para Mejor curado y desarrollo de resistencia mecánica.

| RECOMENDACIONES

Se recomienda homogeneizar el producto antes de su uso, especialmente cuando lo almacena alguien tiempo. Se recomienda proteger de la lluvia la aplicación de CQ Curamix PM. para tener un mejor Retención de agua en hormigón, se recomienda aplicar CQ Curamix PM en dos manos. cruzadas. Producto listo para usar. No requiere dilución.

| ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Después del período de curado deseado, es posible eliminar la película creada por CQ Curamix PM usando agua caliente y cepillando la superficie, o utilizando un limpiador de alta presión. Recomendamos que nunca se utilice ácido, ya que las soluciones ácidas no eliminarán la membrana. cura, pero atacará el hormigón.

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Validez: Producto válido por 6 meses después de la fecha de fabricación en embalaje sellado.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.