

CQ FLOW 8415

Origen: Camargo Química — Brasil

Flujo CQ 8415 Superplastificante tipo RA2

CQ Flow 8415 está compuesto por aditivos superplastificantes de tercera generación basados en policarboxilato, listo para el consumo, completamente libre de cloruros y compatible con diversos tipos de cemento. Fue desarrollado para reducir grandes cantidades de agua de amasado, dependiendo de la aplicación y reducción deseada, proporcionando una excelente trabajabilidad sin cambiar el coger el tiempo. Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como RA2 (Reductor de agua tipo 2).

PRINCIPALES VENTAJAS:

Aumenta la resistencia a la compresión y flexión; Aumento significativo de la fluidez del hormigón fresco y de la capacidad de atravesar el refuerzo; Gran reducción del agua de amasado; Mayor cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación; No cambia el tiempo de fraguado; Prolonga la impermeabilidad y durabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Flow 8415 se recomienda para diferentes tipos de hormigón donde se requiere una alta reducción de amasar agua sin cambiar el tiempo de fraguado, como por ejemplo: Hormigón autocompactante; hormigón elaborado en planta en general (presas, carreteras, etc.); Hormigón armado, prefabricado, bombeado, fluido y ligero o normal; Hormigón pretensado; Hormigón reodinámico y de altas prestaciones.

DATOS TÉCNICOS

Función	Superplastificante para hormigón.
Embalaje	215 Kg, Contenedor de
Base química	De éter de policarboxilato comercializada
Aspecto	Líquido dorado Botellas de 50 y

SUPERPLASTIFICANTE

pH 4,0 – 6,0 1065 Kg y Granel. Densidad 1,055 – 1,075 g/cm³

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

| MÉTODO DE APLICACIÓN

Añadir, junto con el agua de amasado, de 0,5 a 1,0 kg de aditivo por cada 100 kg de cemento (0,5 a 1,0 kg 1,0% spc), y debe dosificarse luego de agregar el 70% del agua de amasado. Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto.

La reducción aproximada del agua de mezcla de CQ Flow 8415, dependiendo de la dosis utilizada y el aditivo es de hasta un 40%, dependiendo del tipo de cemento y mezcla utilizada.

Flujo CQ 8415 Superplastificante tipo RA2

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso. A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. El tanque/depósito que recibirá el El producto debe estar en condiciones de limpieza adecuadas y libre de residuos de diferentes productos o de otras marcas, para evitar contaminación y/o cambios en el desempeño. Consulta nuestro departamento técnico sobre compatibilidad de líneas. Recomendamos una limpieza profunda de tanques/reservorios cada 3 meses y su sanitización con bactericida cada 6 meses. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En caso de almacenamiento en a granel, esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

| OBSERVACIONES / LIMITACIONES:

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio y de campo. La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado utilizado, etc. El tiempo de fraguado del hormigón puede verse influenciado por la temperatura y la humedad. ambiente, así como aumentando la dosis de CQ Flow 8415. CQ Flow 8415 se puede utilizar junto con otros aditivos de Camargo Química, para ello consulte con nuestro departamento técnico sobre las mejores combinaciones. Es necesario un proceso de agitación diario. o recirculación del aditivo, que puede realizarse a través de un motor con paleta para agitación, una bomba para recirculación o inyección de aire comprimido. Por cada cambio de material en la traza, se debe La prueba se repitió para analizar la dosificación de aditivo y evaluar el desempeño del hormigón en la Estado fresco y endurecido.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo. Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química; No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos; No beber, comer ni fumar durante la manipulación; lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario. Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso,

tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las

Flujo CQ 8415 Superplastificante tipo RA2

procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 07/2022 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. La responsabilidad de Camargo Química se limita a la calidad del Producto suministrado, dentro de los plazos legales, embalaje sellado y fecha de caducidad, según especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas en esta Ficha Técnica. El almacenamiento, manipulación y aplicación que no cumpla con las recomendaciones de esta Ficha Técnica hace que el cliente responsable de cualquier problema o pérdida. Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

| SUPERPLASTIFICANTE

R. Alfonso Koch, 55 – Barrio Testo Central – Pomerode – SC CEP 89107-000 – Tlf. 47 3334 2435

www.camargoquimica.com.br



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química



Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.