

CQ HARDFLOOR LITHIUM PLUS

Origen: Camargo Química — Brasil

| CQ PISO DURO LITIO PLUS

Endurecedor de superficies

CQ HARDFLOOR LITHIUM PLUS es un endurecedor hidrófugo para hormigón a base de Silicato de Litio y Nanosílice que en conjunto tienen mayor poder de penetración en la matriz del hormigón. Cuando se aplica a pisos de cemento, provoca una reacción química con el hidróxido de calcio sin tratar, catalizado en la hidratación del hormigón, transformándolo en cristales de alta dureza y alta estabilidad química. Después de rellenar los poros, genera una superficie con mayor resistencia a abrasión y libre de creación y liberación de polvo.

| PROPIEDADES Y VENTAJAS:

Mayor resistencia a la abrasión; Produce efecto antipolvo; Mejora la resistencia química; Disminución de la permeabilidad; Brillar al sustrato (si está pulido); Fácil aplicación.

| CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ HARDFLOOR LITHIUM PLUS se recomienda para diferentes tipos de sustratos materiales cementantes que tengan deficiencia de hidratación, pavimentos de hormigón y pisos en general, como como: Pisos industriales en general (nuevos y viejos); Restauración de suelos con patología de desgaste superficial (polvo); Centros de distribución, establecimientos educativos, almacenes, refrigeradores, industria de bebidas; Edificios de servicios públicos, públicos y multiresidenciales;

| ENDURECEDOR DE SUPERFICIE

Estructura del cemento en general.

| DATOS TÉCNICOS

Función	Endurecedor de superficie Almacenamiento
Base química	De nanosílice, embalaje de silicatos Conservar en un lugar seco Vendido y al abrigo de los elementos. Aspecto líquido blanco lechoso Válido para envases de 54 y sellado durante 1 año después Densidad 1,07 – 1,09 g/cm ³ la fecha de fabricación 216kg, Contenedor de
Ph	11,0 – 13,0 1080 kg y a granel.

| PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Para un mejor desempeño del producto, se recomienda utilizar hormigón envejecido. mínimo de 7 días y FCK mínimo de 30MPa. Las características de la matriz del hormigón influyen directamente en el rendimiento final del producto.

| CQ PISO DURO LITIO PLUS

Endurecedor de superficies

| PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Diluir el producto en agua limpia en una proporción máxima de 1:3 (producto/agua). Homogeneizar antes de la aplicación.

| APLICACIÓN:

CQ HARDFLOOR LITHIUM PLUS debe aplicarse en condiciones ambientales con temperaturas entre 5 y 40 °C. Sature la superficie de hormigón con la ayuda de un rociador de baja presión o regadera en movimientos simétricos, teniendo cuidado de superponer las capas sin dejar zonas aisladas seco. Para garantizar el rendimiento del producto, se debe utilizar CQ HARDFLOOR LITHIUM PLUS. Aplicar hasta la completa saturación del hormigón, sin formación de charcos. Para una mejor absorción del producto se recomienda el proceso de fricción con lavadora mecánica. equipado con cepillos, hasta la creación de una especie de gel superficial. Después de crear el gel de superficie, se utiliza una forma alternativa de rediluir este material. formado, rociando agua para ayudar a penetrar el material restante sobre el sustrato. Después de todo el proceso, retirar el material lavando con agua en abundante. NOTA: Cuanto más viejo sea el hormigón, mayor será la reacción del producto con el hidróxido. calcio no catalizado, lo que resulta en un mejor desempeño del producto.

| CUIDADO AL CORRER:

Durante la ejecución, si no se forma gel en la superficie, repetir la aplicación del producto. reduciendo la cantidad de material aplicado. Aplicar demasiado producto puede provocar manchas. La eliminación inadecuada del exceso de material de la superficie puede provocar manchas.

| CONSUMO APROXIMADO:

Se recomienda una aplicación mínima de 200 ml/m³. El rendimiento puede variar entre 3,0 y 5,0 m²/L, dependiendo de las condiciones atmosféricas y del trabajo, así como de la porosidad del superficie.

| LIMPIEZA

Limpie las escobas, herramientas y equipos con agua limpia inmediatamente después de su uso.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo. Utilice EPI apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química; No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos;

Endurecedor de superficies

No beber, comer ni fumar durante la manipulación; lávese las manos antes y después de un descanso trabajo.

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario. Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 10\2023 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

| ENDURECEDOR DE SUPERFICIE

R. Alfonso Koch, 55 – Barrio Testo Central – Pomerode – SC CEP 89107-000 – Tlf. 47 3334 2435

www.camargoquimica.com.br



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química



Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.