

PU CQ CONSTRUÇÃO - 870 G

Sellador Elástico de Poliuretano

Emisión: 12/02/2025 Origen: Camargo Química — Brasil

PU CQ Construção es un sellador y adhesivo elástico, monocomponente, impermeable. permanente. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y a la luz solar, con excelente resistencia al envejecimiento. Es un producto a base de polímeros híbridos sintéticos, químicamente Neutro, no corrosivo, de bajo olor y acepta pinturas a base de agua. Libre de isocianatos, disolventes, halógenos y ácidos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

PU CQ CONSTRUCCIÓN se recomienda su uso en:

- Adhesivo sobre: hormigón, madera, vidrio, metales, piedras, materiales cerámicos;
- Sellos en carrocerías, baúles, contenedores, marcos y armazones;
- Reparación e instalación de canalones y tapajuntas;
- Relleno de juntas de dilatación, verticales u horizontales;
- Uniones diversas que requieren elasticidad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Función	Sellador elástico
Embalaje	Comercializado sobre de 870 gramos
Base química	Resinas de poliuretano
Aspecto	Masa viscosa
Densidad	1,60 – 1,70 g/cm ³

CONSUMO APROXIMADO

El consumo aproximado de PU CQ Construção es de 1 sobre por cada 6 a 8 m de junta (1x1cm).

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie donde se aplicará el poliuretano debe estar limpia, seca y libre de polvo o aceite. En el caso hormigón deberá haber curado al menos 28 días. No aplicar sobre hormigón verde. Si es necesario, utilice un cepillo metálico

para limpiar el hormigón. Si es necesario, utilice un cordón de polietileno para definir la profundidad de la junta. Se recomienda proteger los lados de la superficie con cinta adhesiva.

| MÉTODO DE APLICACIÓN

Colocar el sobre o tubo en la pistola aplicadora. La boquilla de aplicación debe cortarse en un ángulo de 45°.

La temperatura ideal de aplicación es entre 5 y 35°C. Las aplicaciones a temperaturas muy altas pueden acelerar el proceso de curado y dañar la integridad del producto. Después de la aplicación, retire la cinta adhesiva y finalice con una espátula o herramienta húmeda. Las herramientas se pueden limpiar con diluyente o alcohol mineral antes de que cure el producto. Después del curado, La abrasión es necesaria para realizar la limpieza.

Formación de piel 7 – 10 minutos (23°C/50% H.R.) Tiempo de secado final/total 7 días (23°C/50% H.R.) Elongación de rotura 150% Tensión de rotura 0,96 MPa Resistencia a la temperatura después del curado -30°C a +70°C Contracción después del curado Hasta 0,4 cm Dureza Shore A 40 – 55 (3 días)

| RESISTENCIA QUÍMICA

PU CQ Construction es resistente al agua y a agentes químicos como: disolventes alifáticos, aceites minerales, Grasas, ácidos orgánicos diluidos y álcalis. Poco resistente a disolventes aromáticos, altos ácidos. concentración e hidrocarburos clorados. Se pueden realizar pinturas sobre el producto una vez curado, pero se pueden realizar pruebas con productos para garantizar la compatibilidad. No se recomienda el uso de productos como esmaltes u otros a base de disolventes. Cualquier duda sobre la resistencia del producto debe consultarse con el equipo técnico de Camargo Química, y preferentemente testado antes de su uso.

| ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y fresco, a una temperatura entre 5 y 25°C. Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación, en embalaje a prueba de manipulaciones.

| PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

| RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los

procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



**Distribuidores exclusivos de
Camargo Química en Paraguay**

CONTACTO

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este
Acceso Sur, Ñemby — Paraguay

WhatsApp **+595 995 360060**
comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

FABRICANTE



Información técnica proporcionada
por el fabricante — Camargo Química

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.