

ESPECIALIDADES

CQ COMPENSER

Aditivo Compensador de Contracción para Hormigón

FICHA TÉCNICA

COMPENSADOR CQ Emitido: 28/01/2026

Aditivo Compensador de Contracción para Hormigón Página: 1 de 3

CQ Compenser es un aditivo en polvo multifuncional, compuesto de óxido de calcio supercalcinado, tratado térmicamente, con selección de granulados, especialmente desarrollado para pavimentos y Pisos de hormigón de cemento portland. CQ Compenser tiene la función de controlar la retracción en el preparación de hormigón sin fisuras, promoviendo mayor durabilidad y tamaño para pisos industriales Placas sin juntas (Jointless). Su actuación consiste en una estabilidad volumétrica controlada, con Modulación inicial de la expansión, oponiéndose a la contracción de largo plazo. Su formulación se prepara con

Materias primas inorgánicas, libres de cloruros, sulfoaluminatos y otras sustancias nocivas para el hormigón.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Reduce la permeabilidad del hormigón;
- Controla la expansión y retracción del hormigón, eliminando el agrietamiento;
- Proporciona dimensiones de grandes luces en placas de piso industriales sin juntas;
- Permite reducir la apertura de las articulaciones;
- Aumenta la durabilidad del hormigón;
- Proceso de expansión sin formación de etringita;
- Aumenta la resistencia del hormigón a sustancias agresivas;
- Permite el paso del vapor al hormigón;
- No hay efectos negativos sobre la resistencia a la compresión;
- No causa pérdida de asentamiento y permite el uso con otros aditivos;
- No altera las características del hormigón fresco;
- Producto en polvo de fácil manipulación y dosificación;
- Cero VOC al ser un producto en polvo, sin compuestos orgánicos volátiles.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Piso industrial;
- Pisos de hormigón rígido;
- Pavimento urbano de hormigón;
- Losa de depresión;
- Estructuras del subsuelo;

- Muro de hormigón;
- Premoldeado;
- Utilizado como complemento al diseño de estructuras con un concepto de hormigón estanco.

COMPENSADOR CQ Emitido: 28/01/2026

Aditivo Compensador de Contracción para Hormigón Página: 2 de 3

Datos Técnicos

Función de controlador de retracción

Embalaje

Base química Óxido de calcio Comercializado

Aspecto Polvo gris beige sacos de 10 kg

pH ~12,0

masa volumétrica

~1,0 – 1,4 g/cm³

(estado sólido)

Contenido de cloruro Libre de cloruro

Normas - Cumple con los requisitos de la NBR 11.768/2019

"Aditivos químicos para el hormigón de cemento.

Portland – Requisitos", en tipos: Parte 1

Compensador de Retracción;

- Probado por ABNT NBR 16.834/2020

Hormigón

Determinación de la variación dimensional

(retracción o expansión lineal);

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregue CQ Compenser sin diluir el material. Se puede añadir junto con los áridos en el centro de dosificación o directamente en el sitio. Mezcle con el hormigón durante 5 a 10 minutos para Homogeneización eficiente antes de su liberación.

La mayoría de las dosis concretas agregadas con CQ Compenser no cambian con el tiempo. agarre y resistencia, sin embargo se recomienda realizar pruebas preliminares.

Curación

Se recomienda curar el hormigón utilizando la línea CQ Curamix.

CONSUMO

Las dosis varían del 2,5 al 3,5% del peso del cemento.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Almacenamiento: Preferiblemente en lugar seco y ventilado, embalado debajo de un pallet para evitar contacto con la humedad del suelo. Apilamiento máximo de 4 paquetes.

COMPENSADOR CQ Emitido: 28/01/2026

Aditivo Compensador de Contracción para Hormigón Página: 3 de 3

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto clasificado como corrosivo.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario,

consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.