

# CQ MICRO FIBER

## FICHA TÉCNICA

CQ MICRO FIBRA Emitida: 06/02/2025

Fibra de Polipropileno Página: 1 de 3

CQ Micro Fibra es un material multifilamento compatible con todo tipo de cementos que sean  
Dispersa fácil y rápidamente la mezcla de hormigón. Proporciona refuerzo multidireccional, mejora tu  
cualidades mecánicas y aumenta su durabilidad.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- No afecta la trabajabilidad;
- Aumenta la cohesión;
- Compatible con todos los aditivos para hormigón;
- Reduce la contracción del plástico;
- Proporciona excelente dispersión, proporcionando refuerzo tridimensional;
- Refuerzo contra el efecto del agrietamiento;
- Puede sustituir al acero en piezas no estructurales;
- Mejora la migración del agua;
- Aumenta la resistencia al impacto, la abrasión y el fuego;
- Resistente a ácidos y álcalis;
- Previene la oxidación y el deterioro del hormigón;
- Aumenta la durabilidad contra el congelamiento y el descongelamiento;
- Aumenta la cohesión.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigonado de pisos y losas;
- Muros de hormigón;
- Estuco;
- Piscinas;
- Recubrimiento de losas prefabricadas;
- Hormigón prefabricado;
- Mortero de revestimiento y reparación;
- Hormigón proyectado.

## Datos Técnicos

Función Fibra estructural Embalaje

Comercializan base química de polipropileno

Paquetes que pesan 18 kg –

Diámetro del filamento 18 micras

Contiene 30 paquetes

Número de 600 gr de filamento soluble en agua/kg 350 millones.

---

CQ MICRO FIBRA Emitida: 06/02/2025

Fibra de Polipropileno Página: 2 de 3

Longitud 12mm

color blanco

Densidad 0,94 g/cm<sup>3</sup>

Resistencia a la tracción 80 MPa

Alargamiento 5 GPa

Alta resistencia a los rayos UV

Excelente resistencia a los álcalis

Excelente resistencia a los ácidos

Baja conductividad eléctrica

Baja conductividad térmica

Incorporación de aire al hormigón Sin efecto

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede añadir en cualquier etapa de la mezcla, en la hormigonera, en el camión hormigonera, en el suministro desde la planta de dosificación o en la obra.

Durante la operación de mezclado, las fibras se mezclan uniformemente en toda la masa de hormigón y se distribuyen en millones de filamentos en forma de redes o mallas abiertas, proporcionando una Resistencia tridimensional y no sólo en una dirección, como ocurre con las mallas metálicas. Las masas que utilizan Micro Fibra CQ se pueden bombear o proyectar sin problemas para el equipo.

## ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Almacenamiento: Preferiblemente en un lugar seco y ventilado.

Validez: Producto con validez indefinida en envase sellado.

## PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

---

CQ MICRO FIBRA Emitida: 06/02/2025

Fibra de Polipropileno Página: 3 de 3

## RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario,

consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.

**GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S.** · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 985 311031 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.