

CQ SEAL ADMIX

■ INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CQ SEAL ADMIX Edición: 11/02/2025

Aditivo Cristalizante para Impermeabilización y Autocristalización del Hormigón Página: 1 de 3

CQ Seal Admix es un aditivo en polvo para impermeabilización por cristalización integral, añadido a la mezcla del hormigón durante su producción. CQ Seal Admix reacciona con la humedad del hormigón fresco interactuando con los productos de hidratación del cemento formando una estructura cristalina e insoluble que llena los poros y capilares de la microestructura del hormigón bloquean permanentemente el paso de agua. CQ Seal Admix contribuye a la durabilidad de la estructura de hormigón armado, ya que una vez reduce la permeabilidad, inhibe la penetración de sulfatos, cloruros y mantiene la pasivación de la armadura.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Reduce o elimina la permeabilidad del hormigón;
- Resiste altas presiones hidrostáticas positivas y negativas;
- Aumenta la durabilidad del hormigón;
- Aumenta la resistencia del hormigón a sustancias agresivas;
- Permite el paso del vapor al hormigón;
- No hay efectos negativos sobre la resistencia a la compresión;
- Producto en polvo de fácil manipulación y dosificación;
- No altera la potabilidad del agua;
- Cero VOC al ser un producto en polvo, sin compuestos orgánicos volátiles;
- Cumple con el aditivo químico ASTM C494-S para hormigón;
- Cura grietas estáticas $\leq 0,4$ mm;
- Utilizado en estructuras que utilizan el concepto de hormigón estanco.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Embalses;
- Plantas de tratamiento de agua y efluentes;
- Estructuras hidráulicas, canales, contenciones de inundaciones;
- Represas;
- Piscinas;
- Fundaciones;
- Losa de depresión;
- Cortinas de contención y muro pantalla;
- Sótanos;

- Silos.

CQ SEAL ADMIX Edición: 11/02/2025

Aditivo Cristalizante para Impermeabilización y Autocristalización del Hormigón Página: 2 de 3

Datos Técnicos

Reductor de permeabilidad

Función de embalaje
cristalizando

Comercializado

Mortero cristalizador en polvo

Producto tipo adición al hormigón para bloquear sacos de 10 kg.
agua en porosidad

Apariencia Polvo gris

pH alcalino

Penetración de agua bajo Reducción del 55 al 70% dependiendo del
presión NBR 10.787 traza y presión ejercida.

CONSUMO APROXIMADO

La dosis mínima es 1,0% del peso del cemento;

Consumo mínimo 3,0 kg/m³ de hormigón.

MÉTODO DE APLICACIÓN

En la planta de hormigón: Luego de agregar el agua inicial y los aditivos, agregar CQ Seal Admix junto con el áridos, arena y cemento. La secuencia de adición podrá variar, siempre y cuando garantice una buena distribución y Homogeneidad del producto en el hormigón.

En sitio: Agregue CQ Seal Admix sin diluir el material, mezcle con el hormigón durante 5 a 10 minutos para una homogeneización eficaz antes del lanzamiento.

CURACIÓN

Se recomienda curar con agua pulverizada inmediatamente después de desmoldar, durante 3 días. Dependiendo del tipo de estructura se puede utilizar agente curador de la línea CQ Curamix.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Almacenamiento: Preferiblemente en lugar seco y ventilado, embalado debajo de un pallet para evitar contacto con la humedad del suelo.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación en embalaje sellado.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;

CQ SEAL ADMIX Edición: 11/02/2025

Aditivo Cristalizante para Impermeabilización y Autocristalización del Hormigón Página: 3 de 3

- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Durante la dosificación la temperatura ambiente debe ser $>4^{\circ}\text{C}$.

La mayoría de las dosis de hormigón agregadas con CQ Seal Adimix no cambian con el tiempo.

agarre y resistencia, sin embargo, se recomienda realizar pruebas preliminares. Si es necesario, ajuste la traza con aditivo.

plastificante dependiendo de la composición del cemento utilizado.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende

condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o

especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.



Información técnica proporcionada por el fabricante — Camargo Química.

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.



Distribuidores exclusivos de Camargo Química en Paraguay

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp +595 995 360060 ·
comercial@gnhorizons.com