

CQ FIBER 54

■ INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CQ FIBRA 54 Edición: 02/02/2026

Fibra Sintética Estructural Página: 1 de 2

CQ FIBER 54 es una fibra sintética estructural de alto rendimiento, desarrollada para sustituir las mamparas Fibras soldadas y de acero. Debido al alto contenido de filamentos por kilogramo, su uso permite reforzar propiedades estructurales al hormigón, aumentando su resistencia mecánica. Cumple con los criterios de la NBR 16942:2021.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Ahorro en comparación con mallas metálicas y fibras de acero;
- Mejor acabado, sin afloramientos superficiales;
- Garantiza mayor tenacidad al hormigón;
- Resistente a la alcalinidad del hormigón;
- Actúa como anti-crack;
- Aumento de la resistencia mecánica;
- Reducción de patologías como exudación y microfisuras del hormigón;
- Practicidad y ahorro de mano de obra.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Fibra 54 está recomendado para:

- Pisos industriales;
- Pisos rígidos;
- Elementos prefabricados;
- Capas de compresión (losas alveolares y tableros metálicos).

Datos Técnicos

Función de la fibra estructural

Base química Polipropileno

Longitud 54 mm Embalaje

Comercializado

Color Grafito

Bolsa de plástico de 5 kilos.

Densidad 0,91 g/cm³ con fibras sueltas

Cantidad de fibra > 25.000 fibras/kg

Módulo de elasticidad 8,0 GPa

Resistencia a la tracción > 540 MPa

Resistencia a los álcalis (NBR 6942:2021) Excelente

Baja conductividad térmica y eléctrica.

CQ FIBRA 54 Edición: 02/02/2026

Fibra Sintética Estructural Página: 2 de 2

CONSUMO APROXIMADO

Las dosis para suelos industriales varían desde 3,0 kg/m³ hasta 6,0 kg/m³ de hormigón, o dependiendo de la especificación del proyecto.

MÉTODO DE APLICACIÓN

PLANTA DE CONCRETO: Después de agregar el agua inicial y los aditivos, agregar la fibra junto con los agregados, arena y cemento.

CAMIÓN DE CONSTRUCCIÓN O HORMIGÓN: Después de preparar el hormigón, agregue la fibra como último paso.

componente. Aumentar la rotación de la hormigonera y añadir la fibra poco a poco. Después de agregar la fibra, mezclar el hormigón durante 10 minutos para asegurar la homogeneización.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, protegido de la intemperie.

Validez: Producto con validez indefinida en envase sellado.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario,

consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.



Información técnica proporcionada por el fabricante — Camargo Química.

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.



Distribuidores exclusivos de Camargo Química en Paraguay

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp +595 995 360060 ·
comercial@gnhorizons.com