

CQ ROBUST 81

■ INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CQ ROBUSTO 81 Edición: 10/02/2025

Superplastificante tipo SP-II Página: 1 de 2

CQ Robust 81 está compuesto por aditivos superplastificantes de tercera generación a base de policarboxilato, Listo para el consumo, completamente libre de cloruros y compatible con distintos tipos de cemento. puede Reducir hasta un 12% del agua de amasado, dependiendo de la dosificación, mezcla y características de los materiales.

usado. La dosis habitual varía del 0,2 al 1,5% del peso del cemento. Es compatible con todos Tipos de cemento Portland. Cumple con los requisitos de la norma brasileña NBR 11768-1, clasificado como RA2 (Reductor de agua tipo 2).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Mayor resistencia en todas las edades;
- Aumento del asentamiento y trabajabilidad;
- Reducción de la contracción y el agrietamiento;
- Reducción del agua de amasado;
- Facilita el bombeo, lanzamiento y consolidación;
- Acabado más fácil;
- Mejor impermeabilidad y durabilidad;
- Excelente relación calidad-precio;
- Aumento de la cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Robust 81 está recomendado para diferentes tipos de hormigón:

- Hormigón dosificado en plantas o en obra;
- Hormigón bombeado;
- Hormigón con fibras.

Datos Técnicos

Función superplastificante para hormigón.

Embalaje

Éter de policarboxilato de base química

Comercializado

Aspecto Líquido ligeramente amarillento Bidones de 54 y 216 kg,
pH 4,5 – 6,5 Envase de 1080 kg y
A granel.
Densidad 1,085 – 1,095

CQ ROBUSTO 81 Edición: 10/02/2025
Superplastificante tipo SP-II Página: 2 de 2

MÉTODO DE APLICACIÓN

CQ Robust 81 se debe añadir después de homogeneizar los materiales (cemento, agua, áridos, etc.) junto con la segunda parte del agua de amasado a utilizar en la mezcla. tiempo de mezcla debe ser suficiente para permitir la dispersión total del aditivo y su efecto plastificante. CQ Robust 81 tiene tiempos de mezcla relativamente cortos para desarrollar plenamente su efecto plastificante, haciendo la producción rápida y económica.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.
A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención.
Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel,
Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

OBSERVACIONES/LIMITACIONES:

Las dosis son orientativas y es imprescindible realizar pruebas de laboratorio o de campo.
La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado utilizado, etc.
El tiempo de fraguado del hormigón puede verse influenciado por la temperatura ambiente y la humedad, así como por
aumentando la dosis de CQ Robust 81.
CQ Robust 81 se puede utilizar en conjunto con otros aditivos de Camargo Química, para ello consultar Asistencia a nuestro departamento técnico sobre las mejores combinaciones.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.
Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPI apropiados: sólo para manipular hormigón;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende

condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 - Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.



Información técnica proporcionada por el fabricante — Camargo Química.

Documento orientativo. Realice pruebas preliminares y consulte a nuestro equipo técnico antes de la aplicación.



Distribuidores exclusivos de Camargo Química en Paraguay

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · WhatsApp +595 995 360060 ·
comercial@gnhorizons.com