

PU CQ 40 - CINZA, BRANCO

FICHA TÉCNICA

PU CQ 40

Sellador de poliuretano elástico

PU CQ 40 es un sellador y adhesivo elástico, monocomponente, impermeable. permanente. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y a la luz solar, con excelente resistencia al envejecimiento. Es un producto no corrosivo, de poco olor y se puede pintar. respuesta Normas ASTM C920 e ISO 11600.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso de PU CQ 40 en:

Tiene propiedades adhesivas sobre: hormigón, madera, vidrio, metales, piedras, materiales cerámicos;

Sellos en carrocerías, baúles, contenedores, marcos y armazones;

Reparación e instalación de canalones y tapajuntas;

Relleno de juntas de dilatación, verticales u horizontales;

Sellado y pegado en ambientes húmedos;

Uniones diversas que requieren elasticidad permanente.

Datos Técnicos

Función Sellador elástico Embalaje

Base química comercial de poliuretano:

Aspecto Masa viscosa Sobre 600ml y

Tubo de 310ml.

Densidad 1,18 g/cm³

CONSUMO APROXIMADO:

El consumo aproximado de PU CQ 40 es de 1 sobre de 600ml por cada 6 a 8 m de junta (1x1cm).

SELLADOR DE POLIURETANO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie donde se aplicará el poliuretano debe estar limpia, seca y libre de polvo o untuosidad. En el caso hormigón deberá haber curado al menos 28 días. No Aplicar sobre hormigón verde. Si es necesario, utilice un cepillo metálico para limpiar el hormigón.

Si es necesario, utilice un cordón de polietileno para definir la profundidad de la junta.

Se recomienda proteger los lados de la superficie con cinta adhesiva.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Colocar el sobre o tubo en la pistola aplicadora. La boquilla de aplicación debe cortarse en forma ángulo de 45°. La temperatura ideal de aplicación es entre 5 y 35°C. Aplicaciones de temperatura Demasiado alto puede acelerar el proceso de curado y dañar la integridad del producto.

CARACTERÍSTICAS:

Se recomienda utilizar una barra de soporte para evitar un consumo excesivo. la profundidad de la junta selladora debe ser la mitad del ancho de la junta.

Después de la aplicación, retire la cinta adhesiva y termine con una espátula o herramienta.

mojado. Las herramientas se pueden limpiar con diluyente o alcohol mineral antes de que el producto llegue cura. Después del curado, es necesaria la abrasión para realizar la limpieza.

PU CQ 40

Sellador de poliuretano elástico

Colores Gris, Blanco

Formación de piel 70 minutos (23°C/50% H.R.)

Tiempo de curado 3 mm/24 h (23 °C/50 % HR)

Tiempo de trabajo 60 min.

Módulo al 100% (ISO 8339) 0,4 MPa

Elongación a la Rotura (ISO 8339) 500%.

Elongación de rotura (ISO 37) > 600%

Módulo de alargamiento 100% (8339) 0,4 MPa

Resistencia a la tracción (ISO 37) 1,4 Mpa

Tensión de rotura (ISO 34) 10 N/mm

Dureza Shore A 40 +/-5

Capacidad de Movimiento Conjunto (ISO 11600) 50%

Resistencia a la temperatura -40 a 80°C

Resistencia a los rayos UV. bueno

RESISTENCIA QUÍMICA:

PU CQ 40 es resistente al agua y a agentes químicos como: disolventes alifáticos, aceites minerales, grasas, Ácidos orgánicos diluidos y álcalis. Poco resistente a disolventes aromáticos, altos ácidos. concentración e hidrocarburos clorados.

Se pueden pintar el producto una vez curado, pero se recomienda realizar pruebas.

con los productos para garantizar la compatibilidad. No se recomienda utilizar

productos como esmaltes de uñas u otros productos a base de disolventes.

Cualquier duda sobre la resistencia del producto debe consultarse con el equipo técnico de

Camargo Química, y preferentemente testado antes de su uso.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD:

SELLADOR DE POLIURETANO

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación, en embalaje a prueba de manipulaciones.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y fresco, a una temperatura entre 5 y 25°C.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD:

Producto clasificado como transporte no peligroso. Producto no inflamable y no explosivo.

Utilice EPI apropiado: guantes, gafas de seguridad química;

No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y ojos;

No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

PU CQ 40

Sellador de poliuretano elástico

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio. cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados. Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario.

Si es necesario consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en manos, depende de las condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos aplicación técnica y práctica, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerado como garantía o especificación de calidad. El consumidor debe observar las procedimientos y normas vigentes según el Código de Protección al Consumidor. Edición 08/2021 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para obtener más información, consulte la MSDS del producto.

SELLADOR DE POLIURETANO