

ACELERADORES Y RETARDADORES

CQ ACCELERA GUNITE

FICHA TÉCNICA

CQ ACCELERA GUNITE Edición: 27/01/2026

Acelerador de agarre para hormigón proyectado Página: 1 de 2

CQ Acclera Gunita es un aditivo líquido de alto rendimiento, libre de cloruros y listo para consumir. desarrollado especialmente para hormigón proyectado seco o húmedo. Su dosis puede variar según la necesidad de aceleración y endurecimiento requerido. Cumple con los requisitos estándar NBR 11768-1 brasileña, clasificada como APP (Acelerador para hormigón proyectado).

PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia inicial;
- Mayor compactación de las capas diseñadas, aumentando la impermeabilidad;
- Alta adherencia al hormigón, reduciendo la reflexión y la pérdida de masa;
- No provoca retracción por aceleración del mango;
- Permite la aplicación de capas muy gruesas, aumentando la productividad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Acclera Gunita se recomienda para diferentes tipos de hormigón donde se desea resistencia. iniciales en relieve, como por ejemplo:

- Revestimiento de túneles y taludes;
- Estructuras de soporte en: túneles, minas y galerías;
- Galerías y canales de hormigón;
- Garajes subterráneos;
- Estabilización de rocas y taludes;
- Refuerzos estructurales.

Datos Técnicos

Acelerador de funciones para envases de hormigón.

Base Química Sales Inorgánicas Comercializadas

Bombas del 65 y

Aspecto líquido ligeramente amarillento.

260 kg, contenedor

Densidad 1,27 – 1,32 g/cm³ 1300 kg y Granel.

pH 0,0 – 2,0

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregar del 2 al 8% de CQ ACCELERA GUNITE al peso del cemento. Para espesores de capa de hasta 15 cm de una sola pasada, la dosificación oscila entre el 4% y el 8%, en función del peso del conglomerante. Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar la dosis adecuada del producto.

CQ ACCELERA GUNITE Edición: 27/01/2026

Acelerador de Agarre para Shotcrete Página: 2 de 2

El efecto acelerador depende de la cantidad, tipo de cemento, temperatura del hormigón proyectado, sustrato, entorno, espesor del recubrimiento y sistema de proyección. la relación agua/cemento en el proceso húmedo, y la cantidad de agua en la mezcla en el proceso seco, también Estos son factores sumamente importantes para el buen funcionamiento del ACCELERA GUNITE CQ.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe almacenarse en tanques fabricados o revestidos con material resistente a la corrosión. como polipropileno, fibra de vidrio. No se debe utilizar acero al carbono. Debe estar sellado y contener una barrera. de contención.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación.

PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte peligroso: Corrosivo.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior.

Para más información consultar la FDS del producto.

GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S. · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur,
Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.