

## PLASTIFICANTES

# CQ ADMIX MV 100

Modificador de Viscosidad

## FICHA TÉCNICA

CQ ADMIX MV 100 Emitido: 28/01/2026

Modificador de Viscosidad Página: 1 de 2

CQ Admix MV 100 es un aditivo modificador de la viscosidad para hormigones y morteros, que cambia la características reológicas de la mezcla, evitando la segregación. Cumple con los requisitos de las normas brasileñas NBR 11768-1, clasificado como MV-AS (Modificador de Viscosidad Antisegregante).

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Mayor cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación;
- Reduce la exudación de agua;
- Mejora el bombeo y colocación del hormigón;
- Corrige la falta de materiales finos en la línea.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso de CQ Admix MV 100 en:

- Hormigón dosificado en plantas;
- Hormigón para suelos industriales;
- Hormigón autocompactante;
- Hormigón visto.

### Datos Técnicos

Embalaje de función modificadora de viscosidad

Base química Emulsión polimérica vendida

50 y

Aspecto líquido azul

200 kg, contenedor

Densidad 1,00 – 1,02 g/cm<sup>3</sup> 1000 kg y Granel.

pH 3,0 – 6,0

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Agregue el producto cuando el hormigón haya terminado de mezclarse y mezcle por otros 2 a 3 minutos. La dosificación puede variar entre 0,2 y 1,0% del peso del cemento, dependiendo del resultado requerido.

La mejor dosificación puede variar según la temperatura ambiente, tipo de cemento, cantidad de finos en la mezcla, relación agua/cemento, condiciones de mezcla, tipo de agregado utilizado, etc. Siempre es recomendable realizar pruebas previas, en las mismas condiciones que el trabajo, para determinar la dosificación ideal del producto y su compatibilidad con el cemento a utilizar.

---

CQ ADMIX MV 100 Emitido: 28/01/2026

Modificador de Viscosidad Página: 2 de 2

#### ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Proceso de agitación diario recomendado, o recirculación, o inyección de aire.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

#### PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

#### RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 01/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

---

**GNH — Generando Nuevos Horizontes E.A.S.** · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby · Paraguay

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.