

## PLASTIFICANTES

# CQ FLOW 8375

## FICHA TÉCNICA

CQ FLUJO 8375 Edición: 04/02/2026

Superplastificante tipo SP-II Página: 1 de 2

CQ Flow 8375 está compuesto por aditivos superplastificantes de tercera generación a base de polycarboxilato, Listo para el consumo, completamente libre de cloruros y compatible con distintos tipos de cemento. Ellos actúan reduciendo el agua de mezcla y aumentando el mantenimiento de la trabajabilidad. Cumple con los requisitos de NBR 11768 (tipo SP-I, N y R) y ASTM C494 (tipo F y G).

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Aumenta la resistencia a la compresión inicial y final;
- Ampliación significativa del mantenimiento de la trabajabilidad;
- Mayor cohesión y consiguiente reducción de las manifestaciones de segregación;
- No cambia el tiempo de fraguado;
- Mejora la impermeabilidad y durabilidad.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

CQ Flow 8375 se recomienda para diferentes tipos de hormigón donde se desea una alta reducción de agua. amasado, mantenimiento de la trabajabilidad y sin cambio en el tiempo de fraguado, tales como:

- Hormigón dosificado en plantas;
- Hormigón para suelos industriales;
- Hormigón autocompactante;
- Hormigón con fibras;
- Hormigón visto.

### Datos Técnicos

Función Superplastificante para envases de hormigón.

Se vende éter de polycarboxilato de base química

Bombonas del 54 y

Aspecto líquido amarillo

216 kg, contenedor

Densidad 1.055 – 1.075 g/cm<sup>3</sup> 1080 kg y Granel.

pH 4,0 – 6,0

Nota: No contiene productos a base de cloruros.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar el producto antes de su uso para asegurar su homogeneidad. Agregar junto con el agua mezclado, de 0,3 a 1,0 kg de aditivo por cada 100 kg de cemento (0,3 a 1,0 % spc), que debe dosificarse después de añadir el 70% del agua de amasado. Se recomienda realizar pruebas preliminares para

---

CQ FLUJO 8375 Edición: 04/02/2026

Superplastificante tipo SP-II Página: 2 de 2

determinar la dosis adecuada del producto. El CQ Flow 8375 tiene tiempos de mezcla relativamente bajos, corto para desarrollar plenamente su efecto.

## ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Bidones y Contenedores: Almacenar en un lugar seco y protegido de la intemperie, manteniendo la Embalaje original intacto y siempre cerrado después de su uso.

A granel: Debe estar sellado y contener una barrera de contención. Proceso de agitación diario recomendado, o recirculación, o inyección de aire.

Validez: Producto válido por 12 meses después de la fecha de fabricación. Nota: En el caso de almacenamiento a granel, Esta validez está sujeta a las condiciones de limpieza y conservación del depósito.

## PRECAUCIONES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Producto clasificado como transporte no peligroso.

Producto no inflamable y no explosivo.

- Utilice EPP apropiado: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química;
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos;
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación. Lávese las manos antes de tomar un descanso y después trabajo.

## RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Nota: La información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio.

cuidadosamente controlado. Pueden producirse posibles variaciones dentro de los límites estipulados.

Recomendamos realizar pruebas preliminares en sus condiciones específicas para posibles ajustes, si es necesario, consulte con nuestro departamento técnico. El rendimiento del producto que tienes en tus manos depende condiciones ideales de uso, tales como: condiciones climáticas, conocimientos técnicos y prácticos en aplicación, etc. Este boletín tiene fines orientativos únicamente y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. El consumidor deberá observar los procedimientos y normas vigentes antes el Código de Protección al Consumidor. Edición 02/2026 – Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Para más información consultar la FDS del producto.

WhatsApp +595 995 360060 · Documento orientativo; consulte a nuestro equipo técnico.